

CORDAGE STANDARD



Diam Ø mm	NYLON (Polyamide)		POLYESTER		POLYPROPYLENE	
	Rupture kN	Poids kg/100m	Rupture kN	Poids kg/100m	Rupture kN	Poids kg/100m
6	7,4	2,25	7	2,7	5,9	1,7
8	13,2	4	12,6	4,8	10,4	3
10	20,4	6,2	19,6	7,6	15,3	4,5
12	29,4	8,9	28	11	21,7	6,5
14	40,2	12,2	39,2	14,8	29,9	9
16	52	15,8	50	19,5	37	11,5
18	65,7	20	67	24,5	47,2	14,8
20	81,4	24,5	79	30,3	56,9	18
22	98	30	91	36,7	68,2	22
24	118	35,5	116	43,7	79,7	26
26	137	42	136	51,2	92,2	30,5
28	155	48,5	157	59,4	105	35,5
30	174	55,5	173	68,2	120	40,5
32	196	63	205	77,8	132	46
34	221	71	226	87,9	149	52
36	244	80	273	98,2	166	58,5
38	269	89	300	109,5	185	65,5
40	294	99	338	121	201	72
44	351	120	402	147	242	88
48	412	142	466	175	280	104
52	479	166	543	205	325	122
56	549	193	633	238	371	142
60	626	221	703	273	425	163

Autres dimensions sur demande

Applications typiques : Usage général - Aussières pour l'amarrage des navires

DRISSE



Diam Ø mm	NYLON (Polyamide)	
	Rupture kN	Poids kg/100m
1,5	0,6	0,13
2	0,9	0,18
2,5	1,26	0,27
3	2,10	0,42
3,5	2,80	0,66
4	3,10	0,68
5	5,65	1,25
6	6,15	1,50
8	10,50	2,60
10	12	4
12	18	6
14	25,4	7,9
16	27	11,3

Autres dimensions sur demande

Polypropylène sur demande

Applications typiques : Bâtiment - Industrie - Emballage - Loisirs

Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter.

AUTRES PRODUITS SUR DEMANDE




Polypropylène texturé
Déco - gréement



Chanvre
Déco - Agrès - Manutention



Drisse Fluo



Ficelle à aiguiller