

Sealoflex Ultima Wearcoat Clear

Sealoflex Ultima Wearcoat Clear es un revestimiento protector monocomponente resistente a los rayos UV. Forma parte de Sealoflex Ultima Anti-skid Walkway System.

DATOS DEL PRODUCTO

Tamaño de envase 5 litros

Forma Líquida

Rendimiento 0,25–0,5 l/m²

Límites de temperatura de la superficie Por encima de 5 °C (y 3 °C por encima del punto de rocío)

COMPORTAMIENTO DE SECADO

Vida útil/tiempo de manejo 60 minutos*

Impermeabilidad 20 minutos*

Caminable 30 minutos*

Vida útil 12 meses**

Color Blanco lechoso

* A 23 °C y 50 % de humedad relativa.

** Desde la fecha de fabricación de los envases originales no abiertos.

USO PREVISTO

Sealoflex Ultima Wearcoat Clear forma parte de Sealoflex Ultima Anti-skid Walkway System y se utiliza como capa de encapsulación y protección UV final encima de la capa incrustada Sealoflex Ultima Quartz.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar Ultima Wearcoat Clear, asegúrese de que no haya gránulos de cuarzo sueltos en la superficie y de que esta esté limpia y seca. La temperatura de la superficie debe ser superior a 5 °C y estar 3 °C por encima del punto de rocío. (Consulte la Tabla de cálculo de punto de rocío en el Manual de instalación de Sealoflex Ultima.)

No aplicar si hay riesgo de lluvia.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Retire la tapa del envase y agite el producto con una varilla de mezcla o un mezclador mecánico a baja velocidad hasta que alcance una consistencia uniforme.
- 2 Para aplicar el producto sobre superficie de cuarzo, use un rodillo o un cepillo.
- 3 El consumo mínimo recomendado es 0,25 litros/m².

Nota: Una vez aplicado, Sealoflex Ultima Wearcoat Clear es de color lechoso. Cuando se seca, se pone transparente, lo que da a la superficie un aspecto "brillante". Si el "brillo" no es visible, aplique otra capa, espere a que se seque y vuelva a comprobar la superficie.

LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua inmediatamente después de cada uso.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Sealoflex Ultima Wearcoat Clear se suministra con un sistema de gestión de calidad conforme con la norma ISO 9001: 2000 de Aseguramiento de la calidad de BSI.



QMS: Q5556

ALMACENAMIENTO

Los envases se deben almacenar en una superficie plana lejos de la luz directa del sol y a temperaturas de entre 10 °C y 32 °C. Mantenga el producto alejado de fuentes de ignición. El producto se puede almacenar si no se ha abierto durante 12 meses. Los envases abiertos deben volver a ser sellados después de su uso.

SERVICIOS TÉCNICOS

Nuestro Equipo de servicio técnico, BMI Expert, está a su disposición de forma gratuita para ofrecerle todo tipo de asesoramiento experto y orientarle en el diseño de la mejor solución con Sealoflex Ultima System.

BMI Group
Ctra. Villaluenga a Cobeja km 3,500
Villaluenga de la Sagra, Toledo, España 45520
Telf: 925 53 07 08

www.bmigroup.com/es

Estamos comprometidos a mejorar y optimizar de forma continuada nuestro catálogo de productos. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error u omisión tipográfica o administrativo. Para obtener la información más actualizada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.