

CHOVAPLAST VEL 30

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Lámina Auxiliar de 1 m x 12 m y 3 kg/m² de betún aditivado con polímeros, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², acabado interior plástico y exterior plástico.

En obra nueva o rehabilitación, se utiliza como:

- lámina inferior en sistema monocapa mejorado con láminas de betún modificado, para estanquidad en cubiertas o estructuras enterradas

● COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS NOMINALES

Cara superior:	Film termosoldable
Aglomerante:	Betún plastómero APP
Armadura:	Fieltro de fibra de vidrio
Cara inferior:	Film termosoldable
Masa de la lámina (Kg/m ²):	3,0 kg/m ²
Peso del rollo (Kg):	36,0 Kg

● CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MEDIAS

Comportamiento frente a un fuego externo - (EN 13501-5:2002)	B_{ROOF(t1)}
Reacción al fuego (EN 13501-1:2002)	Clase E
Estanquidad (EN 1928:2000)	Pasa
Resistencia a la tracción - (EN 12311-1:1999) (N/50mm):	350±100 /250±100
Elongación - (EN 12311-1:1999):	-
Resistencia al desgarro por clavo - (EN 12310-1:1999):	-
Resistencia a una carga estática - (EN 12730:2001):	PND
Resistencia al impacto - (EN 12691:2006):	PND
Sustancias peligrosas:	-
Resistencia de las juntas (a cizalla) (EN 12317-1:1999):	PND
Estabilidad dimensional - (EN 1107-1) (%):	-
Plegabilidad - (EN 1109:1999) (°C):	≤- 10
Resistencia a la fluencia (EN 1110) (°C):	≥70

● ACONDICIONAMIENTO

Longitud y anchura del rollo (m):	12 x 1
Número de rollos por palet:	30

- Almacenar en posición vertical y lejos de cualquier fuente de calor.
- Transporte: este material no está clasificado como peligroso

● DOCUMENTO DE REFERENCIA

Este producto tiene la Marca N de AENOR, según UNE-EN 13707.



Este producto tiene Declaración Ambiental de Producto 100.013



● GENERALIDADES SOBRE LA PUESTA EN OBRA

Puesta en obra :

Colocar por adhesión mediante soplete. En sistemas “Adheridos” o “No Adheridos”.
Usos según norma UNE 104401.

Normas de producto:

Marcado CE según normas EN 13707:2004+A2:2009

Nº certificado de conformidad del control de producción en fábrica 0099/CPR/A85/0057

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

1/ Cuando se indique dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.

2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.

3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI.

4/ BMI se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI para obtener la última versión.

5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI, pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la “ficha sistema”. En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI.