

POLITABER COMBI 40

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Lámina de 1 m x 10 m y 4 kg/m² de betún modificado con elastómeros, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado, acabado interior plástico y exterior plástico.

En obra nueva o rehabilitación, se utiliza como:

- lámina en sistema monocapa, bajo protección pesada; sistema bicapa, bajo protección pesada; lámina base en sistema bicapa, expuesto a la intemperie; monocapa en cubierta inclinada, bajo tejas; estanquidad de estructuras enterradas o barrera anticapilaridad barrera contra vapor; barrera contra gas radón (lámina anti-radón).

● COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS NOMINALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Cara superior: | Film termosoldable |
| Aglomerante: | Betún elastómero SBS |
| Armadura: | Fieltro de poliéster reforzado |
| Cara inferior: | Film termosoldable |
| Masa de la lámina (Kg/m ²): | 4,0 kg/m ² |
| Peso del rollo (Kg): | 40,0 Kg |

● CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MEDIAS

| | |
|--|-----------------------------|
| Comportamiento frente a un fuego externo - (EN 13501-5:2002) | B_{ROOF}(t1) |
| Reacción al fuego (EN 13501-1:2002) | Clase E |
| Estanquidad (EN 1928:2000) | Pasa |
| Resistencia a la tracción - (EN 12311-1:1999) (N/50mm): | 700±200 /450±150 |
| Elongación - (EN 12311-1:1999)(%): | 45±15 /45±15 |
| Resistencia al desgarro por clavo - (EN 12310-1:1999): | - |
| Resistencia a una carga estática - (EN 12730:2001) (kg): | ≥15 |
| Resistencia de las juntas (a cizalla) (EN 12317-1:1999) (N/5cm) | 450±150 |
| Resistencia al impacto - (EN 12691:2006) (mm): | ≥1000 |
| Durabilidad térmica (envejecimiento artificial) Estanquidad a 10KPa (Tipo A) / Estanquidad a 60KPa (Tipo T) EN 1296/EN 1928 | Pasa/Pasa |

| | |
|---|---|
| Durabilidad agentes químicos Estanquidad a 10KPa (Tipo A) / Estanquidad a 60KPa (Tipo T) EN 1847/EN 1928 | Pasa/Pasa |
| Plegabilidad a bajas temperaturas (EN 1109:1999) (°C): | ≤-15 |
| Sustancias peligrosas: | - |
| Estabilidad dimensional - (EN 1107-1) (%): | ≤0,4 |
| Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas (EN 1110) (°C): | ≥100 |
| Factor de resistencia a la humedad (EN 1931) (μ): | 20000 |
| Plegabilidad del mástico a bajas temperaturas (EN 1109:1999) (°C): | ≤-20 |
| Coefficiente de difusión frente al gas radón (*) (ISO/DTS 11665-13) (m ² /s) | 7x10⁻¹² (±2x10⁻¹²) |
| Compuestos orgánicos volátiles (COV's) (**) (ISO 16000-6:2006) (μg/m ³) | 160 |
| Espesor (EN 1849-1) (mm) | 2,8 |

(*)Informe 18226 de 10.08.2018 Ensayos en el Lab. Radioactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria.

(**)Ensayo realizado con laboratorio TECNALIA. Clasificación según Decreto N°2011-321 del 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

● ACONDICIONAMIENTO

- Almacenar en posición vertical y lejos de cualquier fuente de calor.
- Transporte: este material no está clasificado como peligroso; no es necesaria la ficha de seguridad.

● DOCUMENTO DE REFERENCIA

Este producto tiene la Marca N de AENOR, según UNE-EN 13707



Este producto tiene Declaración Ambiental de Producto 100.013



Clasificación COV's (Según Decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda)



● GENERALIDADES SOBRE LA PUESTA EN OBRA

Puesta en obra :

Colocar por adhesión mediante soplete. En sistemas "Adheridos" o "No Adheridos".

Uso según DIT 578R/21 Sistemas de impermeabilización con láminas asfálticas de betún modificado para cubiertas con pendiente cero, según DIT 674/23 Politaber tráfico rodado, según DIT 678/23 Sistemas de



impermeabilización y barreras frente al radón para estructuras enterradas, y según Manual de sistemas constructivos para la impermeabilización y el aislamiento térmico.

Normas de producto:

Marcado CE según normas 13707:2004+A2:2009 / EN 13969:2004 / EN 13969:2004 + A1:2006
Nº certificado de conformidad del control de producción en fábrica 0099/CPR/A85/0016

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

- 1/ Cuando se indique dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.
- 2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.
- 3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI.
- 4/ BMI se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre BMI para obtener la última versión.
- 5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de BMI, pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de BMI.

Asfaltos ChovA S.A.U
Ctra. Tavernes - Liria km 4,3
46760 tavernes de la Valldigna
VALència, España