

ChovAPREN® IGNÍFUGO 80

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Paneles semirrígidos de partículas cohesionadas de poliuretano, con tratamiento ignífugo, especialmente diseñados para el aislamiento térmico y acústico. Reacción al fuego: Autoextinguible.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ChovAPREN IGN. 80/3	ChovAPREN IGN. 80/4	ChovAPREN IGN. 80/8
Densidad (Kg/m ³)	80	80	80
Espesor (mm)	30	40	80
Conductividad Térmica (W/m·K)	0,038	0,038	0,038
Resistencia a la compresión al 40% (KPa)	10	10	10
Resistencia a la tracción (KPa)	80	80	80
Alargamiento a la rotura (%)	90	90	90
Temperatura de trabajo (°C)	-40 a +120	-40 a +120	-40 a +120
Absorción acústica - Índice NRC	0,69	0,81	0,97
Aislamiento acústico (dBA)	49*	50*	54*
Dimensiones (m)	2x1	2x1/1x1	2x1
m ² /palet	80	60	30

Almacenamiento: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

*/ Cálculo teórico. Trasdosado directo con ChovAPREN y placa de yeso adheridos.

● INSTALACIÓN

- Previamente a la instalación, la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- Aplicar el adhesivo de contacto, ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS, al soporte y al ChovAPREN, dejando secar 5 minutos antes de fijarlo.
- Cubrir toda la superficie con los paneles de aglomerado colocándolos a testa.
- Aplicar el adhesivo ChovASTAR al panel y a la placa de yeso laminado. Dejar secar 5 minutos y fijar la placa al panel.

Nota: Para aplicaciones en el techo se recomienda fijar mecánicamente al forjado.



● RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento térmico y acústico en trasdosados de reducido espesor.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

Asfaltos ChovA S.A.U
Ctra. Tavernes - Liria km 4,3
46760 tavernes de la Valldigna
València, España