

ChovASTAR® COLA AISLAMIENTO

● PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Adhesivos de contacto compuesto por policloropropeno modificado con resinas, de gran versatilidad y elevadas prestaciones.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base química	Policloropropeno con resinas
Sólidos	22 ± 1%
Viscosidad a 25° (CPS)	3200 ± 300
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado	8-10 minutos
Velocidad de cristalización	Media - Alta
Resistencia al calor	Alta
Rendimiento aproximado (l/m ²)	0,5 (0,25 en cada superficie)

Almacenamiento: El material debe conservarse cerrado en un lugar bien ventilado entre 5 y 30oC, alejado de toda llama o fuente de chispas. Duración de 1 año en el envase original.

● INSTALACIÓN

- Asegurarse de que el soporte y el material a instalar estén limpios y secos.
- Aplicar el adhesivo de contacto con rodillo de pelo corto o brocha, en ambas superficies a encolar.
- Dejar secar de 8 a 10 minutos, hasta que el adhesivo esté seco al tacto.
- Colocar el material al soporte encolado, presionando fuertemente para facilitar la adhesión.
- No fumar durante el proceso de instalación ni verter los residuos por el desagüe.
- Utilizar mascarilla de protección para evitar su inhalación.

● RECOMENDADO PARA...

- Encolado del soporte para la instalación de los materiales multicapa ChovACUSTIC, ChovAPREN y otros materiales aislantes fibrosos.
- Soportes: Materiales de obra, metales, cerámica, madera, moquetas, tejidos, papel, caucho y goma.
- No recomendado sobre soportes como plásticos flexibles, PP, PE y PTFE.



INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del producto. Los valores de aislamiento acústico podrían ser diferentes a los que aquí se muestran debido a una incorrecta ejecución de obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

Asfaltos ChovA S.A.U
Ctra. Tavernes - Liria km 4,3
46760 tavernes de la Valldigna
València, España