

Технические условия
для сухих строганых изделий.

Сорт отборный

Допускается:

разнотонность древесины.

Не допускаются:

Трещины, смоляные карманы, сучки, непростроги, прорости, синева, червоточина, крень, наклон волокон

Сорт "А"

Допускаются:

живые сучки в (в неограниченном количестве) в том числе лапчатые и продолговатые, 1 сучок сросшийся, частично сросшийся или не сросшийся, а так же табачный в диаметре до 5-8(глазки) мм 1 на 1 п/м. Сердцевина допускается-30% длины изделия. Смоляные карманы шириной до 2мм и длиной до 80мм. Трещины торцевые шириной до 1мм и длиной 5% от длины изделия.

Не допускаются на видимой части изделия:

Обзол, вырывы, синева, непростроги, выбоины, сколы, червоточина, механические повреждения, отверстия от сучков

Сорт "АВ"

Сучки (допуски в размерах в долях ширины пласти на любом однометровом участке изделия)	
<i>Здоровые сросшиеся</i>	Допускаются без ограничений
<i>Здоровые частично сросшиеся и несросшиеся</i>	Допускаются на изделие: 1/3 ширины – не более 3-х 1/2 ширины – не более 2-х
<i>Несросшиеся загнившие и табачные</i>	1/4 ширины – не более 2-х на изделие допускаются
<i>«Глазок» до 10 мм</i>	Допускаются без ограничений
Выпадающие сучки или отверстия от них	
<i>На кромке или шипе, невидимые на лицевой стороне после установки</i>	Допускаются Ø до 15 мм, не более 10% в партии На длине: 6 метров – не более 3-х 4 метра – не более 2-х 3 метра – не более 1-го
<i>На задней (тыльной) стороне</i>	Допускаются несквозные
Трещины	
<i>Неглубокие пластевые, до 1 мм</i>	До 1/3 длины допускаются
<i>Сквозные пластевые, в том числе торцевые</i>	До 200 мм допускаются
<i>Кольцевые (отлупные)</i>	До 50 мм, не более 2-ух на лицевой стороне изделия допускаются
Прорость	
	До 1/5 ширины, до 1/10 длины допускаются
Смоляные карманы на лицевой пласти (стороне)	До 70 мм в длину, до 3 мм в ширину, не более 4-х на 1 метр длины допускаются
Сердцевина	
<i>На лицевой пласти (стороне)</i>	До 60% длины допускаются
<i>В том числе с твердой гнилью</i>	До 0,5 м в длину, до 10 мм в ширину допускаются
Сколы	
<i>На шипе, невидимые после установки</i>	Допускаются
<i>Видимые</i>	Допускаются по допускам выпадающих сучков
<i>Торцевые</i>	До 250 мм допускаются
Обзол	
<i>Обзол острый</i>	Не допускается
<i>Обзол тупой на шипе, невидимый после установки</i>	Допускается
<i>Обзол тупой на лицевой пласти (стороне) без коры</i>	До 10% длины допускается
<i>Обзол тупой на задней (тыльной) стороне</i>	Допускается
<i>Карандашный</i>	До 1/6 длины (*в досках и брусках)

Синева, грибные ядровые пятна и полосы	Допускаются общей площадью не более 10% площади изделия
Заболонные и грибные окраски	Допускаются в виде пятен и полос общей площадью не более 10% площади изделия
Червоточины неглубокие	Не более 2-ух на 1 метре длины допускаются
Гниль	
<i>Мягкая</i>	Не допускается
<i>Твердая</i>	До 10% площади изделия допускается
Покоробленность	
<i>Продольная</i>	0,5% от длины допускается
<i>Поперечная</i>	5% от длины допускается
Пороки обработки допускаются размерами до:	
<i>Непростроги:</i> <i>на гранях</i> <i>на пластях</i> <i>по шипу</i>	До 30 мм, до 5 мм глубиной, не более 10% партии До 200 мм, до 5 мм глубиной, не более 10% партии По всей длине, если невидимы после установки.
<i>Прожег от инструмента</i>	На длине 6 метров – не более 4-х, 4 метров – не более 3-х, не более 10% в партии
<i>Вырывы и непростроги в зоне сучков</i>	Допускаются
<i>Вырывы на пласти и на кромках</i>	Размером до 50 мм по длине, до 10% по ширине, не более 1-го на изделие, не более 10% партии

Сорт "В"

Допускаются:

Сучки живые (в неограниченном количестве), 1 сучок сросшийся, частично сросшийся или не сросшийся до 25мм, а так же табачный в диаметре до 20мм, так же сколы в диаметре до 15 мм и отверстия от выпавших сучков до 15мм не более 3-х на длину изделия и не более 20% от общей партии. Смоляные карманы шириной до 7мм и длиной до 15мм. Сердцевина. Трещины 2-3 мм и длиной 30% от длины изделия. Механические повреждения, выбоины, сколы допускаются в тех пропорциях что и отверстия от сучков.

Сорт "С"

Допускаются:

Сучки живые (в неограниченном количестве), сучки сросшиеся, частично сросшиеся или не сросшиеся, а так же табачный в диаметре до 25 мм и такие же выпавшие сучки диаметром до 25 мм, 1 выпавший сучок на 1 м/п, диаметром до 15-20 мм.