

NOMBRE DEL PRODUCTO	<h3>PINTA SPORT</h3>	
DESCRIPCIÓN	Recubrimiento base agua para canchas deportivas de gran adherencia y resistencia a la abrasión. Pinta Sport es un recubrimiento de excelente calidad diseñado para adherir sobre concreto y mampostería en general, dejando un acabado mate antiderrapante no abrasivo ideal para decorar y proteger áreas deportivas.	
CARACTERÍSTICA PRINCIPALES	Con Pinta Sport usted obtendrá los siguientes beneficios: <ul style="list-style-type: none"> • 4 colores en igualación por Sistema Tintométrico: <ul style="list-style-type: none"> * Blanco 90YY 83/036 * Verde Tenis 97GY 07/135 * Azul Rafaga 30BB 11/374 * Rojo Oxido 30YR 08/236 • Resistencia a la abrasión • Acabado mate antirreflejante y antiderrapante • Fácil aplicación • De gran flexibilidad y adherencia sobre concreto y mampostería <p style="text-align: center; color: green;">De bajo VOC y Libre de Metales Pesados (Plomo) y Mercurio</p>	
ESPECIFICACIONES LINEA ET - 8080	Acabado Densidad Viscosidad Stormer 25°C pH % Sólidos en Peso Dilución máxima recomendada* Rendimiento Práctico** Secado al Tacto*** Secado para Repintado**** * Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario para facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente, "Por su formulación se recomienda no diluir este producto, en caso de ser necesario no sobrepasar el 10% de dilución" **El rendimiento práctico podrá variar de acuerdo al tipo de superficie que se va a pintar, rugosidad, porosidad, método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. El resultado final es susceptible a variar de acuerdo con lo expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicación y preparación de superficie están fuera del control de Pintu Sayer. ***Los tiempos de secado establecidos en esta hoja técnica pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura, espesor de aplicación, humedad, ventilación, etc.	Mate 1.46 +/- 0.04 Kg/lit 115 +/- 5 Ku's 8.5 +/- 0.5 67 +/- 2 % 10% agua limpia 4 - 6 m ² /lit a 2 manos 30 - 40 minutos. 2 hrs. mínimo
COMPOSICIÓN	Resina 100% Acrílica, Pigmentos, Cargas, Agua y Aditivos	
APLICACIÓN	Se recomienda el uso de Brocha Estandar YB-210x Felpa de esponja YB-3209 Cepillo de ixtle YC-1003 Extensión YB-32xx	
SELLADOR	Impersayer Sello Acrílico IM - 4004	



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- ⤴ Eliminar cualquier resto de material y pintura en mal estado, así como grasa, polvo, óxido, moho, etc., que impidan la correcta adherencia de la pintura.
- ⤴ Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente antes de aplicar, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0002). La superficie del sustrato debe estar totalmente seca antes de aplicar **PINTA SPORT**, ya que de no ser así, se puede presentar desprendimiento del recubrimiento.
- ⤴ Si la superficie presenta fisuras o grietas, estas deberán ser reparadas, antes de aplicar el recubrimiento.
- ⤴ Si la superficie a pintar, se encuentra en buen estado, utilice **Impersayer Sello Acrílico (IM - 4004)**, para sellar la superficies.
- ⤴ En caso de Alcalinidad (salitre) cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo de un día para otro. Posteriormente aplique **Impersayer Sello Acrílico (IM - 4004)**, directo antes de aplicar **PINTA SPORT**.

APLICACIÓN:

- ⤴ Para sellar la superficie aplicar **Impersayer Sello Acrílico (IM - 4004) con 10% de dilución**, a manera de aplicar una capa delgada de sello. Aplicar con brocha, cepillo o rodillo. Agitar perfectamente antes de aplicar.
- ⤴ Una vez seco el sellador (Mínimo 2 horas) aplicar la primera y segunda mano dando un tiempo de secado entre mano y mano (Mínimo 2 horas). Se recomienda aplicar dos manos de **PINTA SPORT** para un óptimo desempeño y dejar secar de 6 a 8 días antes de trasitar por el recubrimiento.
- ⤴ La resistencia aumenta progresivamente y encuentra su valor mas elevado transcurridos 30 días posteriores a su aplicación.
- ⤴ Agitar perfectamente antes de usar y durante la aplicación.
- ⤴ Para aplicación con brocha, cepillo o rodillo diluya con un máximo de 10 % con agua en volumen para mejorar la aplicación y el nivelado. " Es importante aclarar que la dilución se hará si y solo si se considera necesario con el fin de facilitar la aplicación y nivelación de la película según las condiciones del medio ambiente", "**No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente**".

Limitantes de uso:

El uso de este producto en inmersión intermitente o continua, sobre muro verticales, ambientes químicos corrosivos, altas temperaturas y sobre superficies muy rugosas esta contraindicado. Quedando a criterio del usuario y asumiendo toda responsabilidad al realizar cualquier aplicación diferente a las que se recomiendan en esta ficha técnica.

PRESENTACIÓN:

- ⤴ 4 litros
- ⤴ 19 litros

PRECAUCIONES:

- ⤴ La resistencia aumenta progresivamente y encuentra su valor mas elevado transcurridos 30 días posteriores a su aplicación.
- ⤴ No aplicar en superficies húmedas o en presencia de lluvia.
- ⤴ No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C
- ⤴ Almacenar en envases cerrados entre 5 y 35° C bajo techo, en lugar fresco y seco. Después de su uso, mantenga el envase bien cerrado para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- ⤴ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ⤴ En la formulación de este producto se utilizan aditivos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto evite contacto con piel y ojos.
- ⤴ En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- ⤴ Si guarda un remanente de pintura, vierta un poco de agua (1 a 2%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- ⤴ No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.
- ⤴ Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabricación.

"Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, esta deberá suspenderse antes de haberse aplicado doce metros cuadrados (12m²), e informar inmediatamente a un Técnico de Pintu Sayer, quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta".

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basados en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

