

NOMBRE DEL PRODUCTO	SELLADOR VINIL-ACRÍLICO BASE AGUA SELLADOR ENTINTABLE
----------------------------	--

DESCRIPCIÓN	<i>Sellador que reduce la porosidad, y promueve la adherencia, ideal para fondear especialmente acabados base agua en colores intensos, favoreciendo el poder cubriente.</i>
--------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<p>Sella y fondea superficies sanas, donde se pretenda aplicar un acabado base agua que por naturaleza presente bajo poder cubriente.</p> <p>Base blanca capaz de ser entonada en sistema tintométrico empleada para fondear especialmente colores a "3$\frac{1}{2}$" (317 Colores del abanico Sayer) promoviendo el poder cubriente adecuado en solo 2 manos.</p> <p>Dilución con agua 1:1, se recomienda diluir un máximo de 30% en colores amarillos, naranjas y rojos para obtener mejores resultados.</p> <p>Este producto contiene aditivos de amplio espectro que inhiben el crecimiento de bacterias, algas y hongos que pueden llegar a causar el deterioro del recubrimiento. Libre de Metales pesados (Plomo), y Mercurio</p>
------------------------------------	--

ESPECIFICACIONES VS-7010	Densidad Viscosidad Stormer a 25°C pH..... % Sólidos en Peso % Sólidos en Vol. Secado al Tacto*** Reductor Dilución Partes en Volumen Recomendada Dilución Partes en Volumen Recomendada para favorecer el poder cubriente especialmente en colores rojos, naranjas y amarillos Espesor de película húmeda recomendado..... Espesor de película seca recomendado..... Rendimiento Teórico * *El rendimiento real del sellador podrá variar de acuerdo con el tipo de superficie a pintar, rugosidad, porosidad, método de aplicación, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. El resultado final es sensible a coincidir con lo expresado en esta ficha técnica, debido a que las operaciones de aplicaciones y preparación de superficie están fuera del control de Pintu Sayer.	1.300 +- 0.02 Kg/L 105 – 115 KU 8 - 9 43 ± 2 25 ± 2 30 minutos Agua limpia 1:1 10-30 % 5 mils 1.5 - 2 mils 20 a 30 m ² /L
---------------------------------	--	---

COMPOSICIÓN	Resina Vinil- Acrílica, Aditivos y Agua.
APLICACIÓN	Brocha, Rodillo, Pistola de Aspersión. Se recomienda el uso de (Brocha Estándar YB-21XX ó Brocha Premium YB-23XX) ó Rodillos (YB-31XX)
ACABADOS	Pinturas Arquitectónicas Marca Pintu Sayer



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- Eliminar cualquier irregularidad en la superficie, restos de material y pintura en mal estado grasa, polvo, oxido, moho, etc., que impidan la correcta adherencia del sellador.
- En el caso ser necesaria la reparación de muros de concreto mezclar perfectamente en seco 10 partes de arena, 5 partes de cal y 1 parte de cemento, y adicionar lentamente agua hasta obtener una masilla o pasta con consistencia adecuada para cubrir las imperfecciones a resanar, la arena a usar será tamizada si el aplanado es fino, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Cuando el aplanado o acabado de construcción sea yeso, deberá prepararse una masilla de yeso con agua hasta obtener la consistencia adecuada para aplicar con cuchara o llana, dar el acabado dejando la misma apariencia que el resto del muro.
- Tanto para muros de concreto como yeso, recomendamos el uso de **IT-1111 RESANA SANA**, para efectuar reparaciones menores (grietas u orificios pequeños). En ambos casos es fundamental dejar secar los resanes al menos durante 48 horas antes de aplicar el sellador.
- En caso de **Alcalinidad** (salitre) cepille la superficie con una solución de 4 partes de agua y 1 de ácido muriático, lave con agua, y repita el procedimiento hasta que no haya efervescencia en el muro. Enjuague con agua limpia. Deje secar mínimo 24 horas. Posteriormente aplique **Sellador Contra Alkali (VS-2050)**, diluyendo 3 partes de agua por 1 de sellador.
- Cuando el muro presente exceso de humedad: Identificar la fuente de humedad y elimínela, Dejar secar perfectamente la superficie, siga las mismas recomendaciones para tratamiento de alcalinidad, **Sellador Contra Alkali (VS-2050)**.
- Elimine cualquier rastro de aceite, mugre o grasa, usando detergente, enjuague perfectamente bien, si persiste la grasa, limpie con thinner (D-0001).
 - Nota: Para Superficies Nuevas de: mampostería, concreto, cemento y materiales similares, estas deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas, previa aplicación de un recubrimiento.

APLICACIÓN:

La resistencia aumenta progresivamente y encuentra su valor más elevado transcurridos 30 días posteriores a su aplicación. Recomendamos aplicar este producto sobre superficies lisas y/o con ligera rugosidad, es muy importante que los resanes estén perfectamente curados previamente a ser sellados.

- No aplicar en superficies húmedas.
- No se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C (50°F) o mayor a 35°C (95°F)
- Agite perfectamente antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación.
- Para aplicar con brocha o rodillo se puede diluir hasta 1:1, recuerda que, para fondear colores amarillos, naranjas y rojos, se recomienda diluir de un 10 a un 30% máximo para obtener mejores resultados. En el caso de aplicación por aspersion, diluya con un máximo de 25% de agua en volumen para ajustar el abanico y flujo adecuado.
" No rebasar los niveles de dilución, no es mejor ni más eficiente "
- Después de preparar la superficie, aplique una mano de **VS-7010 Sellador Entintable** y permita secar 2 horas como mínimo antes de aplicar el acabado. (No se recomienda dejar el VS-7010 como acabado).

Limitantes de uso

El uso de este producto en pisos, escaleras, áreas de tránsito, inmersión intermitente o continua, ambientes químicos, corrosivos, altas temperaturas, está contraindicado. Quedando a criterio del usuario y asumiendo toda responsabilidad al realizar cualquier aplicación diferente a las que se recomiendan en esta ficha técnica.

PRECAUCIONES:

- Almacenar en envases cerrados entre 5 y 35°C bajo techo, en lugar fresco y seco. Después de su uso, mantenga el envase bien cerrado para evitar natas (normales en contacto con el aire).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En la formulación de este producto se utilizan aditivos para evitar el crecimiento de bacterias y hongos, evite contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión NO provoque el vómito y consulte al médico lo antes posible.
- Si guarda un remanente de sellador, vierta un poco de agua (1 a 2%) y que éste no se mezcle y permanezca en la superficie.
- No vierta residuos o agua de lavado al drenaje.
- Usar preferentemente antes de 3 años posteriores a la fecha de fabricación.

"Si durante la aplicación del producto, el usuario aprecia algún problema evidente en el producto, esta deberá suspenderse antes de haberse aplicado diez metros cuadrados (10 m2), e informar inmediatamente al Técnico de Pintura Sayer, quien dará seguimiento adecuado a esta situación, de lo contrario, esta no será tomada en cuenta".

PORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines están basadas en nuestra experiencia, conocimiento, y son emitidas de buena fe, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá evaluar el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

