Ultra-Etch™ 35% Phosphoric Acid — EN

Product Description

Ultra-Etch™ and Opal Etch™ are both 35% phosphoric acid etchant solutions with an optimum viscosity. The flowability allows precise placement, including occlusal grooves, yet is viscous enough to prevent migration. Ultra-Etch and Opal Etch etchants are self-limiting in the depth of etch (average depth of 1.9 µm with 15 second etch). They contain no glycerin and are designed for rapid and complete removal upon rinsing.
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)

- 1.2 ml delivery syringe and delivery tips.
  - Blue Micro™ tip
  - Inspiral™ Brush tip
- IndiSpense™ Syringe

Indications for Use/Intended Purpose

Used for etching enamel and dentin or to prepare surfaces for bonding or luting.

Contraindications

- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions

- Avoid contact with soft tissue.
- If product comes in contact with any soft tissue, IMMEDIATELY rinse area with copious amounts of water
- Near pulp exposures should be treated with a protective base prior to placing etchant
- Patient and dental professionals must wear protective eyewear with side shields
- Use only recommended tips
- Tips are single-use only
- To avoid clogging, remove tip and re-cap with Luer Lock Caps between each use
- If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If the product is aspirated, seek immediate medical attention.

Stepwise Instructions

Preparation - 1.2 ml Syringe
1) Remove Luer Lock cap.
2) Securely attach recommended tip.
3) Verify etchant flow prior to expressing intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check.
4) Verify the color and consistency of the product flow before applying. Initially a small amount of clear liquid may express from the syringe (this is normal).

Preparation - IndiSpense Syringe
1) Remove Luer Lock cap from IndiSpense syringe.
2) Attach 1.2 ml syringe to the male threads of the IndiSpense syringe.
3) Depress IndiSpense plunger while gripping 1.2 ml syringe plunger to desired fill.
4) Separate syringes and re-cap IndiSpense syringe with Luer cap.
5) Securely attach working tip to 1.2 ml syringe.

Use - Direct Placement
1) Isolate the tooth (teeth).
2) Rinse and dry prepared area.
3) Apply etchant to cut enamel (but, disc, or air particle abrasion) and dentin for 15 seconds; or apply etchant to uncut enamel for 30 seconds (i.e., orthodontic brackets or unprepared sealants).
4) Rinse thoroughly and dry to the level instructed per adhesive manufacturer's instructions.

NOTE: If applying Consepsis™ antibacterial solution (CHX), apply and dry to the level instructed per adhesive manufacturer's instructions.

Use - Restorative Phosphoric acid cleansing
1) After hydrofluoric acid use, apply etch to inside of porcelain veneer or crown for 5 seconds.
2) Rinse thoroughly.
   NOTE: If using a total etch technique, there is no need to do this step prior to your required etching time.

Processing

To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.

Storage and Disposal

Store according to outer package label.
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ Phosphorsäure 35 % — DE

Produktbeschreibung

Ultra-Etch™ und Opal Etch™ sind Ätzmittel mit 35 % Phosphorsäure und einer optimalen Viskosität. Die Fließeigenschaften ermöglichen eine präzise Platzierung (auch in okklusalen Fissuren) und die Viskosität verhindert ein unerwünschtes Verlaufen. Ultra-Etch™ und Opal Etch™ begrenzen selbst die Ätztiefe (durchschnittliche Ätztiefe von 1,9 µm nach 15 Sekunden). Die Produkte enthalten kein Glycerin und lassen sich durch Spülen schnell und vollständig entfernen.
Lesen und beachten Sie vor der Anwendung aller beschriebenen Produkte sorgfältig alle Gebrauchshinweise und Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Lieferart(en)

- 1,2 ml Applikationsspitzen
  - Blue Micro™ Kanüle
  - Inspiral™ Pinsel
- IndiSpense™ Spritze

Anwendungsgebiete/Verwendungszweck

Wird zum Ätzen von Zahnschmelz und Dentin oder zur Behandlung von Oberflächen vor dem Bonden oder Befestigen verwendet.

Gegenanzeigen

- Für Patienten oder Anwender mit Bedenken in Bezug auf Allergien: Beachten Sie das Dokument zu Allergenen im Produkt, das auf www.ultradent.com verfügbar ist. Kommt es zu einer allergischen Reaktion, dann spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser ab und bitten Sie die betroffene Person, sich an den Hausarzt zu wenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Weichgewebe.
- Falls das Produkt mit Weichgewebe in Berührung kommt, spülen Sie den Bereich SOFORT mit reichlich Wasser ab.
- In der Nähe der Zahnpulpa liegende Stellen sollten vor dem Auftragen des Ätzmittels mit einer Schutzschicht behandelt werden.
- Patienten und Zahnärzte müssen eine Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Spitzen.
- Jede Spitze darf nur einmal verwendet werden.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die Dosierspitze und verschließen Sie die Spritze mit der Luer-Lock-Kappe, um ein Verstopfen zu vermeiden.
- Falls das Produkt verschluckt wurde, viel Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Falls das Produkt in die Luftröhre gelangt, sofort einen Arzt aufsuchen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Vorbereitung – 1,2 ml Spritze
1) Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe.
2) Befestigen Sie die empfohlene Dosierspitze.
3) Überprüfen Sie vor der intraoralen Applikation, ob das Ätzmittels richtig ausfließt. Falls Sie einen Widerstand verspüren, ersetzen Sie die Spitze und testen Sie den Durchfluss erneut.
4) Überprüfen Sie vor der Anwendung die Farbe und die Konsistenz des austretenden Produkts. Es kann sein, dass zuerst etwas klare Flüssigkeit aus der Spritze austritt (das ist normal).

Vorbereitung – IndiSpense™ Spritze
1) Entfernen Sie die Luer-Lock-Kappe von der IndiSpense™ Spritze.
2) Befestigen Sie die 1,2-ml-Spritze am männlichen Gewinde der IndiSpense™ Spritze.
3) Drücken Sie den Kolben der IndiSpense™ Spritze herunter, während Sie den Kolben der 1,2-ml-Spritze bis zum gewünschten Füllstand ziehen.
4) Trennen Sie die Spritzen und verschließen Sie die IndiSpense™ Spritze wieder mit der Luer-Kappe.
5) Befestigen Sie die Dosierspitze an der 1,2-ml-Spritze.

Anwendung – Direktaufbringung
1) Isolieren Sie den Zahn (die Zähne).
2) Spülen und trocknen Sie den zu behandelnden Bereich.
3) Geben Sie das Ätzmittel für 15 Sekunden auf bearbeiteten Zahnschmelz (nach Abtragung durch Bohrer, Schleifscheibe oder Luftabrieb) und Dentin oder für 30 Sekunden auf unbearbeiteten Zahnschmelz (z. B. Zahnspangen oder unbehandelte Versiegelungen).
4) Gründlich abspülen und gemäß den Anweisungen des Adhäsiv-Herstellers trocknen.

HINWEIS: Wenn Sie die Consepsis™ antibakterielle Lösung (CHX) auftragen, müssen Sie diese gemäß den Anweisungen des Adhäsiv-Herstellers auftragen und trocknen lassen.

Anwendung – Phosphorsäure-Reinigung in restaurativen Behandlungen
1) Geben Sie nach der Anwendung von Flussäure das Ätzmittel für 5 Sekunden auf die Innenseite von Keramik-Veneers oder Kronen.
2) Gründlich abspülen.
   HINWEIS: Wenn Sie eine Total-Etch-Technik verwenden, müssen Sie diesen Schritt nicht vor der gewünschten Ätzzeit durchführen.

Bearbeitungsschritte

Wischen Sie die Spritze zwischen Anwendungen mit einem wirkungsvollen Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülle, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wird keine Schutzhülle verwendet, sollte die Spritze wie eine Einwegspritze behandelt werden.

Lagerung und Entsorgung

Gemäß den Angaben auf der äußeren Umhüllung lagern.
Entsorgen Sie Abfälle gemäß den geltenden Vorschriften, Richtlinien und Verordnungen.

Sonstige Informationen

Melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde jeden gravierenden Vorfall.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ Acide phosphorique, 35 % — FR

Description du produit

Ultra-Etch™ et Opal Etch™ sont deux solutions de mordançage contenant 35 % d'acide phosphorique avec une viscosité optimale. Leur fluidité permet une application précise, y compris dans les sillons occlusaux, tandis que leur viscosité est suffisante pour éviter toute migration du produit. Les agents de mordançage dentaire Ultra-Etch et Opal Etch une profondeur de mordançage auto-limitée (profondeur moyenne de 1,9 µm pour un mordançage de 15 secondes). Ils ne contiennent pas de glycérine et sont conçus pour une élimination rapide et complète lors du rinçage.
Pour tous les produits décrits et avant toute utilisation, veuillez lire attentivement et veiller à bien comprendre toutes les instructions et les informations de la FDS.

Application

- Seringue d'application de 1,2 ml et embouts d'application
  - Embout Blue Micro™
  - Embout Inspiral™ Brush
- Seringue IndiSpense™

Indications d'utilisation/objectif

Produit utilisé pour le mordançage de l'émail et de la dentine ou pour préparer les surfaces pour l'adhésion ou le scellement.

Contre-indications

- Pour les patients ou utilisateurs souffrant de problèmes d'allergies, se référer à la liste des allergènes contenus dans le produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincez abondamment la zone exposée à l'eau et demandez au patient de consulter son médecin.

Mises en garde et précautions

- Évitez tout contact avec les tissus mous.
- Si le produit entre en contact avec un tissu mou, rincez IMMÉDIATEMENT la zone avec de grandes quantités d'eau
- Les zones proches de la pulpe doivent être traitées avec une base protectrice avant l'application de l'agent de mordançage
- Le patient et les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux
- N'utilisez que les embouts recommandés
- Les embouts sont à usage unique
- Pour éviter l'obturation, retirez l'embout et rebouchez-le à l'aide d'un capuchon Luer Lock entre chaque utilisation
- Si le produit est ingéré, buvez de grandes quantités d'eau et contactez un médecin. Si le produit est aspiré, consultez immédiatement un médecin.

Instructions détaillées

Préparation : seringue de 1,2 ml
1) Retirez le capuchon Luer Lock.
2) Fixez solidement l'embout recommandé.
3) Vérifiez l'écoulement de l'agent de mordançage avant l'application intrabuccale. Si vous notez la moindre résistance, remplacez l'embout et revérifiez.
4) Vérifiez la couleur et la consistance du produit avant de l'appliquer. Au début, une petite quantité de liquide clair peut s'écouler de la seringue (ceci est normal).

Préparation : seringue IndiSpense
1) Retirez le capuchon Luer Lock de la seringue IndiSpense.
2) Fixez la seringue de 1,2 ml au filetage mâle de la seringue IndiSpense.
3) Appuyez sur le piston de l'IndiSpense tout en guidant le piston de la seringue de 1,2 ml jusqu'au remplissage souhaité.
4) Séparez les seringues et rebouchez la seringue IndiSpense à l'aide du capuchon Luer Lock.
5) Fixez solidement l'embout d'application à la seringue de 1,2 ml.

Utilisation : application directe
1) Isolez la ou les dents.
2) Rincez et sécher la zone préparée.
3) Appliquez l'agent de mordançage sur l'émail préparé (abrasion par fraise, disque ou sablage) et sur la dentine pendant 15 secondes ; ou appliquez-le sur l'émail non préparé pendant 30 secondes (c-à-d. les brackets orthodontiques ou les scellants non préparés).
4) Rincez abondamment et sécher jusqu'au niveau indiqué dans les instructions du fabricant de l'adhésif.

REMARQUE : si vous appliquez la solution antibactérienne Consepsis™ (CHX), appliquez et sécher jusqu'au niveau indiqué dans les instructions du fabricant de l'adhésif.

Utilisation : nettoyage de l'acide phosphorique pour restaurations
1) Après utilisation d'acide fluorhydrique, appliquez l'agent de mordançage à l'intérieur de la facette ou de la couronne en céramique pendant 5 secondes.
2) Rincez abondamment.
   REMARQUE : si vous utilisez une technique de mordançage totale, il n'est pas nécessaire de suivre cette première étape avant le temps de mordançage requis.

Traitement

Pour éviter toute contamination croisée, essuyez la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations et utilisez un manchon de protection jetable. Si un manchon de protection n'est pas utilisé, la seringue doit être considérée comme étant à usage unique.

Stockage et élimination

Stockez conformément aux indications présentes sur l'étiquette de l'emballage extérieur.
Éliminez les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses

Rapportez tout incident grave au fabricant et aux autorités compétentes.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra Etch™ 35% fosforzuur — NL

Productbeschrijving

Ultra-Etch™ en Opal Etch™ zijn beide etsoplossingen met 35% fosforzuur en een optimale viscositeit. Dankzij hun vloeibaarheid zijn ze precies te plaatsen, ook in occlusale groeven. Toch zijn ze vskeus genoeg om uitvloeien te voorkomen. De etsmiddelen Ultra-Etch en Opal Etch zijn zelfbegrenzend (gemiddelde etsdiepte van 1,9 µm bij 15 seconden etsen). Ze bevatten geen glycerine en worden snel en volledig verwijderd door afspoelen.
Lees alle instructies en veiligheidsinformatiebladen van de genoemde producten zorgvuldig door vóór gebruik en zorg dat u ze begrijpt.

Applicatievorm(en)

- 1,2 ml applicatiespuit en applicatietips
  - Blue Micro™-tip
  - Inspiral™ Brush-tip
- IndiSpense™-spuit

Indicaties voor gebruik/beoogd doel

Wordt gebruikt voor het etsen van glazuur en dentine of om oppervlakken te prepareren voor bonden of cementeren.

Contra-indicaties

- Voor patiënten of gebruikers met allergieën: raadpleeg het document over allergenen op www.ultradent.com. Als een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig met water en laat de patiënt de eigen arts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Vermijd contact met weke delen.
- Als het product in contact komt met weke delen, spoel dan ONMIDDELLIJK met veel water.
- Gebieden in de buurt van de pulpa moeten behandeld worden met een beschermend middel voordat het etsmiddel wordt aangebracht.
- Patiënten en tandheelkundige professionals moeten veiligheidsbrillen met zijschermpjes dragen.
- Gebruik alleen aanbevolen tips
- Tips zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.
- Om verstopping te voorkomen, verwijdert u de tip na elk gebruik en brengt u de Luer Lock-dop aan.
- Bij inslikken van het product: drink grote hoeveelheden water en neem contact op met een arts. Roep onmiddellijk medische hulp in, als het product wordt ingeademd.

Stapsgewijze instructies

Voorbereiding - 1,2 ml spuit
1) Verwijder de Luer Lock-dop.
2) Bevestig de aanbevolen tip goed.
3) Controleer de flow van het etsmiddel voordat u het intraoraal gebruikt. Breng bij weerstand een nieuwe tip aan en controleer de flow opnieuw.
4) Controleer de kleur en consistentie van het product voordat u het aanbrengt. In het begin kan er een kleine hoeveelheid heldere vloeistof uit de spuit komen (dit is normaal).

Voorbereiding - IndiSpense-spuit
1) Verwijder de Luer Lock-dop van de IndiSpense-spuit.
2) Bevestig de 1,2 ml spuit op de uitwendige schroefdraad van de IndiSpense-spuit.
3) Druk de IndiSpense-plunjer in terwijl u de plunjer van de 1,2 ml spuit naar de gewenste vulhoeveelheid brengt.
4) Haal de spuiten uit elkaar en sluit de IndiSpense-spuit opnieuw af met een Luer-dop.
5) Zorg dat de werktip goed op de 1,2 ml spuit is bevestigd.

Gebruik - Direct aanbrengen
1) Isoleer de tand(en).
2) Spoel en droog het geprepareerde gebied.
3) Bij beslepen glazuur (d.m.v. boortje, schijfje of zandstralen) en dentine: breng het etsmiddel gedurende 15 seconden aan. Bij onbeslepen glazuur (d.w.z. bij orthodontische brackets of onbeslepen sealants): breng het etsmiddel gedurende 30 seconden aan.
4) Spoel grondig af en droog volgens de instructies van de fabrikant van de adhesief.

OPMERKING: Bij gebruik van Consepsis™ antibacteriële oplossing (CHX) afspoelen en drogen volgens de instructies van de fabrikant van de adhesief.

Gebruik - Reiniging van restauratie met fosforzuur
1) Breng het etsmiddel na gebruik van fluorwaterstofzuur gedurende 5 seconden aan op de binnenkant van de porseleinen veneer of kroon.
2) Spoel grondig af.
   OPMERKING: Bij gebruik van de 'total etch'-techniek hoeft u deze stap niet uit te voeren vóór de vereiste etstijd.

Verwerken

Om kruisbesmetting te voorkomen veegt u de spuit na elk gebruik af met een desinfecterend middel van gemiddeld niveau ('intermediate level') en doet u er een wegwerp-beschermhuls omheen. Als u geen beschermhuls gebruikt, mag u de spuit maar één keer gebruiken.

VOpslag en verwijdering

Bewaar het product volgens de informatie op het etket dat u vindt op de buitenverpakking.
Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ Acido fosforico al 35% — IT

Descrizione del prodotto

Ultra-Etch™ e Opal Etch™ sono entrambe soluzioni mordenzanti di acido fosforico al 35% con una viscosità ottimale. La fluidità consente un posizionamento preciso, incluso i solchi occlusali, ma è abbastanza viscosa da impedire il deborramento. I mordenzanti Ultra-Etch e Opal Etch hanno una profondità di mordenzatura autolimitante (profondità media di 1,9 µm con una mordenzatura di 15 secondi). Non contengono glicerina e sono progettati per una rimozione rapida e completa al momento del risciacquo.
Per tutti i prodotti descritti, leggete attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le SDS prima dell'uso.

Modalità di confezionamento

- Siringa di erogazione da 1,2 ml e puntali di erogazione
  - Puntale Blue Micro™
  - Puntale Inspiral™ Brush
- Siringa IndiSpense™

Indicazioni d'uso/Scopo previsto

Utilizzato per mordenzare lo smalto e la dentina o per preparare le superfici per l'adesione o la cementazione.

Controindicazioni

- Per i pazienti o gli utilizzatori con problemi di allergia, consultare il documento sugli allergeni del prodotto disponibile sul sito www.ultradent.com. Se si osserva una reazione allergica, sciacquare accuratamente l'area esposta con acqua e indirizzare il paziente per un consulto con il proprio medico.

Avvertenze e precauzioni

- Evitare il contatto con i tessuti molli.
- Se il prodotto entra in contatto con i tessuti molli, sciacquare IMMEDIATAMENTE l'area con abbondante acqua.
- Prima di applicare il mordenzante, le aree adiacenti alle zone di esposizione pulpare devono essere trattate con una base protettiva
- Il paziente e i professionisti dentali devono indossare occhiali protettivi con schermatura laterale
- Utilizzare solamente i puntali consigliati
- I puntali sono da considerarsi monouso
- Per evitare intasamenti della siringa, tra un utilizzo e quello successivo, rimuovere il puntale e richiudere la siringa con gli appositi cappucci Luer Lock.
- Se il prodotto viene ingerito, bere grandi quantità di acqua e contattare un medico. Se il prodotto viene aspirato, rivolgersi immediatamente a un medico.

Istruzioni procedurali

Preparazione - Siringa da 1,2 ml
1) Rimuovere il cappuccio Luer Lock.
2) Fissare saldamente il puntale consigliato.
3) Verificare il flusso di fuoriuscita del mordenzante prima di erogare il prodotto nell'ambiente intraorale. Se si nota resistenza, sostituire il puntale e ricontrollare.
4) Verificare il colore e la consistenza del flusso del prodotto prima di applicarlo. Inizialmente dalla siringa potrebbe uscire una piccola quantità di liquido chiaro (è normale).

Preparazione - Siringa IndiSpense
1) Rimuovere il cappuccio Luer Lock dalla siringa IndiSpense.
2) Collegare la siringa da 1,2 ml alla filettatura maschio della siringa IndiSpense.
3) Premere lo stantuffo di IndiSpense, guidando lo stantuffo della siringa da 1,2 ml fino al riempimento desiderato.
4) Separare le siringhe e richiudere la siringa IndiSpense con il cappuccio Luer.
5) Collegare saldamente il puntale dedicato alla siringa da 1,2 ml.

Utilizzo - Posizionamento diretto
1) Isolare il dente (o i denti).
2) Risciacquare e asciugare l'area preparata.
3) Applicare il mordenzante allo smalto preparato (fresa, disco o abrasione con particelle d'aria) e alla dentina per 15 secondi; oppure applicare il mordenzante allo smalto non preparato per 30 secondi (es. attacchi ortodontici o sigillanti per superfici non fresate).
4) Risciacquare accuratamente e asciugare fino al livello indicato dalle istruzioni del produttore dell'adesivo.

NOTA: se si applica la soluzione antibatterica Consepsis™ (CHX), applicare e asciugare fino al livello indicato dalle istruzioni del produttore dell'adesivo.

Uso - Pulizia dall'acido fosforico per scopi ricostruttivi
1) Dopo l'uso dell'acido fluoridrico, applicare il mordenzante all'interno della faccetta in porcellana o della corona per 5 secondi.
2) Risciacquare accuratamente.
   NOTA: se si utilizza una tecnica di mordenzata totale, non è necessario eseguire questo passaggio prima del tempo di mordenzatura originariamente richiesto.

Adoprojmas

Kad išvengtumete kryžminio užteršimo, tarp naudojimo būdų nuvalykite švirkštą vidutinio lygio dezinfekuojmu priemone ir naudokite vienkartinę apsaugoję movą. Jei nenaudojama apsaugojmė mova, švirkštas turi būti laikomas vienkartiniu.

Conservazione e smaltimento

Conservare seguendo le indicazioni dell'etichetta esterna sulla confezione.
Smaltirei i rifiuti secondo le regole, linee guida e le normative locali.

Informazioni varie

Segnalare qualsiasi incidente grave al produttore e all'autorità competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ Ácido fosfórico al 35% — ES

Descripción del producto

Ultra-Etch™ y Opal Etch™ son soluciones grabadoras de ácido fosfórico al 35% con una viscosidad óptima. La fluidez (de los productos) permite una ubicación precisa, incluyendo los surcos oclusales, pero son lo suficientemente viscosos para evitar la migración. Los acondicionadores grabadores Ultra-Etch y Opal Etch tienen una profundidad de grabado autolimitada (profundidad media de 1,9 µm con un tiempo de grabado de 15 segundos). No contienen glicerina y están diseñados para ser eliminados rápida y completamente al enjuagar.
Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de seguridad, de todos los productos descritos antes de utilizarlos.

Modo(s) de presentación

- Jeringa aplicadora de 1,2 ml y puntas aplicadoras
  - Punta Micro™ Azul
  - Punta de cepillo Inspiral™
- Jeringa IndiSpense™

Modo de uso o finalidad prevista

Se utiliza para grabar el esmalte y la dentina o para preparar superficies para la adhesión o cementación.

Contraindicaciones

- Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, aclare abundantemente con agua el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.

Advertencias y precauciones

- Evite el contacto con tejidos blandos.
- Si el producto entra en contacto con algún tejido blando, enjuague INMEDIATAMENTE el área con abundante agua.
- Las exposiciones cercanas a la pulpa deben tratarse con una base protectora antes de colocar el agente grabador
- El paciente y los profesionales dentales deben llevar gafas protectoras con protección lateral.
- Utilice sólo las puntas recomendadas.
- Las puntas son de un solo uso.
- Para evitar obstrucciones, retire la punta y vuelva a tapar con tapones Luer Lock entre cada uso.
- Si se ingiere el producto, la persona debe beber grandes cantidades de agua y ponerse en contacto con un médico. Si se aspira el producto, busque atención médica inmediatamente.

Instrucciones paso a paso

Preparación - Jeringa de 1.2 mL
1) Retire el tapón Luer Lock.
2) Fije bien la punta recomendada.
3) Verifique el flujo del agente grabador antes de la aplicarlo intraoralmente. Si siente resistencia, sustituya la punta y vuelva a verificar.
4) Verifique el color y la consistencia del flujo de productos antes de aplicarlo. Al principio, puede salir una pequeña cantidad de líquido transparente de la jeringa (esto es normal).

Preparación - Jeringa IndiSpense
1) Retire el tapón Luer Lock de la jeringa IndiSpense.
2) Enrosque la jeringa de 1.2 mL en la rosca macho de la jeringa IndiSpense.
3) Presione el émbolo de la IndiSpense mientras guía el émbolo de la jeringa de 1.2 mL hasta el llenado deseado.
4) Separe las jeringas y vuelva a tapar la jeringa IndiSpense con el tapón Luer.
5) Fije bien la punta de trabajo a la jeringa de 1.2 mL.

Uso - Aplicación directa
1) Aísle el o los dientes.
2) Enjuague y seque al área preparada.
3) Aplique el agente grabador sobre el esmalte cortado (abrasión con fresa, disco o aire con partículas) y la dentina durante 15 segundos; o aplique el agente grabador sobre el esmalte sin cortar durante 30 segundos (es decir, brackets de ortodoncia o selladores sin preparar).
4) Lave bien y seque al nivel indicado según las instrucciones del fabricante del adhesivo.

NOTA: Si aplica la solución antibacteriana Consepsis™ (CHX), aplíquela y séquela al nivel indicado según las instrucciones del fabricante del adhesivo.

Uso - Limpieza restauradora con ácido fosfórico
1) Después de utilizar ácido fluorhídrico, aplique el agente grabador en el interior de la carilla o corona de porcelana durante 5 segundos.
2) Enjuague abundantemente.
   NOTA: Si utiliza una técnica de grabado total, no es necesario que realice este paso antes del tiempo de grabado requerido.

Procesamiento

Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermediario entre os usos y utilice una funda protectora desechable. Si no se utiliza una funda protectora, la jeringa debe tratarse como de un solo uso.

Almacenamiento y eliminación de residuos

Almacene de acuerdo con la etiqueta exterior del embalaje.
Elimine los residuos de acuerdo con las normas, directrices y reglamentos locales.

Consideraciones técnicas

Información adicional

Reporte cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ Ácido fosfórico a 35% — PT

Descrição do produto

Ultra-Etch™ e Opal Etch™ são soluções de ácido fosfórico a 35% com viscosidade ideal para condicionamento ácido. A fluidez das soluções permite uma colocação precisa, incluisive nos sulcos oclusais, mas são viscosas o suficiente para evitar a migração. Os agentes de condicionamento Ultra-Etch e Opal Etch são autolimitantes em relação à profundidade de condicionamento (profundidade média de 1,9 µm com condicionamento de 15 segundos). Eles não contêm glicerina, sendo projetados para remoção rápida e completa ao enxaguar.
Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações da Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de usar.

Apresentação dos produtos

- Seringa de aplicação de 1,2 ml e pontas de aplicação
  - Ponta Blue Micro™
  - Ponta Inspiral™ Brush
- Seringa IndiSpense™

[Liste aqui os elementos de composição primários e relacionados ao risco em sua forma geral, sem incluir concentração ou faixas].

Indicações de uso/Finalidade pretendida

Usado para condicionar esmalte e dentina ou para preparar superfícies para colagem ou cimentação.

Contraindicações

- Para pacientes ou usuários com problemas relacionados a alergias, consulte o documento sobre alérgenos do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada reação alérgica, enxágue bem a área exposta com água e solicite ao paciente que consulte um médico.

Advertências e precauções

- Evite o contato com tecidos moles.
- Se o produto entrar em contato com qualquer tecido mole, enxágue IMEDIATAMENTE a área com água em abundância
- Exposições próximas à polpa devem ser tratadas com uma base protetora antes de aplicar o agente de condicionamento.
- Pacientes e profissionais de odontologia devem usar óculos de proteção com protetores laterais
- Use apenas pontas recomendadas
- As pontas são de uso único
- Para evitar entupimentos, remova a ponta e recoloque-a com tampas Luer Lock entre cada uso
- Se o produto for ingerido, beba bastante água e entre em contato com um médico. Se o produto for aspirado, procure atendimento médico imediato.

Instruções passo a passo

Preparo – Seringa de 1,2 ml
1) Remova a tampa Luer Lock da seringa IndiSpense.
2) Conecte a seringa de 1,2 ml na rosca macho da seringa IndiSpense.
3) Pressione o êmbolo IndiSpense enquanto conduz o êmbolo da seringa de 1,2 ml para o preenchimento desejado.
4) Separe as seringas e tampe novamente a seringa IndiSpense com a tampa Luer.
5) Fixe com firmeza a ponta de trabalho à seringa de 1,2 ml.

Uso – Colocação direta
1) Isole o(s) dente(s).
2) Enxágue e seque a área preparada.
3) Aplique o agente de condicionamento ácido no esmalte cortado (broca, disco ou abrasão por partículas de ar) e na dentina por 15 segundos; ou aplique o agente de condicionamento ácido no esmalte não cortado por 30 segundos (ou seja, braquetes ortodônticos ou selantes não preparados).
4) Enxágue bem e seque até o nível indicado pelas instruções do fabricante do adesivo.

OBSERVAÇÃO: Se aplicar a solução antibacteriana Consepsis™ (CHX), aplique e seque até o nível indicado pelas instruções do fabricante do adesivo.

Uso – Limpeza restauradora com ácido fosfórico
1) Após o uso do ácido fluorídrico, aplique o condicionamento ácido na parte interna da faceta ou coroa de porcelana por 5 segundos.
2) Enxágue bem.
   OBSERVAÇÃO: Se estiver usando uma técnica de condicionamento total, não há necessidade de executar esta etapa antes do tempo de condicionamento requerido.

Processamento

Para evitar a contaminação cruzada, limpe a seringa com um desinfetante de nível intermediário entre os usos e use uma luva de barreira descartável. Se não for utilizada uma luva de barreira, a seringa deve ser tratada como descartável.

Armazenamento e descarte

Armazene conforme o rótulo externo da embalagem.
Descarte os resíduos segundo as normas, diretrizes e regulamentos locais.

Considerações técnicas

Informações diversas

Comunicar qualquer incidente grave ao fabricante e à autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ 35 % fosforsyra — SV

Produktbeskrivning

Ultra-Etch™ och Opal Etch™ är båda etsningsmedel med 35 % fosforsyra som har optimal viskositet. Flytbarheten möjliggör exakt placering, inklusive ocklusala fissurer men är ändå tillräckligt viskös för att förhindra migration. Ultra-Etch och Opal Etch etsningsmedel har ett självbegränsande etsningsdjup (genomsnittligt djup på 1,9 µm vid 15 sekunders etsning). De innehåller inget glycerin och avlägsnas snabbt och fullständigt vid sköljning.
Läs noga igenom och förstå alla bruksanvisningar och informationen i säkerhetsdatabladen före användning för alla produkter som beskrivs.

Appliceringsform(er)

- 1,2 ml appliceringsspruta och appliceringsspetsar
  - Blue Micro™ tip
  - Inspiral™ Brush tip
- IndiSpense™ Syringe

Indikationer för användning/avsedd användning

Används för att etsa emalj och dentin eller för att förberedya ytor för bonding eller cementering.

Kontraindikationer

- För patienter eller användare med allergier, se produktallergendokumentet som finns på www.ultradent.com. Om allergisk reaktion uppträder ska det exponerade området sköljas noggrant med vatten och patienten ska rådfråga sin läkare.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Undvik kontakt med mjukvävnad.
- Om produkten kommer i kontakt med mjukvävnad ska områdets sköljas OMEDELBART med rikliga mängder vatten
- Exponeringar nära tandpulpa ska behandlas med en skyddande bas innan etsmedlet appliceras
- Patienter och tandvårdspersonal måste använda skyddsglasögon med sidoskydd
- Använd endast rekommenderade spetsar
- Spetsarna är avsedda för engångsbruk
- För att undvika blockeringar ska spetsen avlägsnas och ersättas med Luer Lock-hatten mellan varje användning
- Drick stora mängder vatten och kontakta läkare vid svald produkt. Sök omedelbar läkarvård vid aspirerad produkt.

Stegvisa instruktioner

Förberedelse - 1,2 ml spruta
1) Ta bort Luer Lock-hatten.
2) Fäst den rekommenderade spetsen säkert.
3) Bekräfta etsmedlets flöde innan det trycks ut intraoralt. Vid motstånd ska spetsen bytas ut och testas igen.
4) Kontrollera produktflödets färg och konsistens före applicering. Till en början kan en liten mängd klar vätska komma ut från sprutan (detta är normalt).

Förberedelse - IndiSpense Syringe
1) Ta bort Luer Lock-hatten från IndiSpense-sprutan.
2) Fäst 1,2 ml sprutan på IndiSpense-sprutans gängor.
3) Tryck ner IndiSpense-kolven medan du tar 1,2 ml-sprutkolven till önskad fyllning.
4) Ta isär sprutorna och sätt tillbaka Luer Lock-hatten på IndiSpense-sprutan.
5) Fäst appliceringsspetsen säkert på 1,2 ml sprutan.

Användning - direktplacering
1) Isolera tanden (tänderna).
2) Skölj och torka det förberedda området.
3) Applicera etsmedlet på preparerad emalj (borr, trissa eller partikelblästring) och dentin i 15 sekunder; eller applicera etsmedlet på opreparerad emalj i 30 sekunder (t.ex. för ortodontiska brackets eller förseglingsmedel).
4) Skölj noggrant och torka så mycket som anges i adhesivtillverkarens bruksanvisning.

OBS! Vid applicering av Consepsis™ antibakteriell lösning (CHX) ska den appliceras och torkas så mycket som anges i adhesivtillverkarens bruksanvisning.

Användning - restaurerande fosforsyrarengöring
1) Efter användning av fluorvätesyra appliceras etsen på insidan av porslinsfasaden eller kronan i 5 sekunder.
2) Skölj noggrant.
   OBS! Om du använder en totaletsteknik behöver du inte utföra detta steg före din etsningstid.

Reprocessing

För att undvika korskontaminering ska sprutan torkas av med ett desinfektionsmedel på medelnivå mellan användningar och en skyddshylsa för engångsbruk användas. Om en skyddshylsa inte används ska sprutan betraktas som engångsprodukt

Förvaring och avfallshantering

Förvaras enligt ytterförpackningens etikett.
Kassera avfall enligt lokala regler, riktlinjer och föreskrifter.

Diverse Information

Rapportera eventuella allvarliga incidenter till tillverkaren och behöriga myndigheter.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ 35% fosforsyra — DA

Produktbeskrivelse

Ultra-Etch™ og Opal Etch™ er begge 35% fosforsyre æts opløsninger med en optimal viskositet. Flydevenen muliggør præcis placering, inklusive okklusale reliefter, men er alligevel viskøs nok til at forhindre at det flyder. Ultra-Etch og Opal Etch ætsgeler er selvbegrænsende i ætsningsdybden (gennemsnitlig dybde på 1,9 µm med 15 sekunders ætsning). De indeholder ingen glycerin og er designet til hurtig og fuldstændig fjernelse efter skylning.
Læs og forstå alle instruktioner og SDS-oplysninger omhygge

Ultra-Etch™ 35% foszforsav — HU

Termékleírás

Az Ultra-Etch™ és a Opal Etch™ egyaránt optimális viskozitású 35%-os foszforsav marató oldat. A folyékonyság lehetővé teszi a pontos elhelyezést, beleértve az oklúziós barázdákat is, ugyanakkor elég viszkózus ahhoz, hogy megakadályozza az elfolyást. Az Ultra-Etch és az Opal Etch maratószerek onkorálzóatak a marás mélységében (átlagos mélység 1,9 µm 15 másodperces maratással). Nem tartalmaznak glicerint, és úgy vannak kialakítva, hogy oldószeres gyorsan és teljes mértékben eltávolítható legyenek.

Az összes leírt termék esetében használat előtt figyelmesen olvassa el és értse meg az összes utasítást és SDS-információt.

Szállítási űrlap(ok)

- 1,2 ml-es adagolófecskendő és adagolóhegyek
  - Blue Micro™ hegy
  - Inspiral™ kefehegy
- IndiSpense™ fecskendő

Használati javallatok/rendeltetés

Használható zománc és dentin maratására, vagy felületek előkészítésére ragasztóhoz vagy rögzítéshez.

Ellenjavallatok

- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termék allergénekkel kapcsolatos dokumentumát, amely a www.ultradent.com webhelyen érhető el. Ha allergiás reakciót észlel, abbalassa le vizel a kitett területet, és forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Kerülje a lágy szövetekkel való érintkezést.
- Ha a termék biztosítani lágy szövetet érintkezik, AZONNAL öblítse le a területet bő vízzel
- A fogfél (pulpa) közelében lévő területeket védő alapozóval kell kezelni a maratószer felhelyezése előtt
- A betegeknek és a fogorvosoknak oldalvédővel ellátott védőszemüveget kell viselniük
- Csak az ajánlott helyhez használja
- A hegyek csak egyszer használatosak
- Az eltömődés elkerülése érdekében minden használat között távolítsa el a hegyet, és zárja vissza a Luer Lock kupakot
- Ha a termékel lenyelt, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz

Lépésenkénti utasítások

Elkészítés - 1,2 ml-es fecskendő

1) Távolítsa el a Luer Lock kupakot.
2) Biztonságosan rögzítse az ajánlott hegyet.
3) Ellenőrizze a maratószerű folyadék mielőtt az szájon belül alkalmazná. Ha az ellenállást érzlikel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
4) Felhordás előtt ellenőrizze a termék folyásának sűrűségét és konzisztenciáját. Kezdetben kis mennyiségű átlátszó folyadék szabadulhat ki a fecskendőből (ez normális).

Előkészítés - IndiSpense fecskendő

1) Távolítsa el a Luer Lock kupakot az IndiSpense fecskendőről.
2) Csatlakoztassa 1,2 ml-es IndiSpense fecskendő kúlyú hegyet az IndiSpense fecskendőhöz.
3) Nyomja le az IndiSpense dugattyút, miközben az 1,2 ml-es fecskendődugattyút a kívánt tűtérhez vezeti.
4) Válasszuk a fecskendőket, és zárja vissza a Luer kupakkal ellátott IndiSpense fecskendőt.
5) Biztonságosan rögzítse a hegyet az 1,2 ml-es fecskendőhöz.

Használat – Közvetlen elhelyezés

1) Izolálja a fogat (fogakat).
2) Öblítse le és szárítsa meg az előkészített területet.
3) Alkalmazzon maratószert a csiszolt zománcra (fűn, korong vagy légrézcsiszés abrázió) és a dentinre 15 másodpercig; vagy alkalmazzon maratószert a nem csiszolt zománcra 30 másodpercig (pl. ortodontikus fogszabályzók vagy előkészítés nélküli tömések).
4) Alapozás előtt le és szárítsa meg a tapadóanyag gyártójának utasításai szerint előírt szintig.

MEGJEGYZÉS: A Cosmedent™ antibakteriális oldat (CHX) alkalmazása esetén a fogászati gyártójának utasításai szerint kell alkalmazni és megszárítani.

Használata - Helyreállító foszforsavas tisztítás

1) Pic fluoridoeltávolítás leitosanas už 5 másodpercig alkalmazza a maratószert a porcelán burkolat vagy korona letisztyeben.
2) Alapozás előtte le.

MEGJEGYZÉS: Ha teljes maratási technikát alkalmaz, ezt a lépést nem szükséges a megadott maratási idő előtt elvégezni.

Feldolgozás

A kikészítés szennyeződés elkerülése érdekében a fecskendőt a használatok között törölje át kezépszínű fertőtlenítőszerrel, és használjon oldószerkendőt védőhüvelyt. Ha nem használnak védőhüvelyt, a fecskendőt egyszer használatosként kell kezelni.

Tárolás és ártalmatlanítás

A külső csomagolás cimkéjének megfelelően tárolja.

A hulladékot a helyi szabványok, irányelvek és előírások szerint ártalmatlanítsa.

Egyéb információk

Minden súlyos esemény jelentsen a gyártónak és az illetékes hatóságnak.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ 35 % fosforsäure — LV

Produkta aprakšts

Ultra-Etch™ un Opal Etch™ ir 35 % fosforskābes kodinātavas šķīdumi ar optimālu viskozitāti. Plūstamība nodrošina precīzu izvietošanu, ieskaitot sakošanas rievas, tomēr ir pietiekami viskoza, lai novērstu pārteci. Ultra-Etch un Opal Etch kodinātāji pašā ierobežo kodinātanas dziļumu (vidējais dziļums ir 1,9 µm ar 15 sekunžu kodināšanu). Tie nesatur glicerīnu un ir paredzēti ātrai un pilnīgai noņemšanai pēc skalošanas.

Attiecībā uz visiem aprakstītajiem produktiem pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet visus norādījumus un SDS informāciju.

Piegādes veidlapa(-as)

- 1,2 ml šļirces ar uzgali
  - Blue Micro™ uzgals
  - Inspiral™ otiņas uzgals
- IndiSpense™ šļirce

Lietošanas indikācijas/paredzētais mērķis

To izmanto emaljas un dentīna kodināšanai vai virsmu sagatavošanai - saitēšanai un gaismošanai.

Kontraindikācijas

- Pacientiem vai lietotājiem ar alerģiju skatiet produkta alerģiju dokumentu, kas pieejams vietnē www.ultradent.com. Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet pakļauto vietu ar ūdeni un lūdziet pacientam konsultēties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- Izvairieties no saskares ar mīkstajiem audiem.
- Ja produkts nonāk saskarē ar mīkstajiem audiem, NEKAVĒJOTIES skalojiet vietu ar lielu daudzumu ūdens
- Pirms kodinātāja uzklāšanas, jāuzkrāj aizsargājošs kārta pulpas tuvumā
- Pacientiem un ārstniecības speciālistiem jāvalka aizsargbrilles ar sānu aizsargiem
- Izmantojiet tikai ieteiktos padomus
- Uzgaļi ir tikai vienreizējai lietošanai
- Lai izvairītos no aizsērēšanas, nomainiet uzgaļu un pēc katras lietošanas reizes no jauna aizvāciet ar Luer Lock vāciņem.
- Ja produkts tiek norīts, dzeriet lielu daudzumu ūdens un sazinieties ar ārstu. Ja produkts tiek ieelpots, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Pakāpenās norādījumi

1,2 ml šļirces sagatavošana

1) Noņemiet Luer Lock vāciņu.
2) Pieslēpiniet drošā ieteicamo uzgali.
3) Pirms ieviešanas intraorāli pārbaudiet kodinātāja plūsmu. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
4) Pirms uzklāšanas pārbaudiet produkta plūsmas krāsu un konsistenci. Sākotnēji no šļirces var izplūst neliels daudzums dzidra šķidruma (tas ir normāli).

IndiSpense šļirces sagatavošana

1) Noņemiet Luer Lock vāciņu no IndiSpense šļirces.
2) Pievienojiet 1,2 ml šļirci IndiSpense šļirces ārējam vītnem.
3) Nospiediet IndiSpense virzuli, vienlaikus virzot 1,2 ml šļirces virzuli līdz vajadzīgajam pildījumam.
4) Atdaliet šļirces un atkārtoti aizvāciet IndiSpense šļirci ar Luer vāciņu.
5) Piesaistiniet dotās darba galā 1,2 ml šļirces.

Lietošana — tieša izvietošana

1) Izolējiet zobu (zobus).
2) Noskalojiet un nosusiniet sagatavoto vietu.
3) Uzklājiet kodinātanas līdzekli uz apstrādātas emaljas (urbumu, disku vai gaisa dažādu robrazjumem) un dentīnu uz 15 sekundēm; vai uz 30 sekundēm uzklājiet kodinātanas līdzekli uz neapstrādātas emaljas (t.i., ortodontiskās ierīces vai nesagatavotas ārstniecības).
4) Rūpīgi izskalojiet un nosusiniet līdz ieteicamajam līmenim, kas norādīts līmes ražotāja norādījumos.

PIEZĪME: ja lietojat Consepsis™ antibakteriālo šķīdumu (CHX), uzklājiet un nosusiniet līdz līmenim, kas norādīts līmes ražotāja norādījumos.

Lietošana - Atjaunojoša attīrīšana ar fosforskābi

1) Pēc fluoridoerādables leitosanas uz 5 sekundēm uzklājiet kodinātāju uz porcelāna vertu vai krona iekšpusē.
2) Rūpīgi izskalojiet.

PIEZĪME: ja izmantojat kopēju kodināšanas metodi, šo soli nav jāveic pirms nepieciešama kodināšanas laika.

Apstrāde

Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, starp lietošanas reizēm nosūsiakiet šķirci ar vidēja līmeņa dezinfekcijas līdekli un izmantojiet vienreizējās lietošanas sumavu. Ja aizsargsumava netiek izmantota, šķirce jāuzver ka vienreizējas lietošanas šķirce.

Uzglabāšana un likvidēšana

Uzglabāt saskaņā ar ārējā iepakojuma marķējumu.

Temetiet atkritumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem, vadlīnijām un regulām.

Dažāda informācija

Ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei par jebkuru nopietnu incidentu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ 35% fosforo rūgštis — LT

Prekės aprašymas

"Ultra-Etch™" ir "Opal Etch™" yra 35 % fosforo rūgšties esdinimo tirpalai, pasižymintys optimaliu klampumu. Dėl takumo galima tiksliai uždėti, įskaitant okliuzinius griovelius, tačiau jis yra pakankamai klampus, kad neleistų nugriusti. "Ultra-Etch" ir "Opal Etch" esdinimo priemonių esdinimo gylis yra savaime išsiplečiantis (vidutinis esdinimo gylis yra 1,9 µm, kai esdinimas 15 sekundžių). Juose nėra glicerino ir jie skirti greitai ir visiškai pašalinti nuskalaujant.

Prieš naudodami visus aprašytus produktus, atidžiai perskaitykite ir supraskite visas instrukcijas ir SDS informaciją.

Pristatymo forma (-os)

- 1,2 ml švirkštas ir padavimo antgaliai
  - Blue Micro™ antgalis
  - Inspiral™ šepetėlio antgalis
- IndiSpense™ švirkštas

Naudojimo indikacijos / numatoma paskirtis

Naudojamas emaliui ir dentinui esdinti arba paviršiams paruošti klijavimui ar klijavimui.

Kontraindikacijos

- Pacientams ar naudotojams, turintiems problemų dėl alergijos, žr. gaminio alergenų dokumentą, kurį galima rasti adresu www.ultradent.com. Pastebėjus alergine reakciją, paveiktą vietą kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

- Venkite kontakto su minkštaisiais audiniais.
- Jei produktas patenka ant minkštųjų audinių, nedelsdami nuplaukite tą vietą dideliu kiekiu vandens.
- Netoli pulpos esančios vietos prieš esdinant turėtų būti padengtos apsauginiu pagrindu.
- Pacientai ir odontologijos specialistai turi dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydais
- Naudokite tik rekomenduojamus antgalius
- Antgaliai yra vienkartiniai.
- Kad išvengtumėte užsikimšimo, kiekvieną kartą naudodami nuimkite antgalį ir vel uždėkite Luer Lock dangtelius.
- Jei produktas nurijote, gerkite daug vandens ir kreipkitės į gydytoją. Jei produktą įkvėpėte, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pakopinės instrukcijos

Paruošimas - 1,2 ml Švirkštas

1) Nuimkite Luer Lock dangtelį.
2) Saugiai privirtinkite rekomenduojamą antgalį.
3) Prieš ekspresuodami intraoralai patikrinkite esdinimo skysčio tekėjimą. Jei pasipriešinimas yra, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
4) Prieš tepdami patikrinkite produkto srauto spalvą ir konsistenciją. Iš pradžių iš švirkšto gali išsiskirti nedidelis kiekis skaidraus skysčio (tai normalu).

Paruošimas - IndiSpense švirkštas

1) Nuimkite Luer Lock dangtelį nuo IndiSpense švirkšto.
2) Privirtinkite 1,2 ml švirkštą prie "IndiSpense" švirkšto išorinio sriegio.
3) Nuspaudkite IndiSpense virzulį, vienlaikus virzuo 1,2 ml šlirces virzuli līdz vajadzīgajam pildījumam.
4) Atdaliet šlirces un atkārtoti aizvāciet IndiSpense šlirci ar Luer vāciņu.
5) Piesiprinkiet dotās darba galą 1,2 ml šlirces.

Lietojama — Tiesioginis taikymas

1) Izoliuokite dantį (dantis).
2) Nuplaukite ir išdžiovinkite paruoštą vietą.
3) 15 sekundžių užtepkite esdinimo priemonę nuplaukytą emalį (grąžtas, diskas ar oro abrazija) ir dentiną; arba 30 sekundžių užtepkite esdinimo priemonę nenuplaukytą emalį (ir ortodontinius breketus arba neparuoštus silantus).
4) Kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite iki surišiklio gamintojo instrukcijose nurodyto lygio.

PASTABA: Jei naudojate Consepsis™ antibakterinį tirpalą (CHX), užtepkite ir išdžiovinkite tiek, kiek nurodyta surišiklio gamintojo instrukcijose.

Naudojimas - Atkuriamasis fosforo rūgšties valymas

1) Panaudoję vandenio chlorido-rūgštį, 5 sekundes esdinkite porcelianinio venyro ar vainikėlio vidų.
2) Kruopščiai nuplaukite.

PASTABA: Jei naudojate visišką esdinimo techniką, šio veiksmo atlikti nereikia prieš reikalaujamą esdinimo laiką.

Apdorojimas

Kad išvengtumėte kryžminės užterštos, tarp lietosčanas reizėm nosūsiakiet šlirci ar vidēja līmeņa dezinfekcijas līdekli un izmantojiet vienreizējās lietošanas sumavu. Ja aizsargsumava netiek izmantota, šlirce jāuzver ka vienreizējas lietošanas šlirce.

Uzglabāšana un likvidēšana

Uzglabāt saskaņā ar ārējā iepakojuma marķējumu.

Temetiet atkritumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem, vadlīnijām un regulām.

Dažāda informācija

Ziņojiet ražotājam un kompetentajai iestādei par jebkuru nopietnu incidentu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ 35% Acidu fosforiku — MT

Deskrizzjoni tal-Prodott

Ultra-Etch™ u Opal Etch™ huma t-tnejn 35% soluzzjonijiet ta 'acidu fosforiku ekwivalt b'viskożità ottima. Il-fluss jippermetti tqegħid preciż, inklużi skanalaturi occlusal, iżda huwa viskuż biżżejjed biex jipprevjeni l-migrazzjoni. L-etchants Ultra-Etch u Opal Etch huma li jillimitaw lilhom infushom fid-fond tal-incisjoni (fond medju tal 'l 9 µm bl 15-il sekonda incisjoni). Ma fihom l-ebda glicerina u huma ddisinjati sabiex tneħħija rapida u sħiħa mal-ħaġel.

Qbiel-prodotti kollha deskritti, aqra bir-reqaq u ifhem l-istruzzjonijiet u l-informazzjoni SDS kollha qabel l-użu.

Formola (i) tal-Kunsinna

- Siringa tal-kunsinna ta' 1.2 ml u ponoċ ghall-kunsinna
  - Ponta Blu Mikro™
  - ™ Tip ta 'xkupilja Inspiral
- Siringa Indispense™

Indikazzjonijiet ghall-Użu/Ghan Mahsub

Użati ghall-incisjoni enamel u dentin jew bież jippreparar uċuh ghall-twaħħil jew luting.

Kontra-indikazzjonijiet

- Ghal pazjenti jew utenti bi tħassib dwar l-allerġija, irreferi ghad-dokument tal-allergeni tal-prodott disponibbli fuq www.ultradent.com. Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika, laħlaħ sew l-erja esposta bil-ilma u qis li l-pazjent jikkonsulta lit-tabib tiegħu.

Twissijiet u Prekawzjonijiet

- Evita kuntatt ma 'tessut artab.
- Jekk il-prodott jiġi f'kuntatt ma' xi tessut artab, laħlaħ IMMEDJATAMENT il-parti b'ammonti kbar ta' ilma.
- Ħarsa protettiva grib il-polpa ghandhom jiġu trattati b'bażi protettiva qabel ma jitqiegħed etchant.
- Il-pazjenti u l-professjonisti tas-snien ghandhom jilbsu lbieres biex protettiv tal-ghajnejn b'lqugħ tal-ġenb.
- Uża biss parri mirakomandati
- Ghajnaporrhamu jistu ta 'darba biss
- Biex tevita l-imblukkar, neħħi l-ponta u erġa' ghatu b'tappijiet Luer Lock bejn kull użu
- Jekk il-prodott jiġi ingestit, ixrob ammonti kbar ta' ilma u tkellmu tabib. Jekk il-prodott jiġi aspirat, fittex attenzjoni medika immedjata.

Istruzzjonijiet Pass Pass

Preparazzjoni - Siringa ta '1. 2 ml

1) Neħħi l-ghatu Luer Lock.
2) Waħħal sew il-ponta rakkomandata.
3) Iwerriħa l-fluss tal-etchant qabel ma tesprimi intraoralment. Jekk tintlaħaq ir-reżistenza, ibdel il-ponta u erġa' ċċekkja.
4) Iwerriħa l-kulur u l-konsistenza tal-fluss tal-prodott qabel ma tapplika. Fil-bidu jista' johroġ ammont żgħir ta' likwidu car mis-siringa (dan huwa normali).

Preparazzjoni - Siringa Indispense

1) Neħħi l-ghatu Luer Lock mis-siringa Indispense.
2) Waħħal is- siringa ta '1. 2 ml mal-ħajt maskili tas- siringa Indispense.
3) Agħfas is- planger ta' injezzjoni waqt li tkun qed tiggwida l- planger tas- siringa ta '1. 2 ml biex tmla l- mejju.
4) Issepara s-siringi u ghatu mill-qiegħd Indispense siringa b'ghatu Luer.
5) Waħħal sew il-ponta tas-xogħol mas-siringa ta' 1 2 ml.

Użu - Pjazzament Dirett

1) Izola s-snien (snien).
2) Laħlaħ u nixxef iż-żona ppreparata.
3) Applika etchant biex taqa 'l-enamel (bur, disku, jew brix ta' particelli ta' l-arja) u dentin ghal 15-il sekonda; jew applika etchant ghal enamel mhux maqtugħ ghal 30 sekonda (ġiljetti, parentesi ortodontiċi jew sigillanti mhux ippreparati).
4) Laħlaħ sew u nixxef sal-level istruzzi ghal kull produttur tal-materjal ta' twaħħil.

NOTA: Jekk tużaġna Consepsis™ soluzzjoni antibatterika (CHX), applika u nixxef sal-livell istruzzjonijiet ghal kull istruzzjonijiet tal-manifattur li jwaħħal.

Użu - Tindif ta 'l-acidu fosforiku ristorattiv

1) Wara l-użu ta' acidu idrofluoriku, applika inċiżjoni ghal ġewwa ta' fuljetta tal-porcellana jew kurona ħrejn ġewwa.
2) Laħlaħ sewwa.

NOTA: Jekk tuża teknika ta' inċiżjoni totali, m'hemmx bżonn li tagħmel dan il-pass qabel il-ħin mehtieġ tal-inċiżjoni tegħek.

L-ipprocessar

Biex tevita kontaminazzjoni inkrociata, imsaħ is-siringa b'dezinfettant ta' livell intermedju bejn l-u użu kemm ta' barriera li tintrema wara l-użu. Jekk ma tintużax kemm ta' barriera, is-siringa ghandha tiġi trattata bħala l-ħnuta darba biss.

Maħżna u Rimi

Aħżen skond it- tikketta ta 'barra tal- pakkett.

Armi l-iskart skont ir-regoli, il-ligi ġwida u r-regolamenti lokali.

Informazzjoni mixxellanja

Irrapporta kwalunkwe incident serju lill-manifattur u lill-awtorità kompetenti.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512/801-572-4200

Ultra-Etch™ 35% kwas fosforowy — PL

Opis produktu

Ultra-Etch™ i Opal Etch™ to 35% roztwory wytrawiacza kwasu fosforowego o optymalnej lepkości. Płynność produktu pozwala na precyzyjną aplikację, w tym w bruzdach okluzyjnych, a jednocześnie jest wystarczająco lepki, aby zapobiec spływaniu. Wytrawiacze Ultra-Etch i Opal Etch mają wielokrotność samoograniczania głębokości wytrawiania (średnia głębokość 1,9 µm przy 15-sekundowym wytrawianiu). Nie zawierają gliceryny i są tak zaprojektowane, że można je łatwo, szybko i do czysta spłukać.

W przypadku wszystkich opisanych produktów przed użyciem należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje oraz informacje dotyczące karty charakterystyki.

Dostępne opakowania

- Strzykawka aplikacyjna 1,2 ml i końcówki do aplikacji
  - Końcówki Blue Micro™ tip
  - Końcówki Inspiral™ Brush tip
- Strzykawka IndiSpense™

Wskazania do stosowania/Przeznaczenie

Stosowany do wytrawiania szkliwa i zębiny lub do przygotowywania powierzchni do łączenia lub cementowania.

Przeciwwskazania

- W przypadku pacjentów lub użytkowników z alergiami należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą alergenów produktu dostępną na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej należy obficie spłukać narażone miejsce wodą i skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Unikać kontaktu z tkanką miękką.
- Jeśli produkt będzie miał kontakt z jakąkolwiek tkanką miękką, NATYCHMIAST spłucz obszar dużą ilością wody
- Odsłonięte w pobliżu miazgi należy, przed nałożeniem wytrawiacza, zabezpieczyć podkładem ochronnym
- Pacjenci i personel dentystyczny muszą nosić okulary ochronne z ochroną bocznymi
- Używaj tylko zalecanych końcówek
- Końcówki są jednorazowego użytku
- Aby uniknąć zatykania, należy zdjąć końcówkę i ponownie założyć nasadkę Luer Lock Caps przed każdym użyciem
- W przypadku połknięcia produktu popiś dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku aspiracji produktu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

(Aktualizacji aci avertissement si precauti.)

Instrucțiuni pas cu pas

Mod de preparare - seringă de 1,2 ml

1) Scoateți capacul Luer Lock.
2) Atașați în mod sigur vârful recomandat.
3) Verificați fluxul de soluție de decapare înainte de a efectua vreo operație în cavitatea bucală. Dacă întâmpinați rezistență la curgere, înlocuiți vârful și verificați din nou.
4) Verificați culoarea și consistența produsului fluid înainte de aplicare. Inițial, din seringă poate ieși o cantitate mică de lichid limpede (acest lucru este normal).

Mod de preparare - Seringă IndiSpense

1) Îndepărtați capacul Luer Lock de pe seringa IndiSpense.
2) Atașați seringa de 1,2 ml la firul tată al seringii IndiSpense.
3) Apăsați pistonul IndiSpense în timp ce ghidați pistonul seringii de 1,2 ml către golul dorit.
4) Separați seringile și reacoperiți seringa IndiSpense cu capac Luer.
5) Bezpieczne przymocuj końcówkę robocą do strzykawki 1,2 ml.

Utilizare - Plasare directă

1) Izolați dintele (dinții).
2) Clătiți și uscați zona pregătită.
3) Aplicați soluție de decapare pe smalțul prelucrat (cu acul, cu discul sau pulbrat cu particule de aer) și pe dentină timp de 15 secunde; sau aplicați soluția de decapare pe smalțul neprelucrat (adică protez ortodontice sau materiale de etanșare nepregătite) timp de 30 de secunde.
4) Clătiți bine și uscați la nivelul indicat în instrucțiunile producătorului adezivului.

NOTĂ: Dacă aplicați soluția antibacteriană Consepsis™ (CHX), aplicați și uscați la nivelul indicat în instrucțiunile producătorului adezivului.

Utilizare - Curățarea restaurativă cu acid fosforic

1) După utilizarea acidului fluorhidric, aplicați soluția de decapare pe interioral fațetei sau coroanei din porțelan timp de 5 secunde.
2) Clătiți bine.

NOTĂ: Dacă utilizați o tehnică de decapare totală, nu este nevoie să efectuați acest pas înainte de durata necesară de decapare.

Preluzare

Pentru a evita contaminarea încrucișată, stergeți seringa cu un dezinfectant corespunzător între utilizări și utilizați un manșon de protecție de unică folosință. Dacă nu se utilizează un manșon de protecție, seringa trebuie tratată ca fiind de unică folosință.

Depozitare și eliminare

A se păstra conform informațiilor de pe etichetele ambalajului exterior.

Eliminați deșeurile în conformitate cu normele, legile directoare și reglementările locale.

Informații diverse

Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ 35% kyselina fosforečná — SK

Popis produktu

Ultra-Etch™ a Opal Etch™ sú oba leptacie roztoky s 35% kyselinou fosforečnou s optimálnou viskozitou. Tekutosť umožňuje presné umiestnenie, vrátane okluzálnych drážok, je však dostatočne viskózna, aby zabránila migrácii. Leptadlá Ultra-Etch a Opal Etch sú samoobmedzujúce v hĺbke leptania (priemerná hĺbka 1,9 µm s 15 sekundovým leptaním). Neobsahujú glycerín a sú navrhnuté na rýchle a úplné odstránenie po opláchnutí.

Pri všetkých popísaných produktoch si pred použitím pozorne prečítajte a pochopte všetky pokyny a informácie z KBÚ.

Dodací(e) formulár(e)

- 1,2 ml injekčná striekačka a aplikačné hroty
  - Hrot Blue Micro™
  - Hrot kefky Inspiral™
- Injekčná striekačka IndiSpense™

Indikácie na použitie/Zamýšľaný účel

Používa sa na leptanie skloviny a dentínu alebo na prípravu povrchu na lepenie alebo tmelenie.

Kontraindikácie

- Pre pacientov alebo používateľov s obavami z alergií si pozrite dokument o alergénoch produktu dostupný na www.ultradent.com. Ak spozorujete alergickú reakciu, zasiahnuté miesto dôkladne opláchnite vodou a poškodené pacienta, aby sa poradil so svojím lekárom.

Opozornenia a opatrenia

- Zabráňte kontaktu s mäkkým tkanivom.
- Ak sa produkt dostane do kontaktu s akýmikoľvek mäkkými tkanivom, OKAMŽITE opláchnite oblasť veľkým množstvom vody
- V blízkosti vytvorenia buničiny by sa mala pred nanesením leptadla ošetriť ochranným základom
- Exponované zubné aj zubnému lekárovi musia nosiť ochranné okuliare s bočnými štítmi
- Používajte iba odporúčané hroty
- Hroty sú len na jedno použitie
- Aby ste predišli upchatiu, medzi každým použitím odstráňte špičku a znovu uzavrite uzáver s uzávermi Luer Lock
- Ak zbijete leptadlo, popište veľké množstvo vody a kontaktujte lekára. Ak dôjde k vdýchnutiu produktu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Postupné pokyny

Príprava - 1,2 ml striekačka

1) Odstráňte uzáver Luer Lock.
2) Bezpečne pripevnite odporúčaný hrot.
3) Pred vystavením sa intraorálne, overte tok leptadla. Ak sa stretnete s odporom, vymeňte hrot a znovu skontrolujte.
4) Pred aplikáciou skontrolujte farbu a konzistenciu toku produktu. Zo striekačky môže spočiatku vytekať malé množstvo čírej tekutiny (to je normálne).

Príprava - IndiSpense briga

1) Odstraňte pokrov Luer Lock z brige IndiSpense.
2) Pripoje 1,2 ml striekačku k vonkajším závitom striekačky IndiSpense.
3) Stlačte piesť IndiSpense a zároveň nasmerujte piesť 1,2 ml striekačky na požadovanú náplň.
4) Oddeľte injekčné striekačky a znovu uzatvorte pokrov IndiSpense znovu uzavrite uzáverom Luer.
5) Bezpečne nasaďte pracovný hrot na 1,2 ml injekčnú striekačku.

Použitie - Priame umiestnenie

1) Izolujte zub (zuby).
2) Pripraveną oblasť opláchnite a osušte.
3) Naneste leptadlo na rezanú sklovinu (brúsku, kotúč alebo abráziu vzduchovými časticami) a dentín na 15 sekúnd; alebo aplikujte leptadlo na neprerezanú sklovinu na 30 sekúnd (tj. ortodontické držiaky alebo neprípravné tmely).
4) Dôkladne opláchnite a vysušte na úroveň podľa výrobcu lepiacej fólie.

POZNÁMKA: Ak aplikujete antibakteriálny roztok Consepsis™ (CHX), naneste a vysušte na úroveň podľa pokynov výrobcu lepiacej fólie.

Použitie - Obnovujúce čistenie kyselinou fosforečnou

1) Po použití kyseliny fluorovodíkovej naneste leptadlo na vnútornú stranu porcelánovej dyhy alebo koruny na 5 sekúnd.
2) Dôkladne opláchnite.

POZNÁMKA: Ak používate techniku totálneho leptania, nie je potrebné vykonať tento krok pred požadovaným časom leptania.

Spracovanie

Aby ste predišli krížovej kontaminácii, medzi jednotlivými použitiami utrite injekčnú striekačku stredným dezinfekčným prostriedkom a použite jednorazovú bariérovú manžetu. Ak sa nepoužije bariérová manžeta, injekčná striekačka sa považuje za jednorazovú.

Skladovanie a likvidácia

Uchovávajte podľa etikety na vonkajšom obale.

Odpad likvidujte podľa miestnych pravidiel, smerníc a nariadení.

Rôzne informácie

Každú vážnu udalosť nahláste výrobcovi a príslušnému orgánu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ 35 % fosforjeva kislina — SL

Opis izdelka

Ultra-Etch™ in Opal Etch™ sta 35-odstotni raztopini za jedkanje s fosforno kislino z optimalno viskoznostjo. Tekočnost omogoča natančno nameščanje, vključno z okluzalnimi ožlbami, hkrati pa je dovolj viskozna, da preprečuje migracijo. Jedkalni sredstvi Ultra-Etch in Opal Etch imata samoomejujoče globino jedkanja (povprečna globina 1,9 µm pri 15-sekundnem jedkanju). Ne vsebujeta glicerina in sta zasnovani za hitro in popolno odstranitev ob izpiranju.

Za vse opisane izdelke pred uporabo skrbno preberite in razumite vsa navodila in informacije v varnostnih listih.

Obrazec(i) za dostavo

- 1,2 ml injekcijska brizga in konice za dovajanje
  - Blue Micro™ konica
  - Konica čopiča Inspiral™
- Brizga IndiSpense™

Indikacije za uporabo/predvideni namen

Uporablja se za jedkanje sklenine in dentina ali za pripravo površin za lepljenje ali zalivanje.

Kontraindikacije

- Za paciente ali uporabnike, ki jih skrbi alergija, si oglejte dokument o alergenih izdelkov, ki je na voljo na www.ultradent.com. Če opazite alergijsko reakcijo, izpostavljeno mesto temeljito sperite z vodo in se ob tem posvetujte z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

- Izogibajte se stiku z mehkim tkivom.
- Če izdelek pride v stik z mehkim tkivom, OBMOČJE TAKOJ sperite z veliko količino vode.
- Izpostavljenost v bližini celuloze je treba pred nanosom jedkalne mase obdelati z zaščitno podlago.
- Pacienti in zobozdravstveni delavci morajo nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki.
- Uporabljajte samo priporočene nasvete
- Nastavki so samo za enkratno uporabo
- Da se izognete zamašitvi, med vsako uporabo odstranite konico in ponovno zamaščite s pokrovčki Luer Lock
- Če izdelek zaužijete, popijte veliko količine vode in se posvetujte z zdravnikom. Če pride do aspiracije izdelka, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Navodila po korakih

Priprava - 1,2 ml brizga

1) Odstranite pokrov Luer Lock.
2) Varno pritrdite priporočeno konico.
3) Preden pretok jedkalna pred intraoralno ekspozicijo. Če opazite upor, zamenjajte konico in ponovno preverite.
4) Pred nanosom preverite barvo in konsistenco toka izdelka. Na začetku lahko iz brige izteče majhna količina bistre tekočine (to je normalno).

Priprava - IndiSpense briga

1) Odstranite pokrov Luer Lock z brige IndiSpense.
2) 1,2 ml brizgo pritrdite na zunanje navoje brige IndiSpense.
3) Pritisnite bat IndiSpense, medtem ko vodite bat 1,2 ml brige do želene napolnjenosti.
4) Ločite brige in ponovno zaprite brige IndiSpense s pokrovčkom Luer.
5) Varno pritrdite delovno konico na 1,2 ml brigo.

Uporaba - Neposredna uporaba

1) Izolirajte zob (zobe).
2) Izperite in posušite pripravljeno območje.
3) Nanesite sredstvo za jedkanje na rez sklenine (bor, disk ali abrazija z zračnimi delci) in dentin za 15 sekund; ali nanesite sredstvo za jedkanje na neobrezano sklenino za 30 sekund (tj. ortodontske nosilce ali nepripravljene zalivke).
4) Nekoliko da s tem bodite pozorni na izrovni podlaga nivelirni sloj.

POZNAMKA: Ak aplikujete antibakterijsko raztopino Consepsis™ (CHX), nanesite a vysušte na izrovni podlaga nivelirni sloj.

OPOMBA: Če nanašate antibakterijsko raztopino Consepsis™ (CHX), nanesite in posušite do ravni, ki je navedena v navodilih proizvajalca lepila.

Uporaba - obnovitveno čiščenje s fosforno kislino

1) Po uporabi fluorovodikove kisline nanesite jedkalno raztopino na vnutrnosti strana porcelanovej dyhy alebo krone za 5 sekund.
2) Dôkladne opláchnite.

POZNÁMKA: Ak používate techniku totálneho leptania, nie je potrebné vykonať tento krok pred požadovaným časom leptania.

Obdelava

Da bi se izognili navzkrižni kontaminaciji, brizgalko med uporabo obrišite z razkužilom srednje stopnje in uporabite zaporni ščitnik za enkratno uporabo. Če zaporni ščitnik ni uporabljen, je treba brizgo obravnavati kot brizgo za enkratno uporabo.

Skladiščenje in odlaganje

Skladiščite v skladu z navodilo na zunanji embalaži.

Odpadke odstranite v skladu z lokalnimi pravili, smernicami in predpisi.

Druge informacije

O vsakem resnem incidentu obvestite proizvajalca in pristojni organ.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Ultra-Etch™ 35% حمض الفوسفوريك — AR

وصف المنتج

تصمم قابلية التدفق بطبيعتها للتحريض الكيميائي من حمض الفوسفوريك بنسبة 35٪ دون لزوجة مثالية. يسمح قابلية التدفق بوضعه بشكل دقيق، بما في ذلك الأخاديد الإطباقية، ولكنها لزجة بما يكفي لمنع تحويجها من المكان الموضوعة فيه. مادة الحفر بحمض الفوسفور Ultra-Etch و Opal Etch هي محلول محدود التحريض (تبلغ متوسط عمق 1,9µm بعد التطبيق لمدة 15 ثانية). لا تحتوي على الجلسرين وهي مصممة للإزالة السريعة والكاملة عند الشطف.

اقرأ جميع المكونات الأولية والمعلومات ذات الصلة في ص