

# MasterFinish FW 323

Cire de coffrage de haute qualité à faible émission pour les applications spéciales dans la construction en béton

## Description

MasterFinish FW 323 est un système de cire brossable avec additifs de protection contre la corrosion. Un épais film de cire protège les pièces métalliques de la corrosion pendant le stockage et le transport. Ce film de cire est imperméable et résiste aux intempéries. L'utilisation de cire de coffrage peut entraîner des problèmes d'adhérence avec les revêtements ultérieurs (enduit, peinture...) surtout si cette cire a été appliquée en excès. Il est absolument nécessaire de réaliser des tests préliminaires à ce sujet.

## Domaines d'application

MasterFinish FW 323 est utilisé comme agent de démoulage brossable dans les usines de béton préfabriqué et sur les chantiers de construction. Pour l'utilisation comme agent de démoulage, il est compatible avec tous les agents de démoulage MasterFinish.

Les applications typiques sont les suivantes :

- Absorbe les moulages en bois ;
- Prend en charge le façonnage des arêtes et des coins tranchants sur les segments de tunnel et autres formes en acier. MasterFinish FW 323 est appliqué finement sur les zones correspondantes du coffrage ;
- Pour les éléments d'encastrement (mousse polystyrène, caoutchouc, bois) dans la construction d'éléments préfabriqués ;
- MasterFinish FW 323 peut aussi être utilisé comme protection temporaire contre la corrosion pour les coffrages en acier, les machines et les équipements de construction.

## Mode d'emploi

MasterFinish FW 323 est prêt à l'emploi et s'applique uniformément et finement sur le coffrage à l'aide d'un chiffon, d'une brosse ou d'un pinceau lorsqu'il est utilisé comme agent de démoulage. Éviter les excès de cire. Quand il est utilisé comme cire de protection contre la corrosion pendant le

stockage et le transport d'un coffrage en acier, MasterFinish FW 323 doit être appliqué généreusement.

## Durée de vie

MasterFinish FW 323 peut être stocké au moins 12 mois dans son conteneur d'origine fermé.

## Stockage

Respecter les dispositions légales concernant le stockage, le remplissage et la manipulation de substances polluantes pour l'eau.

## Manipulation et transport

Aucun inconvénient n'est connu en cas d'utilisation adéquate. Lors de la manipulation du produit, respecter les règles générales de sécurité et d'hygiène au travail. Porter en travaillant des vêtements et gants de protection appropriés. Retirer immédiatement tout vêtement contaminé par le produit. Laver les zones humides à l'eau et au savon. Respecter la feuille de sécurité.

## Conditionnement

MasterFinish FW 323 est disponible en seau de 15 L.



# MasterFinish FW 323

Cire de coffrage de haute qualité à faible émission pour les applications spéciales dans la construction en béton

## Caractéristiques

Base de matière première	Cire de paraffine, huile minérale
Aspect	Jaune pâle, pâte à étaler
Densité à 20°C	0,85 ± 0,02
Température d'application	À partir de - 5°C, de préférence 20 ± 5°C

# MasterFinish FW 323

Cire de coffrage de haute qualité à faible émission pour les applications spéciales dans la construction en béton

## Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

### Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>