

MasterFinish RL 309

Agent de decofrare pe baza de uleiuri rafinate si aditivi, fara solvent pentru pentru betoane cu suprafete lise / prefabricate

Descriere material

MasterFinish RL 309 este un agent de decofrare fizico-chimic pe baza de uleiuri super-rafinate si aditivi speciali. Datorita vascozitatii reduce permite o aplicare facila si un consum redus. Poate fi utilizat pana la o temperatura a cofrajului de 90°C.

Domenii de utilizare

MasterFinish RL 309 este un produs gata de utilizare, recomandat a se utiliza pe orice tip de cofraj (metalic, tego, plastic, lemn) si orice consistenta a betonului. Materialele pe baza de spuma precum Styropor, Neopor sau similar, nu sunt afectate.

In cazul tratamentului termic, poate fi aplicat pe cofraje orizontale sau verticale avand o temperatura de 90 °C.

Aplicat corespunzator – strat subtire, uniform – nu este afectata aderența la beton a straturilor sau a tratamentelor ulterioare (ex. vopseluri, tencuieli, etc).

Caracteristici si Beneficii

MasterFinish RL 309 permite o decofrare curata si evita formarea golurilor si a bulelor de aer la suprafata de contact dintre beton si cofraj , ajutand in acest fel la obtinerea suprafetelor calitativ superioare.

- Reducerea costurilor din forta de munca si materiale utilizate la repararea si cosmetizarea suprafetei;
- Reducerea timpului si a costurilor cu forta de munca implicata in curatarea si intretinerea cofrajelor;
- Cresterea duratei de utilizare a cofrajelor;
- Previne si elimina rugina de pe cofrajele metalice datorita continutului de inhibitori de rugina
- Consum redus si aplicare usoara, datorita vascozitatii reduce si a capacitatii mari de dispersie.

Procedura de utilizare

(A) Consum Recomandat

Randamentul depinde de metoda de aplicare si de tipul cofrajului.

Aplicat uniform prin pulverizare pe un cofraj metalic sau neabsorbant, consum estimat 85 - 125 mp/lt.

(B) Aplicare

MasterFinish RL 309 este un produs gata de utilizare ce nu poate fi amestecat cu alti agenti de decofrare Poate fi aplicat prin pulverizare sau prin pensulare cu rola / pensula.

Este foarte important sa se indeparteze excesul de produs de pe suprafata cofrajului sau acumulat la colturi/imbinari.

Cele mai bune rezultate atat din punct de vedere al calitatii suprafetelor cat si economice (consum optim) se obtin atunci cand este aplicat prin pulverizare de la o distanta de approx 40-50 cm de cofraj, astfel incat agentul de decofrare sa fie uniform distribuit pe suprafata cofrajului, intr-un strat subtire de o grosime constanta.

In timpul pulverizarii, presiunea de aplicare sa aiba o valoare constanta adecvata (4-5 bar) iar echipamentul de aplicare / duza pistolului sa fie bine stransa/etansata pentru a nu picura

Manipulare

Evitati contactul cu pielea si ochii. Se vor avea in vedere si se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute in cazul manipularii produselor chimice. Nu mâncati, beti sau fumati in timpul aplicarii.



MasterFinish RL 309

Agent de decofrare pe baza de uleiuri rafinate si aditivi, fara solvent pentru pentru betoane cu suprafete lise / prefabricate

Masuri de prim ajutor

Dupa contactul cu pielea: spalati imediat cu apa si sapun si clatiti intens. Dupa contactul cu ochii: spalati temeinic timp de cateva minute ochii sub jet de apa, tinand pleoapele deschise si consultati un oftamolog.

Masuri de protectie a mediului

Nu deversati produsul pe sol, in apele freactice, in ape curgatoare sau in sistemul de canalizare, nici macar in cantitati mici. Conformati-va reglementarilor nationale privitoare la protectia mediului.

Instructiuni de securitate

Pentru detalii va rugam sa solicitati fisa cu date de securitate actualizata la tel.: 0344 520 100 sau la adresa e-mail: marketing.mbs-romania@masterbuilders.com

Consultanta

Pentru recomandari specifice sau consultanta, va rugam sa contactati Reprezentantul Tehnic din zona Dvs., sau contactati-ne direct la tel.: 0344 520 100

Parametrii produs: MasterFinish RL 309	
Compozitie chimica	Uleiuri rafinate si aditivi speciali
Forma / Culoare	Lichid transparent galbui
Densitate relativa la 20°C	0,83 ± 0,02 g/cm ³
Logistica	
Valabilitate	12 luni in ambalaje originale sigilate (preferabil 20 °C ± 5 °C)
Conditii de depozitare	Containere originale, nedesfacute, de la + 5°C la + 30°C. Protejat de expunere solara directa, inghet, contaminari. In cazul depozitarii o durata mare, produsul se va omogeniza inainte de utilizare. Pentru prevenirea contaminarii cu praf sau alte substante, se vor mentine recipientele inchise.
Marfuri periculoase conform ADR / SDR	Marfa nu este periculoasa conform regulilor de transport

Aviz Legal

Toate informatiile si recomandarile tehnice din acest document sunt bazate pe cunostintele si experienta noastra actuala. Acest document serveste la descrierea compozitiei acestui produs, a caracteristicilor si a capacitatii sale de prelucrare si punere in opera, in conditiile respectarii instructiunilor de transport, depozitare si prelucrare. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate daca aceste conditii nu sunt respectate. Datorita numerosilor factori care pot afecta rezultate finale, nu se pot garanta anumite proprietati ale produsului pus in opera sau adecvabilitatea acestuia pentru o utilizare specifica. Cumparatorul are obligatia de a testa adecvabilitatea produsului inainte de a proceda la aplicarea completa a acestuia. Performantele produsului trebuie verificate prin teste efectuate de experti calificati si adaptate scopului, conditiilor locale, influentelor externe, etc. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc. mentionate in acest document pot fi modificate fara vreo informare prealabila. Este responsabilitatea beneficiarului produsului sa se asigure ca sunt respectate toate drepturile de proprietate, legile si reglementarile existente. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului, a carei copie se livreaza la cerere.

Detalii de contact

Master Builders Solutions Romania SRL
Calea Ploiesti nr. 41, RO-107025 Aricestii Rahtivani
Tel: 0344 520 100 Fax: 0344 520 101
office.romania@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/ro-ro

