

MasterJoint 474

Mástique elástica monocomponente de poliuretano para selagem de juntas em fachadas e pavimentos.



Campo de aplicação

- Aplicável em interiores e exteriores.
- Selagem de juntas e/ou fissuras.
- Selagem de juntas de dilatação em paredes, tetos e pavimentos.
- Selagem de juntas horizontais submetidas a tráfego pedonal ou de veículos.
- Selagem em pavimentos, parques de estacionamento, garagens, armazéns, uniões em tubos, canais, barragens, etc.
- Aplicável em juntas com movimentos até 25%.
- Selagem de juntas permanentemente submersas em água.
- Aplicável em zonas de agressão química média (garagens, cozinhas, instalações industriais, etc.).
- Aplicável em selagens sujeitas a possíveis vandalismos (p. ex. prisões, esquadras da polícia, escolas, bibliotecas, etc.).
- Cola multiusos para colagem de elementos (perfis, rodapés, armações, peças pré-fabricadas, etc.).

Consultar o Departamento Técnico acerca de qualquer aplicação não prevista nesta relação.

Propriedades

- Grande facilidade de aplicação.
- Monocomponente.
- Excelente extrudabilidade.
- Aderência muito elevada no betão inclusive sem primário.
- Endurecimento rápido.
- Secagem rápida.
- Rápida formação de pele que evita a aderência de sujidade.

- Elevadas propriedades elásticas.
- Elevada capacidade de recuperação.
- Módulo médio que reduz o risco de rutura coesiva ou adesiva.
- Alongamento à rutura muito elevado.
- Elevada durabilidade:
- Não apresenta termoplasticidade (não amolece com a temperatura).
- Muito boa resistência às intempéries, ao envelhecimento e aos raios UV.
- Depois de endurecida, resiste a temperaturas entre -40 °C e +80 °C sem ficar rígida a baixas temperaturas.
- Boa resistência química (consultar tabela de resistências).
- Aplicável em imersão permanente em água.
- Adequado para o contacto com a água potável.
- Classificação de acordo com a norma ASTM C-920: tipo S, grau NS, classes 25 e 50, usos, NT, TI, A e M.
- Classificação de acordo com a norma ISO 11600: F 25 HM.
- Aprovado para ser utilizado como material de superfície de baixa propagação de chama (certificado IMO 653).

Base do material

Poliuretano monocomponente.

Modo de utilização

(a) Suporte: deve estar limpo, firme (resistência à tração mínima de 1 N/mm²), seco (humidade máxima de 4%), isento de calda de cimento, isento de óleos, gorduras, tintas, restos de óleos descofrantes e/ou mástiques antigas, etc.

Em caso de descamações ou irregularidades nos lábios da junta, devem reparar-se previamente com a argamassa da gama MasterCrete mais adequada.

A temperatura do suporte e do material deve ser no mínimo de +5 °C e no máximo de +35 °C. De qualquer forma, deve estar 3 °C acima da correspondente ao ponto de condensação. Durante a aplicação e o endurecimento as temperaturas devem ser uniformes.

(b) Primário: esta mástique selante adere sem primário a todos os tipos de suporte habitualmente utilizados, como betão, madeira, alumínio anodizado, poliéster, vidro, barro cozido, pedra, azulejos de cerâmica.

MasterJoint 474

Mástique elástica monocomponente de poliuretano para selagem de juntas em fachadas e pavimentos.

Para materiais difíceis, incluindo plásticos como PVC, ABS, PMMA ou materiais como alumínio bruto ou metal lacado, realize os testes preliminares para determinar se é necessário preparar a superfície.

(c) Enchimento de fundo: para o enchimento de fundo de juntas, deve utilizar-se um cordão à base de polietileno de célula fechada como MasterJoint 400, para garantir que a mástique só adere aos lados da junta.

O enchimento de fundo deve colocar-se de modo a que a profundidade a encher com mástique seja aproximadamente metade da largura da junta (ver tabela anexa):

Largura (mm)	Profundidade (mm)
Até 10	De 6 a 10
10	8 a 10
15	8 a 12
20	10 a 14
25	12 a 18
30	15 a 22

(d) Aplicação: o material é fornecido pronto a aplicar. Cortar uma extremidade do salsichão, introduzi-lo numa pistola manual (tipo Wexford ou Avon) ou pneumática.

Colocar o bocal na extremidade e realizar um corte a 45° com aproximadamente a largura da junta a selar. Aplicar a mástique na junta de forma contínua, evitando a formação de bolhas de ar.

(e) Acabamento: poderá alisar-se o material com uma espátula e com um líquido isento de álcool.

Consumo

Depende das dimensões da junta. Pode calcular-se do seguinte modo:

$\text{Largura da junta (mm)} \times \text{Profundidade da junta (mm)} = \text{ml de produto/metro linear da junta.}$

Exemplos:

Juntas de 10 mm x 8 mm: aprox. 80 ml/m linear.

Juntas de 15 mm x 8 mm: aprox. 120 ml/m linear.

Juntas de 20 mm x 10 mm: aprox. 200 ml/m linear.

Rendimentos aproximados por embalagens:

Largura da junta (mm)	Profundidade da junta (mm)	Rendimento do salsichão 600 ml
10	8	7,5 metros
15	8	5 metros
20	10	3 metros

Estes consumos são teóricos e dependem da rugosidade do suporte pelo que devem ser ajustados para cada obra em particular através de ensaios *in situ*.

Limpeza de ferramentas

MasterJoint 474 pode eliminar-se com solventes orgânicos (por ex., Acetona, Xileno, Metiletilcetona, etc.) enquanto estiver no estado fresco. Depois de endurecido, só pode eliminar-se mecanicamente.

Apresentação

MasterJoint 474 apresenta-se em embalagens de 600 ml. Cores: branco, cinzento, bege, preto e castanho.

Armazenamento

Armazenar o produto nas suas embalagens originais hermeticamente fechadas, em local seco e protegido contra a humidade.

Armazenado corretamente, MasterJoint 474 conserva-se até 18 meses a partir da data de fabrico.

Manuseamento e transporte

Para o manuseamento deste produto devem observar-se as medidas preventivas habituais no manuseamento de produtos químicos, por exemplo, não comer, fumar nem beber durante o trabalho e lavar as mãos antes de uma pausa e no fim do trabalho.

Pode consultar-se a informação específica de segurança no manuseamento e transporte deste produto na Ficha de Dados de Segurança do mesmo.

MasterJoint 474

Mástique elástica monocomponente de poliuretano para selagem de juntas em fachadas e pavimentos.

A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do detentor final do produto.

Deve ter-se em conta

- Não aplicar sobre suportes a temperaturas inferiores a +5 °C nem superiores a +35 °C.
- Evitar trabalhar em condições de vento forte ou sol intenso.
- Proteger da chuva até ao endurecimento total.
- Não deve utilizar-se MasterJoint 474 em juntas com movimentos superiores a 25%.
- O momento ideal para a selagem das juntas é quando estas se encontram no ponto médio de deslocamento, nem dilatadas nem contraídas. No caso de a selagem ser realizada noutro momento, deverá ser considerada a alteração das dimensões desta.
- MasterJoint 474 não é adequada para a aderência em juntas cujos lábios sejam de: asfalto, PTFE, polietileno ou PVC rígido que não tenha sido tratado mecanicamente para abrir o poro.
- Verificar a inocuidade dos produtos de limpeza sobre a MasterJoint 474.
- As tonalidades claras de cor (como o branco) podem ser afetadas por influências ambientais (radiação UV, ozono). Esta alteração de tonalidade de cor não afeta as propriedades de selante.
- Não utilizar materiais betuminosos como fundo de junta.
- Para a selagem de juntas com uma largura superior a 4 cm recomenda-se a utilização de bandas elásticas preformadas.
- No caso de realizar selagens de mais de 4 cm. Aplicar primeiro a selagem a ambos os lábios da junta e alisar com uma espátula para garantir a aderência. Em seguida, encha o resto da secção com mais selante.
- Não adicionar solventes nem outras substâncias que possam afetar as propriedades finais do produto.
- É desaconselhado pintar sobre este tipo de materiais, dado que o produto que se aplica sobre este deve ser tão elástico quanto a mástique MasterJoint 474. Caso contrário, solta-se do suporte. Recomenda-se a realização de um teste prévio de compatibilidade.

MasterJoint 474

Mástique elástica monocomponente de poliuretano para selagem de juntas em fachadas e pavimentos.

Resistências químicas
Ensaio a NFP 85507

Substância	Concentração (% em peso)	resistência	Substância	Concentração (% em peso)	resistência
Ácidos Inorgânicos			Bases		
Ácido Clorídrico	10%	+	Hidróxido de Sódio	10%	+
Ácido Nítrico	10%	+/-	Hidróxido de Potássio	20%	+
Ácido Sulfúrico	25%	+	Hidróxido de Cálcio	à saturação	+
Ácidos Orgânicos			Carbonato de potássio	10%	+
Ácido Cítrico	50%	+	Amoníaco	20%	+
Ácido Láctico	20%	+	Óleos		
Ácido Acético	10%	+	Óleo de motor	100%	+
Solventes e hidrocarbonetos			Óleo de girassol	100%	+
Gasolina sem chumbo	100%	-	Óleo vegetal	100%	+/-
Combustível Diesel	100%	+	Oxidantes		
Solvente alifático	100%	+	Peróxido de hidrogénio	35%	+/-
Querosene	100%	+	Hipoclorito de sódio	12%	+/-
Tolueno	100%	-	Outros		
Xileno	100%	-	Água destilada	100%	+
Álcoois e Ésteres			Água do mar	100%	+
Metanol	100%	-	Salmoura	à saturação	+
Etanol	100%	-	Cloreto de potássio	25%	+
Glicerina	100%	+	Sabão neutro	-	+
Acetona	100%	-	Sulfato de sódio	à saturação	+
Acetato de etilo	100%	-	Cloreto de amónio	10%	+
Metiletilcetona (MEK)	100%	-	Ensaio interno		
Etilenglicol	100%	+	Água de silagem	leite [3%] + vinagre [1,5%] + ácido butírico [0,5%]	+
Aldeídos			Fertilizante líquido	fosfato monoamónico [7%]	+
Formaldeído	40%	+/-			

Legenda

+: resistente em modo de contacto permanente
+/-: resistente em curtos períodos de tempo (<72 horas)
-: não resistente.

MasterJoint 474

Mástique elástica monocomponente de poliuretano para selagem de juntas em fachadas e pavimentos.

Propriedades	Métodos de ensaio	Unidades	Valores
Densidade:	EN 542	g/cm ³	aprox. 1,2
Larguras da junta aplicáveis: - vertical: - horizontal:	-	mm	máximo 40 máximo 35
Temperatura de aplicação (suporte e material):		°C	entre +5 e +35
Estabilidade vertical (a 50 °C):	ISO 7390	mm	0
Capacidade de movimento:	-	%	aprox. 25 (da largura da junta)
Formação de pele:	-	minutos	30-45
Velocidade de endurecimento:	-	mm/dia	aprox. 3
Dureza Shore A:	ISO 868	-	aprox. 40
Recuperação elástica:	ISO 7389	%	≥ 90
Módulo elástico (a 100% alongamento):	ISO 8339	MPa	aprox. 0,45
Resistência à tração	ISO 8339	MPa	aprox. 0,9
Aderência ao betão (sem primário):	ISO 8339	MPa	aprox. 0,7
Alongamento à rutura:	ISO 8339	%	≥ 600
Resistência à temperatura (depois de seca):	-	°C	de -40 a +80
Os tempos de endurecimento são medidos a 23 °C e 50% de H.R. Temperaturas e H.R. superiores podem reduzir estes tempos e vice-versa. Os dados técnicos apresentados são fruto de resultados estatísticos e não representam mínimos garantidos. Se se desejarem dados de controlo, podem solicitar-se as "Especificações de venda" do produto ao nosso Departamento Técnico.			

MasterJoint 474

Mástique elástica monocomponente de poliuretano para selagem de juntas em fachadas e pavimentos.

 0074	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 24 00478 EN 15651-1:2012 F EXT-INT CC: Selantes para elementos de fachada EN 15651-4:2012 PW EXT-INT CC: Selantes para zonas pedonais	
Reação ao fogo	Classe E
Substâncias perigosas	Avaliadas
Propriedades à tração com a extensão mantida	Passa
Resistência à rutura	Passa
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10%
Aderência/Coesão mantendo a extensão após a imersão em água a 23 °C	Passa
Aderência/Coesão com extensão mantida após a imersão em água salgada	Passa
Propriedades à tração com a extensão mantida a -30 °C	Passa
Durabilidade	Passa

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente. Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

