

MasterCO₂re 3333

Superplastifikačná prísada pre transportbetón. Určená pre betóny obsahujúce cement s nízkym obsahom slinku a pre betóny s nízkym obsahom cementu. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

POPIS

MasterCO₂re 3333 je inovatívna a univerzálna superplastifikačná prísada na báze polyméru polykarboxylových éterov (PCE). **MasterCO₂re 3333** je špeciálne vyvinutá prísada pre transportbetón s nízkym obsahom cementu a pre cementy s nízkym obsahom slinku.

POUŽITIE

MasterCO₂re 3333 je možné použiť pre výrobu všetkých betónových zmesí - od vysoko kvalitného betónu až po nízke triedy betónu. Výrobok je špeciálne navrhnutý pre použitie v prípadoch, kde by bol požadovaný nižší obsah cementu.

MasterCO₂re 3333 poskytuje zároveň takú reológiu, ktorá sa vyskytuje zvyčajne u zmesí s vyšším obsahom cementu. To umožňuje ľahšie ukladanie betónu.

PÔSOBENIE

- Vynikajúce udržanie konzistencie betónu aj s nízkym v/c
- Zlepšuje reológiu a znižuje lepivosť
- Použiteľná pre bežný betón aj pre SCC
- Zlepšuje čerateľnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

skupenstvo	kvapalné
farba	žltá
hustota pri +20 °C	cca. 1,07 kg/l
obsah chloridov	< 0,1 %

DÁVKOVANIE

Odporúčaná štandardná dávka je v rozmedzí 0,5 - 2,0 % podľa obsahu cementu.

Optimálny účinka sa dosiahne, keď sa prísada pridá bezprostredne po prvom pridaní vody (50-70 % zámesovej

vody). Nepridávajte do suchej zmesi. S dávkovaním zvyšnej vody by sa malo začať až po 2/3 a doby miešania za mokra. Týmto spôsobom predídete nadbytočnej vode v betóne. Pre dosiahnutie optimálneho účinku tejto prísady, odporúčame miešanie po pridaní minimálne 45-60 sekúnd, v závislosti od typu miešačky.

KOMPATIBILITA

Prísadu **MasterCO₂re 3333** je možné kombinovať s ďalšími príradami zo skupiny Master Builders Solutions. Je však potrebné zaistiť, aby nedošlo k zmiešaniu pred dávkovaním do betónovej zmesi.

BALENIE

- kanister 20 kg
- sud 200 kg
- kontajner 1000 kg

SKLADOVANIE

V uzatvorenom, pôvodnom obale je skladovateľnosť 6 mesiacov. Teplota v skladovacom priestore nesmie klesnúť pod +5°C a presiahnuť 30°C. Výrobok neskladujte na priamom slnku.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dbajte na dôsledné dodržiavanie pokynov uvedené v technickom liste.

TECHNICKÁ PODPORA

S technickou podporou a ďalšími informáciami Vám rád poradí zodpovedný odborný-technický poradca.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.
Vydané: Október 2024. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.