

MasterFiber 230

Strukturální polypropylenové vlákno pro vyztužení betonu.

POPIS VÝROBKU

- MasterFiber 230 je vlákno extrudované z polymeru polypropylenu a vytvarováno do zvlněného profilu ke zlepšenému ukotvení v cementové matrici. Tím dochází k dalšímu vyztužení betonu a zlepšení trvanlivosti a tuhosti.
- Toto vlákno je vhodné do alkalického prostředí, kde je požadována vysoká odolnost vůči chemické agresi, do korozivního i agresivního prostředí.

POUŽITÍ

MasterFiber 230 lze používat v následujících oblastech:

- Desky
- Průmyslové podlahy
- Prefabrikace
- Vyztužení proti suchému smrštění

TECHNICKÉ ÚDAJE

materiál	100 % Polypropylen
provedení	monofilament
ekvivalentní průměr	0,77 mm
délka	30 mm
poměr délky a průměru	40
konečná pevnost v tahu	400 MPa
protažení	15–25%
modul pružnosti	5000 MPa
nasákovost	0
objemová hmotnost	0,88–0,92 g/cm ³
odolnost vůči kyselým/zásaditým látkám	vysoká
bod tání	cca 150–170 °C

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

- Obvyklé dávkování je 1,5 až 9 kg na m³ betonu.
- Konkrétní dávka je závislá na specifických podmínkách na požadavcích na konstrukci.
- Použití vláken jako náhrada za tradiční vyztužení lze provést v případě statického posudku

DÁVKOVÁNÍ A MÍCHÁNÍ

- Požadovaného rozptýlení vlákn lze dosáhnout buď přidáním vlákn do pásu na kamenivo, nebo přidáváním pomocí příslušného dávkovacího zařízení přímo do míchačky, případně do autodomíchávače do již namíchaného betonu.
- Při zpracování je nutné dbát na to, aby se vlákna neoddělovala ani neshlukovala (při dávkování do míchačky); pokud jde o to druhé, je třeba dbát zvláštní opatrnosti, aby se vlákna přidávala do zón s dostatečným pohybem.
- V případě dávkování do míchačky doporučujeme míchat minimálně po dobu 90–120 sekund po přidání vláken.
- V případě dávkování do autodomíchávače míchejte nejméně 5–10 minut na nejvyšší otáčky.
- Doporučuje se přidat vlákna do autodomíchávače jako další složku betonu, a to kdykoli v průběhu nebo na konci procesu míchání, nikdy však do vypláchnutého mixu před přidáním ostatních složek.
- Pokud se přidává přímo na místě do autodomíchávače jako poslední složka, je třeba zajistit, aby byla vlákna homogenně rozptýlena v celém objemu betonu. Aby se usnadnilo míchání, doporučuje se, aby se uprostřed doby míchání na okamžik změnil směr otáčení bubnu
- Velmi vysoké dávky vlákn si mohou vyžádat výrazně delší dobu míchání, aby bylo zaručeno řádné rozptýlení vlákn.

DOPORUČENÍ

- Přidání vláken do betonu může snížit jeho konzistence. Nepřidávejte vodu. Doporučujeme směs optimalizovat buď změnou složení směsi, nebo přidáním superplastifikační přísady.
- Mechanické vlastnosti vláken ovlivňuje složení betonové směsi a použitý druh cementu.
- Pro správné posouzení směsi doporučujeme předběžné testování míchání, ukládání a zrání v reálných podmínkách.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktu jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýliky se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com/cs-cz. Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.

MasterFiber 230

Strukturální polypropylenové vlákno pro vyztužení betonu.

BALENÍ

MasterFiber 230 se dodává v pytlích po 5 kg, aby se dal snadno dávkovat do směsi.

SKLADOVÁNÍ

- Materiál je velmi stabilní bez jakýchkoli přepokládaných rizik.
- Chraňte před požárem.
- Max. doba skladování vzhledem k materiálu balení je 48 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

POZNÁMKA

Asistence na místě stavby, pokud je poskytována, neznamená převzetí dozorové odpovědnosti. Podrobnější informace můžete získat u našich odborně – technických poradců.

Společnost si vyhrazuje právo určit pravou příčinu v případě jakýchkoli potíží pomocí schválených zkušebních metod.



TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.
F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchylky se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com/cs-cz. Vydané: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.