

MasterGlenium 323

Allround-Fließmittel für den Transportbeton mit guter Verflüssigungsleistung und hoher Robustheit

Anwendungsgebiet

MasterGlenium 323 ist aufgrund seiner robusten Eigenschaften sehr gut für die Herstellung von Transportbeton geeignet. Durch seine hohe Leistungsfähigkeit ist darüber hinaus die Herstellung von Betonen mit niedrigen w/z-Werten wie z.B. Hochleistungsbeton möglich.

Prüfung / Zertifikate

Fließmittel für Beton nach DIN EN 934-2: T 3.1/3.2, Verwendung in Beton mit alkaliempfindlicher Gesteinskörnung, entsprechend Alkali-Richtlinie 7.1.3 (2) (Alkaligehalt \leq 8,5 M%). Entspricht den Anforderungen der ZTV-ING und der ZTV Beton-StB 07.

Wirkung

MasterGlenium 323 bewirkt gegenüber herkömmlichen Fließmitteln eine deutlich bessere Dispergierung und einen schnelleren Aufschluss der Zementpartikel in der Betonmischung. Es entsteht ein homogener Zementleim, der arm an inneren Reibungskräften ist und eine bessere Verarbeitbarkeit des Betons bewirkt. Es wird eine langanhaltende Verflüssigung bei moderatem Konsistenzverlust erreicht. MasterGlenium 323 ermöglicht eine sehr gute Verflüssigung mit geringen Dosierungen. Bei erhöhten Dosiermengen wird die Festigkeitsentwicklung insbesondere bei kalten Temperaturen in den ersten 24 Stunden tendenziell verzögert. MasterGlenium 323 führt zu sehr guten Endfestigkeiten.

Dosierung

Empfohlener Dosierbereich: 0,2 – 2,5 M% vom Zementgewicht. Die im Einzelfall erforderliche Zugabemenge richtet sich nach den geforderten Betoneigenschaften und ist in einer Erstprüfung festzulegen.

Verarbeitung

Das Zusatzmittel sollte der Betonmischung mit dem Anmachwasser, vorzugsweise mit dem letzten Drittel, zugegeben werden. Für eine ausreichende Mischzeit nach Zugabe des Zusatzmittels muss in jedem Fall gesorgt werden.

Die Anforderungen der DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 zur Verwendung von Betonzusatzmitteln sind zu beachten. Um die Wirksamkeit des Produktes zu gewährleisten, wird eine Betontemperatur von 5 - 30 °C empfohlen.

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) beträgt die Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen chemischer Produkte zu beachten. Es wird empfohlen, die Vorratsbehälter regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen.

Lieferung

Tankwagen, Container 1.000 kg, Fässer 220 kg, Kanister 20 kg


MasterGlenium 323

Allround-Fließmittel für den Transportbeton mit guter Verflüssigungsleistung und hoher Robustheit

Hinweise:

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt. Beim Umgang mit dem Produkt sind die allgemeinen Vorschriften für Arbeitsschutz und Hygiene einzuhalten. Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten.

Produkt-Daten	
Rohstoffbasis	Polycarboxylatether, Ligninsulfonat
Farbe und Lieferform	dunkelbraune Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	1,06 ± 0,02 g/cm ³
pH-Wert (bei 20 °C)	7,5 ± 2,5
maximaler Chloridgehalt	0,10 M%
maximaler Alkaligehalt	4,5 M%, als Na ₂ O-Äquivalent



Ausgabedatum: **24.06.2024**

Kürzel:**SD**

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.