

MasterAir® I 39

Luftporbildande tillsatsmedel för betong

PRODUKTBESKRIVNING

MasterAir I 39 är ett luftporbildande tillsatsmedel som skyddar betongen mot frostsador genom att åstadkomma ett mycket stabilt luftporsystem med små, tätliggande luftporer.

ANVÄNDNING

MasterAir I 39 används i all betong utomhus. Normal lufthalt skall vara mellan 4-6 %.

DOSERING

Normal dosering 0,1–0,8 % av cementvikten beroende på betongens delmaterial.

BLANDNING

MasterAir I 39 tillsättes med blandningsvattnet. MasterAir I 39 kan kombineras med andra tillsatsmedel men medlem bör tillsättas var för sig.

HANTERING

MasterAir I 39 innehåller kaliumhydroxid och är därför irriterande. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid hantering. I övrigt hänvisas till separat säkerhetsdatablad.

Master Builders Solutions Sverige AB

Metallvägen 42,
SE-195 72 Rosersberg, Sverige
Tel: +46 (0)8 732 29 37
www.master-builders-solutions.se

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt. Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

MasterAir I 39 levereras i dunk, 210L fat, palltank samt bulk. Lagring och hantering bör ske vid temperatur över 0 °C. Om MasterAir I 39 skulle utsättas för frysning återfår den sin fulla funktion efter upptining som bör ske under försiktig mekanisk omrörning. Använd ej tryckluft eller ånga för omrörning. Lagringstid: 12 månader mellan 5 °C och 25 °C där efter avtar effekten.



0956-CPR-1502
EN 934-2:T5

Anmält organ: CERTIFICATIE-INSTELLING STICHTING BMC

GODKÄNNANDE

Denna produkt tillverkas under certifierad produktionskontroll enligt handlingar som kan rekvireras från tillverkaren.

Tekniska data	
Form & färg	Vätska klar
Densitet:	1,0 ± 0,01 kg/liter
pH-värde:	10,5 - 12,5
Kloridhalt:	<0,01 %
ekv.Na ₂ O:	1,24 %
Torrhalt :	0,25-0,3 %

Kontakta Master Builders Solutions vid behov.

