MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Nødstop!

Sæt hærdeprocessen på pause med MasterSet® DELVO I22

Når beton er blandet starter hydratiseringsprocessen, som er den kemiske reaktion, hvor vand reagerer med cement og efter noget tid får betonen til at afbinde og størkne. Denne reaktion skaber et begrænset tidsvindue til transport, udlægning og efterbehandling af betonen. En forlængelse af dette tidsvindue kan hjælpe med at løse udfordringer relateret til maskinsvigt, forsinkelser i projektet og andre logistiske problemer.

Stop betonens hærdning øjeblikkeligt

Med MasterSet DELVO I22 kan du bremse betonens hærdning og dermed undgå, at betonen brænder af i betonkanonen eller blanderen.

MasterSet DELVO I22 kan anvendes til at udsætte betonens afbinding i op til 72 timer ved:

- Pludseligt opståede forsinkelser på byggepladsen.
- Nødsituationer fx driftsstop eller nedbrud.
- Ved uforudsete problemer eller uheld i trafikken.

Zero Waste koncept

MasterSet DELVO I22 kan midlertidigt sætte hydratiseringsprocessen på pause og holde betonen i plastisk tilstand i længere perioder. Ved høje doseringer kan overskydende beton endda forblive flydende længe nok til at kunne genanvendes i nye betonblandinger. På den måde kan spild mindskes eller endda helt forhindres.



MasterSet® DELVO 122

Sæt hærdeprocessen på pause

Doseringsvejledning

Anvend det antal 200 grams-poser, der er angivet i doseringsskemaet herunder, afhængigt af temperatur og cementindholdet.

Dosering (antal poser á 200 g)			
Natten over			
	Lufttemperatur		
Cementindhold (kg/m³)	Op til 18°C	19°C – 28°C	29°C eller højere
0 – 375	1	1	2
380 – 480	1	2	3
485 eller mere	2	3	3
Fra lørdag til mandag			
	Lufttemperatur		
Cementindhold (kg/m³)	Op til 18°C	19°C – 28°C	29°C eller højere
0 – 375	2	2	3
380 – 480	2	3	3
485 eller mere	3	3	3
Fra lørdag til tirsdag			
	Lufttemperatur		
Cementindhold (kg/m³)	Op til 18°C	19°C – 28°C	29°C eller højere
0 – 375	3	3	*
380 – 480	3	3	*
485 eller mere	3	*	*

Se i øvrigt det tekniske datablad for brugsanvisning og sikkerhedsdatabladet for sikker håndtering af produktet.

* Kontakt vores tekniske afdeling for rådgivning vedrørende dosering under disse forhold.

Master Builders Solutions Denmark A/S
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Tlf.: +45 74 66 15 11
www.master-builders-solutions.dk

Note: De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vores anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vores nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

Oktober 2026

