



MasterCoat ULTRA SL

MasterCoat ULTRA SL es un sistema de poliuretano-cemento de bajo espesor, de consistencia fluida, con acabado superficial liso y mate, para pavimentos industriales de solicitaciones medias.



Descripción del sistema

MasterCoat ULTRA SL es un sistema de poliuretano-cemento para pavimentos industriales de solicitaciones medias, diseñado para proporcionar una superficie continua y sin juntas, resistente a la abrasión y al contacto con productos químicos. Ofrece protección frente a ácidos orgánicos, ácidos minerales diluidos, grasas animales y vegetales, aceites derivados del petróleo y disolventes.

MasterCoat ULTRA SL es idóneo para entornos industriales con solicitaciones medias y procesos en seco y tránsito peatonal, con contacto ocasional con productos químicos.

MasterCoat ULTRA SL resulta especialmente adecuado para entornos de envasado y almacenamiento de alimentos, y está certificado por HACCP International como apto para uso alimentario.

Densidad

1,8 g/cm³ a 25 °C

Consumo

Imprimir con MasterCoat ULTRA SL sin pigmentar, en consumo aproximado de 1,8 kg/m².

El consumo total recomendado de MasterCoat ULTRA SL, incluyendo la imprimación, es de:

- 3,6 kg/m² para 2,0 mm de espesor.
- 5,4 kg/m² para 3,0 mm de espesor.

Tiempo de trabajabilidad

Entre 15 y 20 minutos a 25 °C (tiempo útil de trabajo tras la mezcla del material y su extendido conforme a las instrucciones de aplicación).

Intervalo de recubrimiento

Entre 12 y 24 horas a 25 °C (puede ser necesario realizar alguna preparación mecánica).

Tiempos de puesta en servicio

- Tráfico peatonal ligero: 12 horas
- Tráfico ligero de vehículos de ruedas: 24 horas
- Tráfico intenso: 48 horas

Almacenamiento y vida útil

Todos los componentes deben almacenarse sin contacto directo con el suelo, en un lugar fresco y seco, protegidos de la luz solar directa, entre 10 y 30 °C. La vida útil es de 12 meses en sus envases originales cerrados.

Certificación HACCP International

Los sistemas MasterCoat ULTRA cuentan con la certificación HACCP International, siendo aptos para uso alimentario en instalaciones que apliquen un sistema de gestión de la seguridad alimentaria basado en los principios del HACCP.

Estos sistemas son continuos, monolíticos, impermeables y no porosos, por lo que no favorecen el crecimiento microbiano.

Rango de temperatura de aplicación

Se recomienda una temperatura de aplicación entre 10 y 30 °C. Fuera de este rango, deben utilizarse equipos de calefacción o refrigeración para alcanzar las condiciones ambientales adecuadas.

Antes de aplicar la imprimación, el soporte debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación o velado superficial. Debe mantenerse así durante 48 horas tras la aplicación.



MasterCoat ULTRA SL

MasterCoat ULTRA SL es un sistema de poliuretano-cemento de bajo espesor, de consistencia fluida, con acabado superficial liso y mate, para pavimentos industriales de solicitaciones medias.

Requisitos del soporte

Los sistemas MasterCoat ULTRA son aptos para su aplicación sobre soportes cementosos y recrecidos modificados con polímeros adecuados.

Todos los soportes deben poder soportar las cargas previstas, no tener grietas ni huecos, y estar libres de lechada, polvo ni cualquier otro tipo de contaminación, incluidos suciedad, aceite, grasa, revestimientos y tratamientos superficiales.

El soporte debe estar en buen estado y tener una resistencia a la compresión mínima de 25 N/mm² y una resistencia a la tracción (desprendimiento) mínima de 1,5 N/mm².

Preparación del soporte

Los soportes de hormigón o recrecidos modificados con polímeros adecuados deben prepararse mecánicamente mediante granallado con aspiración integrada o mediante un desbastado adecuado con disco de diamante, para eliminar la lechada cementosa superficial y los tratamientos superficiales anteriores, dejando una superficie de textura abierta, preparada mecánicamente.

El hormigón o recrecido modificado con polímeros que sea débil o esté deteriorado debe eliminarse y repararse con los productos recomendados de Master Builders Solutions.

Para garantizar que el sistema instalado permanezca perfectamente adherido al soporte, deben realizarse rozas de anclaje en todos los bordes de terminación. La anchura y la profundidad de cada roza de anclaje deben ser, como mínimo, el doble del espesor nominal aplicado del sistema MasterCoat ULTRA. Por ejemplo, un sistema MasterCoat ULTRA SL de 3 mm requiere rozas de anclaje de, al menos, 6×6 mm de ancho y profundidad. Las rozas de anclaje deben situarse a 150 mm de las paredes y en paralelo a estas, así como en juntas de hormigonado, en juntas de dilatación, en el perímetro del pavimento, umbrales de puertas, encuentros verticales, zócalos y otros bordes de terminación.

Instrucciones de aplicación

Imprimación

Es necesario imprimir el soporte. Aplicar una imprimación espatulada sobre la superficie, con MasterCoat ULTRA SL sin pigmentar, en un consumo de 1,8 kg/m².

Dejar curar entre 12 y 16 horas antes de aplicar el revestimiento MasterCoat ULTRA SL.

En losas sobre el terreno debe existir una barrera antihumedad correctamente instalada y funcional.

Mezcla

Verter la bolsa de pigmento, MasterCoat ULTRA (parte D), en el MasterCoat ULTRA parte A y mezclar ambos materiales a fondo hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, añadir el MasterCoat ULTRA parte B.

Seguidamente, verter la mezcla líquida en un recipiente de mezclado independiente, limpio y de tamaño adecuado y añadir lentamente el saco de componente en polvo MasterCoat ULTRA SL parte C, manteniendo la mezcla constante con un mezclador eléctrico adecuado de baja velocidad provisto de una paleta simple o doble, o con una mezcladora de acción forzada hasta obtener una consistencia uniforme y fluida.

Aplicación

Aplicar MasterCoat ULTRA SL ya mezclado con una llana dentada o rastrillo adecuado al espesor requerido.

En un plazo aproximado de 10 minutos, pasar un rodillo de púas sobre el MasterCoat ULTRA SL para favorecer el correcto desaireado.

Asegúrese de mantener continuidad en la aplicación (máx. 5-7 minutos entre vertidos) para asegurar un acabado adecuado y homogéneo.

Una vez que el material haya curado lo suficiente, las juntas existentes en el soporte deberán reproducirse en el MasterCoat ULTRA SL.

Para limpiar las herramientas y eliminar residuos, utilice un limpiador de herramientas adecuado.





MasterCoat ULTRA SL

MasterCoat ULTRA SL es un sistema de poliuretano-cemento de bajo espesor, de consistencia fluida, con acabado superficial liso y mate, para pavimentos industriales de solicitaciones medias.

Notas de aplicación

- El pavimento instalado debe protegerse de los trabajos de otros gremios utilizando papel de estraza o un material transpirable similar, por ejemplo, lámina Correx. No debe utilizarse polietileno.
- Proteja el acabado del suelo instalado de la humedad, la condensación y el agua durante al menos 24 horas a 20 °C.
- Asegúrese de que la temperatura ambiente se mantenga por encima de los 10 °C durante al menos 24 horas tras la aplicación.
- Al igual que ocurre con todos los productos de poliuretano aromáticos expuestos a la radiación UV, los sistemas MasterCoat ULTRA son propensos a sufrir una decoloración estética (amarilleamiento de la superficie); sin embargo, esto no afecta a la resistencia mecánica o química del pavimento.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza y el mantenimiento de los sistemas MasterCoat ULTRA deben considerarse una parte esencial e integral de un programa general de mantenimiento e higiene. Una limpieza y mantenimiento regulares garantizarán que el pavimento conserve su estética y prestaciones.

El método de limpieza y la elección de los equipos y agentes de limpieza deben adecuarse al tipo y grado de suciedad, y al nivel de higienización requerido.

Todos los sistemas MasterCoat ULTRA resisten los procesos continuos de lavado con agua a temperaturas de higienización, así como la fumigación. MasterCoat ULTRA puede limpiarse de forma habitual mediante la aplicación vapor de agua.

Más información

La información relativa a la manipulación segura de este producto puede consultarse en la ficha de datos de seguridad. Deben respetarse las normativas locales relativas a la manipulación segura de los productos de revestimiento a base de resina. Debe llevarse en todo momento ropa de protección adecuada, incluida una protección ocular adecuada.

Todos los consumos indicados son meramente orientativos. Si lo solicita, nuestro equipo de servicio técnico puede proporcionarle instrucciones detalladas sobre la aplicación y consejos para la instalación del sistema.

Imprimación 1,8 kg/m ²	Capa base 2 mm: 1,8 kg/m ² 3 mm: 3,6 kg/m ²
Consumo total del sistema:	
2 mm: 3,6 kg/m ² 3 mm: 5,4 kg/m ²	
MasterCoat ULTRA SL (componentes)	
MasterCoat ULTRA (parte A)	2,85 kg
MasterCoat ULTRA (parte B)	3,15 kg
MasterCoat ULTRA SL (parte C)	11,82 kg
MasterCoat ULTRA (parte D)	0,18 kg
Total KIT:	18,00 kg



MasterCoat ULTRA SL

MasterCoat ULTRA SL es un sistema de poliuretano-cemento de bajo espesor, de consistencia fluida, con acabado superficial liso y mate, para pavimentos industriales de sollicitaciones medias.

Colores



Tenga en cuenta que: los colores finales aplicados pueden variar ligeramente con respecto a las muestras mostradas. Los sistemas MasterCoat ULTRA pueden amarillear con el paso del tiempo debido a la exposición al calor, a la luz ultravioleta o a productos químicos. Este efecto suele ser más evidente en los tonos azules y grises claros.

Propiedades técnicas

Resistencia a la temperatura	De +5°C hasta +60°C aplicado a 2,0 mm de espesor De +5°C hasta +65°C aplicado a 3,0 mm de espesor	
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1 Valor de humo (no direccional) 55 % mín.
Coefficiente de expansión térmica	ASTM C531	$5,8 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$
Resistencia al deslizamiento	Prueba de deslizamiento con péndulo TRRL DIN 51130	En seco > 70, en húmedo > 21 R9
Resistencia a la abrasión	EN 13892-4 BS 8204-2	AR0.5 Clase especial
Dureza Shore D	80 al cabo de 28 días	
Resistencia a impactos	EN 13813	> 4 Nm (IR4)
Resistencia a la compresión	EN 196/ASTM C109	50 N/mm ²
Resistencia a la flexión	EN 196/ASTM C109	20 N/mm ²
Resistencia a la tracción	EN 196/ASTM C109	10 N/mm ²
Adherencia	EN ISO 4624	> 1,5 N/mm ²
Bajas emisiones	ISO 16000-3, 6, 9 y EN 16516	Conforme
Contenido de COV	2,85 g/l	

Las propiedades físicas indicadas anteriormente se basan en pruebas realizadas en condiciones de laboratorio controladas a 20 °C. Los resultados de rendimiento de las muestras aplicadas in situ pueden variar en función de factores ambientales y de aplicación. Los valores de resistencia al deslizamiento dependen de las condiciones del lugar y de los métodos de aplicación, y pueden disminuir con el tiempo debido a un mantenimiento inadecuado, al desgaste de la superficie o a la contaminación. Es fundamental aplicar prácticas de limpieza coherentes y eficaces para mantener el rendimiento de las superficies.

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 619 46 00
mbs-cc@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/es-es

