

MasterShield® WP 680

Islak Hacimler ve Havuzlar için Esnek Su Yalıtımı Membranı

Tanımı

MasterShield® WP 680, ıslak hacimlerde ve havuzlarda yatay ve düşeyde seramik altı su yalıtımında kullanılan esnek su yalıtımı membranıdır.

Kullanım Yerleri

- Banyolar
- Islak hacimler
- Mutfaklar
- Çamaşırhaneler
- Spalar
- Duşlar

Özellikleri ve Faydaları

- Su geçirimsizliği
- Su buharı geçirimsizliği
- Esneklik
- Çatlak köprüleme yeterliliği
- Kolay uygulanır
- Yerden ısıtmaya uygunluk

Uygulama Yöntemi

(A) Yüzey Hazırlığı

Derzlerin, iç ve dış yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki bozukluklar **MasterJoint®** 591/ 596 veya **MasterCrete® S 88C** ile düzeltilmelidir.

(B) Uygulama

Gerekli boyutlarda **MasterShield® WP 680** kesilir. Taze FMörtel® S1 üzerine MasterShield™ WP 680 uygulanır. Membran altında hava kabarcığı kalmayacak şekilde mala ile membranın üzerine basınç uygulanır. Membranın ortasından dış kenarlara doğru basınç uygulanır. Uygun bindirme genişliği en az 50 mm olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- **MasterShield® WP 680**, yağ izolasyon malzemesinin içerisine yerleştirilmelidir.
- Sert, kesici ve delici aletler kullanılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra sürme izolasyonlar **MasterShield® WP 680'nin** üzerine getirilmelidir.
- Su yalıtımı kaplama ürününe ait kullanım detayına bakınız.

Ambalaj

30 m'lik rulo

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Termoplastik Elastomer (TPE) Esaslı
Renk	Gri
Toplam Genişlik	1000 mm
Kalınlık	0,50 mm
Toplam Ağırlık	200 g/m ² (± 20 g/m ²)
Yangın Sınıfı	B2
UV Dayanımı	≥ 450 h
Basıncı Su Dayanımı	> 1,5 bar
Servis Sıcaklığı	Min. -30°C ile Maks. +90°C arası

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Group



MasterShield® WP 680

Islak Hacimler ve Havuzlar için Esnek Su Yalıtımı Membranı

Depolama

Serin ve kuru ortamda, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Güvenlik Tavsiyeleri

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

Yasal Uyarı

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İletişim

MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A No:26/8
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0216 561 35 45 www.mbt-tech.tr

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Group

