

# MasterGlenium<sup>®</sup> ACE 30

Högpresterande superplasticerare

## Produktbeskrivning

MasterGlenium ACE 30 är en superplasticerare baserad på en ny generation modifierade polymerer.

Produkten ger en förbättrad betong med högsta krav på livslängd och kvalitet.

## Användningsområde

MasterGlenium ACE 30 är speciellt designad för användning i högkvalitetsbetong till betongelement och förspänd betong samt i fabriksbetong när man har krav på snabbt tillstyvnande och snabb hållfasthetstillväxt.

- Betongelement med högsta krav på tidig styrka och tryckhållfasthet.
- Betong med krav på snabb avformning.
- Betongblandningar med låga vattencementtal.
- Självkompakterande betong (SKB).

## Egenskaber

- Extremt goda vattenreducerande egenskaper.
- Utmärkta plasticerande egenskaper.
- Snabb konsistensförlust, lämplig för prefab
- Förbättrad dispergeringseffekt.
- Minskat värmehärdningsbehov.
- Ekonomisk, genom möjlighet till kortare produktionstider.

Tekniska data	
Form	Vätska
Färg	Ljusgul
Viskositet	Flytande
Frys punkt	0 °C
Densitet	1,064 ± 0,02 kg/liter
pH-värde:	5,5 ± 1
Torrhalt	30 % ± 1 %
Kloridhalt	<0,02 %
Ekv Na <sub>2</sub> O	<2,0 %
Lagringstid	12 månader

## Fördelar

Kortare gjutningstid. Snabb hållfasthetsutveckling och därmed snabbare avformning.

- Energibesparande genom minskat behov av ånghärdning.
- Små eller inga blödningstendenser.
- Nästan ingen tendens till separation.
- Kortare eller ingen vibrering.

## Förpackning

MasterGlenium ACE 30 levereras på fat om 210 liter, palltank om 1000 liter eller i bulk. Om produkten frusit, tina upp vid +20 °C under omrörning. Produkten bör användas inom ett år.

## Lagring

Vid normal temperatur (mellan +5 °C och +25 °C) och frostfri förvaring i väl slutna original-emballage är hållbarheten upp till 12 månader. Produkten måste lagras under omrörning, för att undvika problem med homogeniteten och då speciellt med hänsyn taget till skumdämparen.

## Hantering


Se separat säkerhetsdatablad.



2719-CPR-20710  
EN 934-2 T3.2  
2005

Anmält organ: Vattenfall services Nordic AB



 20710
<b>Master Builders Solutions Sverige AB</b> Metallvägen 41, SE-195 72 Rosersberg Sweden
DoP Nr: SE3015/11 EN 934-2:2009+A1:2012  High Range Water Reducing/ Super Plasticizing Admiztures for Concrete  EN 934-2: T3.2  Chloride ion content: <0,02% Alkali content: <2,0%  Corrosion behaviour: Contains components only from EN 934-1: 2008, Annex A.1.  Compressive strength: passed Water reduction: passed Air content in fresh concrete: passed Consistency: passed  Dangerous substances: None

**Master Builders Solutions Sverige AB**

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 732 29 37

[www.master-builders-solutions.se](http://www.master-builders-solutions.se)

NOTE:

Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.