

MasterJoint™ PR 665

Hibrit Polimer Esaslı Tek Bileşenli Su Yalıtımı Membranı

Tanımı

MasterJoint™ PR 665, hibrit polimer esaslı, tek bileşenli, yüksek kalıcı elastikiyete sahip, rulo ve fırça ile uygulanabilen su yalıtımı membranıdır.

TS EN 1504 – 2 standardına uygundur.

Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda
- Yatay ve düşey yüzeylerde
- Teraslarda
- Balkonlarda
- Çatılarda
- Poliüretan ısı yalıtım köpüğünün korunmasında
- Köprü, tabliye betonlarında su yalıtımı ve koruma amaçlı kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- 5 mm'ye kadar çatlak köprüleme özelliği sağlar.
 - Tek bileşenli olduğu için kolay ve hızlı uygulanabilir.
 - Nemli yüzeylerde uygulanabilir.
 - Zor detaylarda kolay çözüm sağlar.
 - Fırça ve rulo ile uygulanabilir.
 - UV ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
 - Su ve neme karşı yüksek direnç sağlar.
 - Su buharı geçirgenliği sağlar.
 - Bitüm, solvent veya izosiyanat içermez.
 - Yüksek elastikiyet ve esneklik sağlar.
 - Zemin yapısına bağlı olarak astarsız uygulanabilir.*
- *Farklı zemin yapıları için lütfen **MBT Teknik Yapı** Kimyasalları teknik servisi ile iletişime geçiniz.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Hibrit Polimer
Renk	Gri
Yoğunluk	1,44 gr/cm ³
Çatlak Köprüleme	5 mm'ye kadar
Kopmada Uzama (DIN 53504)	%250
Vizkozite	15000 mPa.s
Shore A (EN ISO 868)	40
Yırtılma Dayanımı (ASTM D 624)	2,76 N/mm ²
Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783)	Sd: 0,868 m (Sınıf I: sd<5m)
Çekme Dayanımı (DIN 53504)	>0,8 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5°C - +35°C
Servis Sıcaklığı	-25°C - +80°C
Tava Ömrü	~1 saat
Katlar Arası Bekleme Süresi	+23°C Min 8 saat +10°C Min 24 saat

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

MasterJoint™ PR 665

Hibrit Polimer Esaslı Tek Bileşenli Su Yalıtımı Membranı

Uygulama Yöntemi

(A) Yüzey Hazırlığı

Çimento esaslı yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz, temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, parafin ve kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yağ emmiş yüzeylerde oluşan köpük tabakası silim makinesi yardımı ile alınmalı, oluşan toz tabakası endüstriyel süpürgeler ile süpürülmelidir. Beton yüzey su jeti yardımı ile temizlenmeli ve fazla su ıslak/kuru vakumlu süpürge ile alınmalıdır. Uygulama yapılacak beton yüzeyinin 28 günlük mukavemetini almış olması gerekmektedir.

Beton

Tüm yüzeyler, sağlam, taşıyıcı, tozsuz, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır. Yağ emmiş yüzeylerde oluşan köpük tabakası silim makinesi yardımı ile alınmalı, oluşan toz tabakası endüstriyel süpürgeler ile süpürülmelidir. Yağlı yüzeyler tedarikçinin talimatları doğrultusunda kimyasal temizlik deterjanı ile temizlenmelidir. En son olarak, beton yüzey su jeti yardımı ile temizlenmeli ve fazla su ıslak/kuru vakumlu süpürge ile alınmalıdır.

Asfalt

Asfalt su jeti ile temizlenmelidir. Yük altında kalacak uygulamalarda, asfaltın yük kaldırma kapasitesi, kullanımdaki yüklemelere uygun olmalıdır. Asfalt yüzey, en az agregaların %60'ı ortaya çıkacak şekilde shotblast ile temizlenmelidir.

Bitümlü Örtü

Kabaran bölgeler açılmalı ve kurutulmalıdır. Ana çatlaklar tamir edilmeli ve üzerine bant uygulaması yapılmalıdır.

Plywood

Bütün derzler temizlenmeli ve bantlanmalıdır.

Demir / Çelik

Astar uygulamasından önce SA 2,5 kalitesinde kumlanmalıdır.

Astarlar

Uygun astar için aşağıdaki tabloyu kullanınız.

Zemin Yapısı	Astar
Beton Kuru Nemli	Astarsız veya MasterJoint PRI 640 Astarsız veya MasterJoint PRI 625
Demir / Çelik	MasterJoint PRI 681
Paslanmaz Çelik	Astarsız veya MasterJoint PRI 681
Diğer Metaller (Alüminyum, bakır vb)	MasterJoint PRI 684
Bitüm	MasterJoint PRI 698
Plywood	MasterJoint PRI 691
Seramik	Astarsız veya MasterJoint PRI 682
MasterJoint PR 800/811 ve benzeri	MasterJoint PRI 691

MasterJoint™ PR 665 uygulaması öncesinde uygun astarın uygulama detayları için lütfen ilgili ürünün teknik bilgi föyüne bakınız.

Astar üzerine kumlama yapıldığı durumlarda, su yalıtım malzemesi uygulaması öncesinde serpilmiş kumun fazlası zeminden süpürülmelidir.

(B) Uygulama

MasterJoint™ PR 665 tek bileşenli ve kullanıma hazır bir malzemedir. Ürün iyice karıştırıldıktan sonra yüzeye homojen bir şekilde dökülür. Daha sonra rulo veya fırça yardımı ile bir veya iki kat olarak yüzeye eşit olarak uygulanmalıdır.

MasterJoint™ PR 665 metrekarede 1,3 – 1,5 kg/m² sarfiyatla birinci kat uygulaması yapılır. Daha sonra ikinci kat, ilk katın tamamen kurumasından sonra 1,3 – 1,5 kg/m² sarfiyatla uygulanmalıdır.

MasterJoint™ PR 665

Hibrit Polimer Esaslı Tek Bileşenli Su Yalıtımı Membranı

Sarfiyat

Yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak toplam iki katta
2,6-3,0 kg/m²'dir

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Uygulamada, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +35°C'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir.
- Hibrit polimer esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda reaksiyon yavaşlar, bu da tava ömrünü ve çalışma süresini uzatır. Yüksek sıcaklıklar, reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
- Uygulama yapılacak beton yüzeylerin 28 günlük mukavemetlerini almış olmaları gerekmektedir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar uygun solvent ile temizlenmelidir. **MasterJoint™ PR 665** sertleştikten sonra mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Ambalaj

14 kg'lık kova (bir kovada iki adet 7kg+7kg bulunmaktadır.)

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak, +5 °C ile +35 °C aralığında depolanmalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 9 aydır. **MasterJoint™ PR 665**, 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda donar.

Güvenlik Tavsiyeleri

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

Yasal Uyarı

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İletişim

MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A
No:26/8 Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0216 561 35 45 www.mbt-tech.tr