

MasterAir® II

Luftinnførende tilsetningsstoff for betong

Tekniske data			
Konsistens:	Lettflytende	pH- verdi:	7 ± 1,0
Farge:	Gulaktig væske	Ekvivalent Na ₂ O:	< 2,0 %
Tørstoff:	10 ± 1,0 %	Kloridinnhold:	< 1,2 %
Densitet:	1,02 ± 0,02 kg/l	Aktiv komponent:	Tensider

PRODUKTBeskrivelse

MasterAir II er et luftinnførende tilsetningsstoff som danner porer i betongen slik at vannet i kapillær poresystemet ikke sprenger betongen ved kulde.

Ved bruk av MasterAir II får man et meget stabilt system med små luftporer i betongen. Det er meget viktig å være klar over at tilsetning av luft i betongen reduserer fastheten i betongen.

BRUKSOMRÅDER

MasterAir II kan anvendes i all betong med krav til frostbestandighet, dvs. all betong som utsettes for fukt og gjentatte fryse/tine vekslinger.

Hvis betongen er plassert i marint miljø, eller om det er tine salter tilstede, kreves høyere innhold av luftporer enn for normale betonger.

Kan også benyttes som støpeforbedrende tilsetning.

EGENSKAPER

Ved bruk av MasterAir II oppnår man følgende:

- Økt frostbestandighet.
- Minsket permeabilitet.
- Minsket separasjon og bleeding.
- Forbedret bearbeidlighet.
- Klarer fryse / tine vekslinger bedre enn betong uten MasterAir II.
- Stabilt luftporesystem.

ANDRE ANBEFALTE KOMBINASJONER.

MasterAir II kan benyttes sammen med de aller fleste typer tilsetningsstoffer til betong.

DOSERING

Dosering av MasterAir II for og få et bra luftpore system varierer fra 0,02 – 0,1 % av sementvekten. Grunnen til denne store variasjonen beror på forskjellige tilslag, sementtyper og tilvirknings prosesser.

Det bør derfor alltid påregnes prøveblandinger av betong med MasterAir II. Det anbefales å tynne ut MasterAir II med vann i en løsning 1:9, eller 1:19.

Vanlig krav i Norge er et luftinnhold i fersk betong på 4,5 % ± 1,5 % (etter SVV's krav).

Som tommelfingerregel får en, en fasthetsreduksjon på 5 % for hver prosentenhets luftinnholdet i betongen øker.

BRUKSANVISNING

MasterAir II bør tilsettes sammen med blandevannet.

Det er viktig at doseringstidspunktet ikke endres vesentlig, da dette kan påvirke luftinnholdet i den ferske betongen.

FORPAKNING


- Kanner.
- 210 liters Fat.
- 1000 liters containere.
- Bulk.

LAGRING

MasterAir II oppbevares frostfritt. Lagringstid 12 mnd.

SIKKERHETSTILTAK

Se produktets sikkerhetsdatablad.

	
12	
Master Builders Solutions Norway AS Gullfotdalen 4, NO-2120 Sagstua	
Ytelseserklæring MasterAir II	
NS-EN 934-2, 2009+A1:2012: T5	
IIII	
Luftinnførende tilsetningsstoff	
Maksimum kloridinnhold:	< 1,2 %
Maksimum alkalieinnhold:	< 2,0 %
Trykkfasthet	Oppfylt
Luftinnhold	Oppfylt
Avstandsfaktor	Oppfylt
Korrosjonsadferd	Inneholder kun komponenter fra EN – 934-1:2008, Annex A.1
Helseskadelige bestanddeler:	Ingen
www.master-builders-solutions.no	

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

www.master-builders-solutions.no

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.

