

EpoFuga 708

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Kimyasallara ve Bakteri Oluşumuna Dayanıklı Dolgu Malzemesi

Tanımı

EpoFuga 708, epoksi reaksiyon reçine esaslı, boşlukların doldurulmasında kullanılan, kimyasallara ve bakteri oluşumuna dayanıklı, kolay uygulanan, su ile temizliği kolay dolgu malzemesidir.

Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekan uygulamalarında,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Bira, şarap ve kuru üzüm endüstrisinde,
- Meşrubat ve meyve suyu endüstrisinde,
- Süt, peynir ve yoğurt endüstrisinde,
- Salça, turşu ve konserve endüstrisinde,
- Et ve balık endüstrisinde,
- İlaç, boya, kağıt, akü ve gübre endüstrisinde,
- Matbaalar, otel mutfakları ve çamaşırhanelerde,
- Hastane laboratuvarlarında, yemekhane, ıslak hacim ve hijyenik ortamlarda,
- Yüzme havuzları ve termal havuzlarda,
- Atık su ve arıtma tesislerinde,
- Alışveriş merkezlerinde kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Aşınma dayanımı yüksektir.

- Kimyasallara, asitlere, alkalilere ve yağlara dayanıklıdır.
- Uygulanmış **EpoFuga 708** kir tutmaz ve sonradan temizliği kolaydır.
- Antibakteriyel özelliklere sahip olup, küf, mantar ve bakteri oluşumuna dayanıklıdır.
- 2 mm'den 10 mm'ye kadar derz genişlikleri için uygundur.
- Kısa süreli ani sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
- Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

Uygulama Yöntemi

(A) Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır.

(B) Karıştırma

EpoFuga 708, kullanılacak miktara uygun şekilde ambalajlanmıştır. İki bileşen homojen bir karışım

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı EpoFuga 708 Bileşen A EpoFuga 708 Bileşen B	Epoksi Reçine Epoksi Sertleştirici	
Renk	Gri, Beyaz	
Karışım Yoğunluğu	1,92 kg/L	
Basınç Dayanımı (28 Gün)	>40 N/mm ²	
Eğilme Dayanımı (28 Gün)	>10 N/mm ²	
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5°C ile +25°C	
Servis Sıcaklığı	-20°C ile +80°C	
Üzerinde Yürünebilme Süresi	24 saat	

Yukarıdaki değerler +23°C'de, %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Group



EpoFuga 708

Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Kimyasallara ve Bakteri Oluşumuna Dayanıklı Dolgu Malzemesi

oluşuncaya kadar, 400-600 devir/ dak.'lık mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılmalıdır.

(C) Uygulama

Dolgu uygulaması için hazırlanan **EpoFuga 708** yüzeye yayılır ve plastik ya da sert kauçuk mala ile boşluklar doldurulur. Fazla malzeme derzlerden diyagonal hareketlerle sıyırılmalıdır. Derin boşluklarda önce malzemenin oturması beklenmeli, ardından işlem tekrarlanmalıdır. Ortam ve yüzey sıcaklığına bağlı olarak 15 ila 30 dakika kadar beklenir, uygun bir sünger ve su yardımıyla dairesel hareketlerle temizlenir. Temizlik sırasında kirlenen sünger değiştirilmelidir.

Sarfiyat

1 mm kalınlık için yaklaşık sarfiyat 1,92 kg/m²'dir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **EpoFuga 708** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Ambalaj

5,16 kg'lık (A+B) teneke set

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Güvenlik Tavsiyeleri

Açılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

Yasal Uyarı

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İletişim

MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A
No:26/8 Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0216 561 35 45 www.mbt-tech.tr