

MasterFinish[®] RL 310

Huile de coffrage universelle homologuée pour l'eau potable

Domaines d'application

- Agent de décoffrage exempt de solvants pour le chantier
- Industrie de la préfabrication
- Béton coulé sur place
- Coffrages en bois
- Panneaux multicouches traités avec des résines synthétiques
- Moules en matière plastique
- Coffrages en acier
- Coffrages chauffants

Caractéristiques

- Sans composants organiques volatiles (Composant Organique Volatile = COV)
- Homologué pour l'eau potable
- Application au pulvérisateur ou au pinceau
- Aucun délai d'attente après l'application
- Utilisation possible avec des coffrages chauffants jusqu'à 80°C

Action

- Réalisation de surfaces de très belle qualité.
- Formation d'un film garantissant une bonne résistance à la pluie.
- Etablissement d'une séparation chimico-physique entre le béton ou le mortier durci et le coffrage; le décoffrage et le nettoyage des éléments de coffrage sont ainsi facilités.

Mise en œuvre

- Produit prêt à l'emploi, applicable non dilué en film mince et régulier au pulvérisateur, au pinceau ou avec un chiffon sur le coffrage sec et préalablement nettoyé.
- N'attaque pas les mousse et matières synthétiques telles que le polystyrène expansé.
- Pour autant que l'application du film mince et régulier a été effectuée dans les règles de l'art, l'adhérence des revêtements ultérieurs (par exemple crépi et peinture) n'est nullement perturbée.
- Avant leur première utilisation, traiter les coffrages en bois avec une barbotine de ciment pour éliminer le xylose de la couche superficielle.

Remarque

- Une application en quantité immoderée peut avoir un effet négatif sur la qualité de la surface.
- Ne jamais mélanger avec d'autres agents de décoffrage!
- Nettoyer préalablement l'outillage avant de passer à l'application d'un autre produit.
- Il est recommandé de procéder à des essais préliminaires pour s'assurer de la compatibilité des divers matériaux du coffrage en contact avec l'agent de décoffrage.

Manipulation

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Respecter les mesures de précaution habituelles pour la manipulation de produits chimiques.

Premiers secours

Après un contact cutané: laver abondamment avec de l'eau et du savon, puis rincer très soigneusement. Après un contact oculaire: rincer immédiatement à l'eau courante pendant plusieurs minutes en maintenant les paupières bien ouvertes, puis consulter un ophtalmologue.

Ecologie

Ne pas déverser dans la nappe phréatique, dans les eaux usées ou dans les égouts, même en petites quantités.

Mesures de sécurité

Pour de plus amples informations, prière de demander notre fiche de données de sécurité actuelle (MSDS) via info-as.ch@masterbuilders.com ou auprès de notre Customer Service Center à Holderbank, T + 41 27 327 65 87.

MasterFinish® RL 310

Huile de coffrage universelle homologuée pour l'eau potable

Conseil

Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseiller technique responsable de votre région ou de nous téléphoner directement à Holderbank, T + 41 27 327 65 87.

Certificats d'essai

Certificat d'essai pour l'eau potable selon l'institut d'hygiène Gelsenkirchen

Caractéristiques du produit

Base chimique	huile minérale modifiée
Homogénéité	homogène, liquide claire
Couleur	incolore à jaunâtre
Densité relative	0.81 ± 0.02 kg/dm ³
Point d'inflammation	> 170°C
Catégorie de pollution des eaux	WGK I: faible risque pour les eaux
Approbation des eaux potables	Certificat d'essai pour l'eau potable selon l'institut d'hygiène Gelsenkirchen
Consommation	1 litre suffit pour traiter env. 55–85 m ²
Température de mise en œuvre	à partir de –5 °C

Logistique

Durée de stockage	12 mois
Conditions de stockage	en emballage original, à une température de + 5 °C à + 30 °C à l'abri du gel et d'un rayonnement solaire direct
Elimination	Code OMD: 12 01 07

No. Article	Conditionnement	Contenu	Disponibilité
51266358	Container (IBC)	1000 l	Service 24h
57026716	Fût	210 l	Service 24h
51266464	Bidon ¹⁾	20 l	Service 48h

¹⁾ Palette = 24 pce × 20 l

Remarque d'ordre juridique

Les indications de cette fiche technique reposent sur l'état actuel des connaissances de Master Builders Solutions Suisse SA. La mise en œuvre du produit s'effectue sous la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l'objet, à son affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu'à d'autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit incombe au client. Les recommandations s'écartant des indications de nos fiches techniques n'ont un caractère obligatoire qu'à la condition d'avoir été confirmées par écrit par notre siège social de Holderbank. Nos conditions générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.

