

MasterFinish RL 211

Separčná emulzia na báze syntetických esterov. Neobsahuje minerálne oleje. Univerzálny separačný prostriedok pre pohľadový betón bez lunkrov a pórov.

POUŽITIE

- **MasterFinish RL 211** je vhodný pre všetky bežné druhy debnenia, napr. ocelové, drevené, z umelej hmoty.
- **MasterFinish RL 211** je tiež vhodný pre debnenia preteplňované do cca +60 °C.

PÔSOBENIE

- **MasterFinish 211** je na báze vody.
- Na rozdiel od bežných výrobkov zaručuje dobrú hygienu pri práci v porovnaní s minerálnymi olejmi obsahujúcimi rozpúšťadlá. Tento vysokoúčinný odformovací prostriedok je vhodný aj na komplikované debnenie.
- Oddebnovací film, ktorý sa vytvára na povrchu debnenia, je vysoko účinný, odolný voči oderu a nekorodujúci.
- Najskôr sa musí otestovať vhodnosť výrobku pre gumové, lakované a penové materiály, ako je polystyrén. Pri aplikácii v predpísanej tenkej vrstve neznižuje príľnavosť omietok, poterov atď. k betónovému povrchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	kvapalina
obj. hmotnosť pri +20 °C	0,97 g/cm ³
teplota spracovania	> 0 °C

SPOTREBA

V závislosti od typu debnenia približne 0,010–0,018 l/m², popr. 1 liter / 85–125 m².

SPRACOVANIE

- **MasterFinish RL 211** sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa neriedený, rovnomerne, v tenkej vrstve pomocou vysokotlakového striekacieho zariadenia alebo stacionárneho striekacieho zariadenia na vopred vyčistené a suché debnenie. Striekací prístroj alebo zariadenie sa očistí od všetkých zvyškov uvoľňovacieho prostriedku.
- **MasterFinish RL 211** potrebuje pred uložením betónu čas na vytvrdnutie a odvetranie, v závislosti od okolitej teploty približne 15 minút.

- **MasterFinish RL 211** sa nikdy nesmie miešať s inými odmasťovacími olejmi alebo vodou.

BALENIE

- 25 l kanister
- sud 200 l
- kontajner 1000 l

SKLADOVANIE

- Olej sa môže skladovať maximálne 9 mesiacov v pôvodných uzavretých obaloch.
- Chráňte pred priamym slnečným svetlom a mrazom. Aby sa obmedzilo odparovanie obsiahnutej vody a zabránilo sa kontaminácii emulzie prachom, uzávery skladovacích nádob by mali byť uvoľnené, ale nie úplne odstránené.
- Na požiadanie dodávame odzdušňovacie zariadenia pre kontajnery a sudy.

UPOZORNENIE

- Počas procesu zhutňovania sa musí dodržiavať stanovený čas a frekvencia zhutňovania, zhutňovanie a predpísaná konzistencia betónu.
- Betónovanie sa musí vykonávať bez prerušenia, dodatočné vibrácie môžu viesť k problémom.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytovaná na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť