

MasterFinish RL 211

Separační emulze na bázi syntetických esterů. Neobsahuje minerální oleje. Univerzální separační prostředek pro pohledový beton bez lunkrů a pórů.

POUŽITÍ

- **MasterFinish RL 211** je vhodný pro všechny běžné druhy bednění, např. ocelová, dřevěná, z umělé hmoty.
- **MasterFinish RL 211** je také vhodný pro bednění protéplovaná do cca +60 °C.

PŮSOBENÍ

- Přípravek **MasterFinish RL 211** je vodní bázi.
- V protikladu s běžnými přípravky zaručuje dobrou hygienu při práci ve srovnání s minerálními oleji s obsahem rozpouštědel. Tento vysoce výkonný odbedňovací prostředek je vhodný také pro komplikovaná bednění.
- Film odbedňovacího prostředku, který se vytváří na povrchu bednění je vysoce účinný, otěruvzdorný a nezpůsobující korozi.
- Vhodnost přípravku pro materiály z gumy, lakované a pěnové materiály jako je např. Styropor je třeba nejdříve odzkoušet. Při nanášení předepsané tenké vrstvy nesnižuje přilnavost omítek, stěrek atd. k povrchu betonu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	kapalina
obj. hmotnost při +20 °C	0,97 g/cm ³
teplota zpracování	> 0 °C

SPOTŘEBA

Dle druhu bednění cca 0,010–0,018 l/m², popř.
1 litr / 85–125 m².

ZPRACOVÁNÍ

- **MasterFinish RL 211** se dodává připravený k použití.
- Nanáší se neředěný rovnoměrně, v tenké vrstvě vysokotlakým postřikovacím přístrojem nebo stacionárním postřikovacím zařízením na předem očištěné a suché bednění. Postřikovací přístroj nebo zařízení musí být očištěno od zbytků separačního prostředku.

- **MasterFinish RL 211** potřebuje před ukládáním betonu čas na zapůsobení a odvětrání, v závislosti na okolní teplotě cca 15 minut.
- **MasterFinish RL 211** se v žádném případě nesmí míchat s jinými odbedňovacími oleji nebo vodou.

BALENÍ

- kanystř 25 l
- sud 200 l
- kontejner 1000 l

SKLADOVÁNÍ

- Olej lze skladovat max. 9 měsíců, v originálních, uzavřených obalech.
- Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem. Aby se omezilo odpařování obsažené vody a zabránilo se znečištění emulze prachem, měly by být uzávěry skladovacích nádob povolené, ale ne úplně sejmuté.
- Na přání dodáváme odvzdušňovací zařízení pro kontejnery a sudy.

UPOZORNĚNÍ

- V průběhu hutnění je třeba dodržet zadanou dobu a frekvenci hutnění, hutnění a předepsanou konzistenci betonu.
- Betonáž musí probíhat bez přerušení, dodatečná vibrace může vést k problémům.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.