

MasterKure 217WB

Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu. Obsahuje parafíny. Typ VH a VM podľa technických podmienok NBM-StB, pre vozovkové betóny. Aplikuje sa na povrch čerstvého betónu buď ihneď (VH), alebo v momente, keď sa prestane lesknúť, teda „zavädne“ (VM).

POPIS

MasterKure 217WB je prostriedok na dodatočnú úpravu betónového povrchu s vysokým uzatváracím efektom ako ochrana proti vysychaniu čerstvo vyrobeného betónu. Prostriedok sa nanáša na povrch v matne vlhkom stave. MasterKure 217WB je kontrolovaný podľa technických podmienok TL NBM – StB.

POUŽITIE

Typické oblasti použitia sú cestné stavby, letiská, haly, parkovacie plochy a stropné dosky.

PÔSOBENIE

MasterKure 217WB vytvára na povrchu betónu ochranný film zabráňujúci odparovaniu vody počas najdôležitejšej fázy tvrdnutia betónu. Obsah špeciálneho parafínového vosku umožňuje dobrú priľnavosť na ošetrovaný povrch. Požiadavky predpisu TL NBM-StB 09 na krátkodobé vyradenie z prevádzky sú splnené. Vysoká uzatváracia schopnosť zabezpečuje optimálny priebeh hydratácie aj v povrchovej vrstve betónu. To umožňuje dobrý vývoj pevností a minimalizuje tvorbu trhliniek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhľad	kvapalina
farba	mliečne biela
objemová hmotnosť (pri +20 °C)	cca 0,98 g/cm ³

SPRACOVANIE

MasterKure 217WB sa nanáša vhodným zariadením (napr. postrekovacím mostíkom, vysokotlakovým zariadením, najlepšie s plochou tryskou priemeru 1 mm) na povrch betónu, akonáhle prestane byť lesklý „zavädne“.

Ak z nejakého dôvodu (napr. kaluže, nedostatok pracovníkov a pod.) nie je možné začať nanášať **MasterKure 217WB** ihneď pri hladení betónu, je potrebné bezprostredne po hladení zabezpečiť zvlhčenie povrchu jemným rosením.

Aplikačná teplota je v rozmedzí od +5 do +40 °C. Ochranný účinok nanesej vrstvy závisí od rovnomernosti a kompaktnosti vytvoreného filmu.

Pred nanesením ochranného prostriedku odstráňte prípadné kaluže.

Zvislé plochy, na ktoré nebude neskôr nanášaná ďalšia vrstva, je potrebné ošetriť ihneď po oddebnení.

Potrebné množstvo **MasterKure 217WB** môžeme stanoviť nasledovne:

Postrekovacie zariadenie naplníme **MasterKure 217WB** v množstve cca 5 kg (~5 l).

Postrekom ošetríme plochu s veľkosťou cca 25–30 m².

Pri správne vykonanom a rovnomernom postreku by v postrekovacom zariadení nemal zostať žiadny zvyšok.

Po aplikácii má betón rovnomerne biely vzhľad. Ďalšou možnosťou je, že **MasterKure 217WB** nanesieme pomocou vopred odváženého postrekovacieho zariadenia na fóliu so známou veľkosťou a skutočná spotreba sa zistí po odvážení postrekovacieho zariadenia.

MasterKure 217WB je obzvlášť vhodný na betónové plochy, ktoré nebudú neskôr opatrené ďalšou vrstvou.

V prípade nanášania ďalšej vrstvy je potrebné ochranný film úplne odstrániť, napr.: pieskovaním, otryskaním, horúcim vysokotlakovým prúdom vody s pridaním čistiacich prostriedkov.

Brúsením alebo horúcim vzduchom nie je možné dosiahnuť dostatočné očistenie. Pred nanesením ďalšej vrstvy sa odporúča vykonať skúšku prídržnosti.

Znečistenie alebo miešanie **MasterKure 217WB** s inými prostriedkami na ošetrovanie povrchov sa neodporúča, pretože môže dôjsť k zrážaniu prípravkov.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.
Vydané: Október 2024. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.

MasterKure 217WB

Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu. Obsahuje parafíny. Typ VH a VM podľa technických podmienok NBM-StB, pre vozovkové betóny. Aplikuje sa na povrch čerstvého betónu buď ihneď (VH), alebo v momente, keď sa prestane lesknúť, teda „zavädne“ (VM).

SPOTREBA

Odporúčaná aplikačná dávka:

- Pri nanesení ihneď po uhladení:
200 – 250 g/m², resp. 1 kg na 4–5 m²
Overené aplikačné množstvo: 200 g/m².
- Pri nanesení „po zavadtí“:
150 – 175 g/m², resp. 1 kg na 5–7 m²
Overené aplikačné množstvo: 150 g/m²

BALENIE

- kanister 20 kg
- sud 200 kg
- kontajner 900 kg

SKLADOVANIE

Pri bežnom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je výrobok použiteľný minimálne po dobu 1 roka. Pri dlhšom skladovaní, najmä pri teplotách nad +30 °C, môže dôjsť k oddeľovaniu zložiek. Po skladovaní dlhšom ako 3 mesiace odporúčame **MasterKure 217WB** pred použitím premiešať alebo homogenizovať.

Chrániť pred mrazom – po zamrznutí je výrobok nepoužiteľný.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

S technickou podporou a ďalšími informáciami Vám rád poradí zodpovedný odborný – technický poradca.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.
Vydané: Október 2024. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.