

Rheoface 485

Vandbaseret overfladeretarder, der anvendes ved fremstilling af frilagte betonoverflader.

EGENSKABER

Rheoface 485 er en overfladeretarder uden indhold af opløsningsmidler. Rheoface 485 anvendes ved fremstilling af frilagte betonoverflader ved hjælp af negativ frilægning i ønsket dybde.

Rheoface 485 er velegnet til alle typer af betonoverflader på grund af dens gode vedhæftningsevne og kan anvendes i forme af polymer, træ og stål.

TYPER

Type	Farve	Stenstr.	Frilægning
5	Blå	0-4/8 mm	ca. 0,3 mm (Bestillingsvare)
I	Lyseblå	0-4/8 mm	ca. 0,5 mm (Lagervare)

BRUGSANVISNING

Rheoface 485 leveres klar til brug, men skal omrøres før anvendelse. Rheoface 485 anbefales påført ved mellem +15°C og +25°C – påføring ved under +10°C kan ikke anbefales.

Det anbefales at udføre prøvestøbning, idet flere faktorer har indflydelse på resultatet.

NEGATIV FRILÆGNING

Rheoface 485 påføres formen med malerruller eller pensel. Rheoface 485 skal tørre godt inden udstøbning af betonen.

Vibreringstiden bør være så kort som muligt. Tiden bør fastlægges ved forsøg, dog bør vibreringen påbegyndes indenfor 45 min. efter udstøbningen.

Tilførelse af varme til formen bør tidligst igangsættes 1 time efter komprimeringen.

Afvaskning kan foretages indtil 3 døgn efter udstøbningen, men skal ske straks efter afformingen.

Elementerne skal mindst blive i formene i 8 timer.

Afvaskningen kan foretages ved hjælp af højtryksspuler.

FORBRUG

Afhængig af form ca. 100 g/m².

OPBEVARING

Rheoface 485 skal opbevares frostfrit og beskyttet mod varme og direkte sol. Opbevares ved max. 25°C.

I tæt lukket originalemballage, ved foreskreven temperatur er holdbarheden 6 måneder.

LEVERING

18 kg spand.

HÅNDTERING OG TRANSPORT

Ved brug af dette produkt skal de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af kemiske stoffer overholdes. Der må fx ikke spises, ryges eller drikkes under arbejdet, og man skal vaske hænder, når man holder pause, eller når arbejdet er afsluttet.

Nærmere oplysninger om håndtering og transport af dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet. Se fuld information om sundhed og sikkerhed angående dette produkt i det pågældende sikkerhedsdatablad.

Bortskaffelse af produktet og emballage/beholdere skal ske i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning. Ansvar herfor ligger hos den sidste ejer af produktet.

MAL-KODE

Mal-kode (1993): 00-3

YDERLIGERE INFORMATIONER

Master Builders Solutions har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål og konkret vejledning til vores produkter og løsninger. For yderligere information kontakt vores hovedkontor på tlf.: 74 66 1511.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.