

MasterShield® WP 934

MasterShield® WP 754 Uygulamalarında Kullanılan Su Yalıtım Bandı

Tanımı

MasterShield® WP 934, bütül kauçuk esaslı kendiliğinden yapışkanlı FPO banttır.

Kullanım Yerleri

MasterShield® WP 934, MasterShield® WP 754 temel altı su yalıtımı uygulamalarında bitiş noktaları, kenarlar ve olası hasar alan yerlerde kullanılmaktadır.

Özellikleri ve Faydaları

Membran bitiş noktalarında, kenarlarda ve hasar olan yerlerde uygulama kolaylığı sağlar. MasterShield® WP 754 FPO membran ile uyum içinde çalışır.

Uygulama Yöntemi

MasterShield® WP 754 yatay uygulamalarında, öncelikle kenar noktalara MasterShield® WP 934 uygulanır. Köşe aksesuarları ile birleştirilerek membran uygulamasına hazır hale getirilir. Kendiliğinden yapışkanlı kısımlara MasterShield® WP 754 membran gelecek şekilde sistem imalatına başlanır.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Kendiliğinden yapışkanlı bütül kauçuk esaslı bant
Malzeme İçeriği	<u>Membran</u> : Polipropilen <u>Kaplama</u> : Kendiliğinden yapışkanlı bütül kauçuk <u>Koruma</u> : Serbest folyo
Uygulama	MasterShield® WP 754 uygulamasının bitiş, kenar ve hasar alan bölgelerinde kullanılır.
Renk	Gri
Genişlik	200 mm
Toplam Kalınlık	1,0 mm
Ağırlık	1180 gr/m ² (folyosu hariç)
Uzunluk	20 m
Sıcaklığa Karşı Direnç	-30°C / +60°C
Açılma Basıncı (Maks.)	≥2,0 bar
Boyuna Kopma Yüğü (DIN EN ISO 527-3)	90 N/15 mm
Yanal Kopma Yüğü (DIN EN ISO 527-3)	70 N/15 mm
Boyuna Uzama (DIN EN ISO 527-3)	500 %
Yanal Uzama (DIN EN ISO 527-3)	700 %
Soyulma Testi (İç)	> 13 N/20 mm
Kimyasal Özellikler	Birçok kimyasal sıvılara dayanıklıdır.

MasterShield® WP 934

MasterShield® WP 754 Uygulamalarında Kullanılan Su Yalıtım Bandı

Membran rulo bitiş noktaları ya da keçeli yüzeyin keçeli yüzeye denk geldiği proje detaylarında alt yüzeyden uygulanarak kesintisiz imalata devam edilir.

Sarfıyat

Uygulama toplam tüketim miktarı projedeki şartlara göre değişiklik göstermektedir.

Ambalaj

Kalınlık (mm)	1,00
Uzunluk (m)	20
Toplam Genişlik (mm)	200

Depolama

MasterShield® WP 934 orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajlarında, kuru koşullarda +5° C ve +30° C arasında doğru şekilde depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar ve buzdan korunmalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Tavsiyeleri

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

Yasal Uyarı

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İletişim

MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A No:26/8
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0216 561 35 45 www.mbt-tech.tr

Part of

MASTER®
»BUILDERS
SOLUTIONS

Group

