

MasterGlenium SKY 697

Universelles, robustes Fließmittel für den Transportbeton mit sehr guter Verarbeitungszeit auf Basis von Polycarboxylatether

Anwendungsgebiet

MasterGlenium SKY 697 zeigt eine gute verflüssigende Wirkung, eine lange Verarbeitungszeit sowie gute rheologische Eigenschaften insbesondere in Betonen der Konsistenzklassen F2 bis F6 nach DIN EN 206. Es eignet sich auf Grund seiner vielfältigen und robusten Eigenschaften besonders für den Einsatz im Transportbeton. Das Fließmittel ist für LP-Beton geeignet.

Prüfung / Zertifikate

Fließmittel für Beton nach DIN EN 934-2: T3.1/3.2. Verwendung in Beton mit alkaliempfindlicher Gesteinskörnung entsprechend Alkali-Richtlinie 7.1.3 (2) (Alkaligehalt $\leq 8,5$ M%). Entspricht den Anforderungen der ZTV-ING und der ZTV Beton-StB 07, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270 für die Herstellung von Beton in Kontakt mit Trinkwasser (Anwendungsbereich II bis IV) geeignet.

Wirkung

MasterGlenium SKY 697 bewirkt gegenüber herkömmlichen Betonverflüssigern eine deutlich bessere Dispergierung der Zementpartikel. Es entsteht ein äußerst verarbeitungsfreundlicher, niedrigviskoser Frischbeton mit guten Stabilitätseigenschaften. MasterGlenium SKY 697 ermöglicht auf Grund seiner Molekülstruktur eine sehr gute Verflüssigung mit langanhaltender Wirkung. Gleichzeitig zeigt der Beton eine gute Robustheit gegen Schwankungen der Temperatur, der Ausgangsstoffe sowie der Wassergehalte. Betone mit MasterGlenium SKY 697 haben in einem breiten Dosierbereich ähnliche Konsistenzverläufe. Mit MasterGlenium SKY 697 wird die Festigkeitsentwicklung speziell bei kalten Temperaturen in den ersten 24 Stunden verzögert. Der Einsatz des Zusatzmittels führt zu sehr guten Endfestigkeiten.

Dosierung

Empfohlener Dosierbereich: 0,2 – 2,5 M% vom Zementgewicht. Die im Einzelfall erforderliche Zugabemenge richtet sich nach den geforderten Betoneigenschaften und ist in einer Erstprüfung festzulegen. Bei hoher Dosierung sollte in

Abhängigkeit vom Bindemittel der Einfluss auf die Frühfestigkeit geprüft werden.

Verarbeitung

Das Zusatzmittel sollte der Betonmischung mit dem Anmachwasser, vorzugsweise mit dem letzten Drittel, zugegeben werden. Für eine ausreichende Mischzeit nach Zugabe des Zusatzmittels muss in jedem Fall gesorgt werden. Die Anforderungen der DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 zur Verwendung von Betonzusatzmitteln sind zu beachten. Um die Wirksamkeit des Produktes zu gewährleisten, wird eine Betontemperatur von 5 - 30 °C empfohlen.

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) beträgt die Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen chemischer Produkte zu beachten. Es wird empfohlen, die Vorratsbehälter regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen.

Lieferung

Tankwagen, Container 1.000 kg, Fässer 220 kg, Kanister 20 kg


MasterGlenium SKY 697

Universelles, robustes Fließmittel für den Transportbeton mit sehr guter Verarbeitungszeit auf Basis von Polycarboxylatether

Hinweise:

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt. Beim Umgang mit dem Produkt sind die allgemeinen Vorschriften für Arbeitsschutz und Hygiene einzuhalten. Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten.

| Produkt-Daten | |
|-------------------------|--|
| Rohstoffbasis | Polycarboxylatether |
| Farbe und Lieferform | braune Flüssigkeit |
| Dichte (bei 20 °C) | 1,05 ± 0,02 g/cm ³ |
| pH-Wert (bei 20 °C) | 6,0 ± 1,0 |
| maximaler Chloridgehalt | 0,10 M% |
| maximaler Alkaligehalt | 1,2 M%, als Na ₂ O-Äquivalent |



MasterGlenium SKY 697
con 23 % SPL

Ausgabedatum: **24.06.2024**

Kürzel:SD

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.