

MasterFinish RL 309

Biologicky odbouratelný, nízkoviskozní a nesnadno vznětlivý speciální separační olej pro povrchy betonu bez pórů a kavern.

POUŽITÍ

- MasterFinish RL 309 byl vyvinut jako náhrada za separační oleje náchylné ke vznícení pro všechny druhy bednění a proteplovanou výrobu s teplotou do cca. + 50 °C.
- Tenká vrstva MasterFinish RL 309 dosáhne optimálního povrchu také na svislých plochách.

PŮSOBENÍ

- Chemicko-fyzikálním účinkem lze docílit hladkého povrchu bez pórů.
- Nízká viskozita umožňuje dobrou zpracovatelnost a úspornou spotřebu.
- MasterFinish RL 309 udržuje bednění čisté, čímž šetří práci obsluze.
- Materiály z polystyrenu nebo podobných látek nejsou tímto prostředkem chemicky narušeny.
- Při odborném použití nedochází k vytváření vrstvy, která by bránila provedení omítek nebo nátěrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------|--|
| vzhled | Světlá, nažloutlá až nahnědlá kapalina |
| obj. hmotnost (+20 °C) | 0,82 ± 0,02 g/cm ³ |
| teplota zpracování | Od + 5 °C |

DÁVKOVÁNÍ

- Dle druhu bednění 1 l na 85–125 m² nebo 8–12 ml na 1 m².

ZPRACOVÁNÍ

- MasterFinish RL 309 se dodává připravený k použití.
- Nanáší se rovnoměrně postříkem s vysokotlakým postříkovacím přístrojem Woermann tryskou 650050 na předem očištěné a suché bednění.
- MasterFinish RL 309 se v žádném případě nesmí míchat s jinými odbedňovacími oleji!

BALENÍ

- kanistr 20 l
- sud 210 l
- kontejner 1000 l

SKLADOVÁNÍ

- Chránit před mrazem a před přímým slunečním zářením
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost minimálně 18 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červen 2024. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.