

MasterFinish RL 325

Univerzálny separačný prostriedok na výrobu pohľadového betónu pre výrobcov prefabrikátov a na stavby

POUŽITIE

- MasterFinish RL 325 bol vyvinutý pre výrobu pohľadového betónu bez štrkových hniezd a pórov.
- Je vhodný pre všetky bežné typy debnení a môže sa použiť na výrobu pri teplote až do 80 °C.
- Vzhľadom na vynikajúce vlastnosti sa môže táto prísada použiť pri horizontálnej aj vertikálnej aplikácii pre výrobcov prefabrikátov na stavbe.

PÔSOBNIE

- MasterFinish RL 325 je chemicko-fyzikálne pôsobiaci separačný prostriedok na báze bielych olejov a dearomatizovaných riedidiel.
- Špeciálna prísada zabezpečuje jednoduché odformovanie a ľahkú výrobu bez štrkových hniezd pre jednoliate pohľadové betónové povrchy.
- Vďaka špeciálnemu zloženiu sa na debnení vytvára optimálny film, ktorý pôsobí proti korózii debnenia.
- Nízka viskozita zaisťuje jednoduché a ekonomické spracovanie.
- Pri správnom nanášaní predpísanej tenkej vrstvy neznižuje priľnavosť následných náterov (omietok, stierok).

DÁVKOVANIE

- Spotreba podľa druhu debnenia - 1 l na 100 m² alebo 10 – 12 ml na 1 m².

SPRACOVANIE

- MasterFinish RL 325 sa dodáva pripravený na použitie.
- Aplikuje sa neriedený rovnomerne a úsporne vysokotlakovým postrekovacím prístrojom alebo vhodnou aplikáciou na suché a očistené debnenie.
- Vyvarujte sa tvorbe kaluží, prebytky odstráňte.
- MasterFinish RL 325 sa v žiadnom prípade nesmie miešať s inými separačnými prostriedkami. Vyhýbajte sa kontaktu s pozinkovanými dielmi.

BALENIE

- Kanister 20 l
- Sud 200 l
- Kontajner 980 l

SKLADOVANIE

- V uzavretom originálnom obale zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov.
- Mal by byť chránený pred mrazom a priamym slnečným svetlom.
- Horľavý (podľa Nr. 2.2.5 dodatok VI RL 67/548/EWG) právnych predpisov EÚ o nebezpečných látkach.
- Pri skladovaní akceptujte "Nariadenie pre skladovanie, plnenie a manipuláciu s látkami nebezpečnými pre vodstvo".

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish RL 325

Univerzálny separačný prostriedok na výrobu pohľadového betónu pre výrobcov prefabrikátov a na stavby

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad / Skladba	olej
Objemová hmotnosť (+20 °C)	0,78 - 0,79 g/cm ³
Teplota spracovania	od -5 °C, prednostne +20 °C/-5 °C

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť