

MasterRoc EPB I

Graisse EP2 multi-usage pour tunneliers

Description

Le MasterRoc EPB I est une graisse EP2 multi-usage, hautement biodégradable, épaissie au calcium, conçue pour lubrifier les joints tournants des roulements principaux. Elle peut également être utilisée comme graisse de montage des convoyeurs à vis et comme graisse pour joints tournants.

Propriétés

- Graisse multi-usage de haute qualité qui convient à une large gamme de paliers lisses et de roulements ;
- Contient des : antioxydants inhibiteurs de corrosion et additifs EP/AW ;
- Confère une grande stabilité mécanique, une importante capacité de charge, et protège efficacement contre la corrosion. Elle est adaptée aux paliers fortement sollicités ainsi qu'aux environnements humides ;
- Excellente résistance à l'eau.

Conditionnement

Le MasterRoc EPB I est disponible en fûts acier à ouverture totale de 60 kg et 230 kg, pour pompes à plateau.

Durée de vie

Le MasterRoc EPB I a une durée de vie de 12 mois, à compter de la date de fabrication.

Stockage

Le MasterRoc EPB I doit être stocké à une température comprise entre + 5°C et + 35°C maximum dans son fût d'origine bien fermé.

Précautions d'emploi

MasterRoc EPB I ne présente pas de risque pour les utilisateurs et l'environnement.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité du produit pour les mesures de sécurité.

En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, utiliser un rince-œil rempli d'une solution d'acide borique et consulter un médecin. Ne pas déverser du produit non durci dans les canalisations et réseaux publics, ni dans les cours d'eau.

L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée en accord avec la législation en vigueur et elle est de la responsabilité de l'utilisateur final du produit.

Pour de plus amples informations sur les recommandations d'hygiène et sécurité, les règlements de transports et les traitements des déchets, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

MasterRoc EBP I

Graisse EP2 multi-usage pour tunneliers

Caractéristiques

Aspect	Pâte homogène
Couleur	Marron clair
Grade NLGI	2
Densité (kg/m ³) + 20°C	Env. 930
Consistance ISO 2137 [1/10 mm]	265 à 295
Test à l'usure 4 billes DIN51350 : 5 [mm]	0,5
Viscosité de l'huile de base (à + 40° C) ISO 12058 [mm ² /s]	130
Viscosité de l'huile de base (à + 100° C) ISO 12058 [mm ² /s]	24
Plage d'utilisation	- 20 à + 100°C
Test de charge de soudure 4 billes DIN 51350 [N]	2800
Capacité lubrifiante	SKW R2F test A + B
Résistance à l'eau DIN 51350/I	0 à 90
Résistance au délavage (1h à + 80° C) ISO 11009 [%]	5
Biodégradabilité OCDE 301 B [%]	> 80

MasterRoc EBP I

Graisse EP2 multi-usage pour tunneliers

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>