

MasterKure 220 WB

Agente de cura para betão e argamassa.

Campo de aplicação

MasterKure 220 WB, é um agente filmógeno baseado numa dispersão aquosa de polímeros sintéticos, que evita a perda prematura de água em betões e argamassas no estado fresco.

MasterKure 220 WB, cria uma película que reduz a evaporação de água durante o processo de hidratação do cimento no betão. A película que forma, permite uma difusão lenta do vapor e possibilita o posterior tratamento ou revestimento sobre a mesma.

Para outras aplicações não mencionadas acima, contactar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

Propriedades

- Oferece um efeito protector superficial dado que evita a evaporação da água no betão, necessária para a completa hidratação do cimento;
- Aumenta a resistência mecânica dos elementos tratados;
- Melhora a resistência à abrasão;
- Reduz a formação de pó;
- Não afecta a cor do betão, inclusivamente o colorido ou com o decorrer do tempo;
- De fácil aplicação;
- Não é necessário tratar a superfície para posteriores aplicações de pinturas ou outros revestimentos.

Modo de utilização

MasterKure 220 WB deve aplicar-se em modo de spray, imediatamente após a colocação do betão. Também pode aplicar-se com rolo, se a consistência do betão o permitir. No caso de betão em cofragem, MasterKure 220 WB deverá ser aplicado imediatamente após ser retirada a cofragem.

Rendimento / dosagem

O consumo aproximado é de 150 – 200 g/m².

A quantidade de produto depende do tipo e porosidade / rugosidade da superfície.

Estas dosagens são orientativas e deverão ser ajustadas em obra através de ensaios representativos.



Embalagem / armazenamento

MasterKure 220 WB é fornecido em embalagens de 200 Kg ou depósitos de 1000 Kg.

MasterKure 220 WB deverá ser armazenado nas suas embalagens originais, hermeticamente fechadas, evitando temperaturas extremas.

Armazenar em local fresco, seco e com boa ventilação.

O tempo de utilização do produto é de 6 meses desde a data de fabrico e conservado adequadamente.

Manuseamento e transporte

Para o manuseamento do produto, deverão ser cumpridas as medidas preventivas habituais relativas ao manuseamento de produtos químicos como por exemplo, não comer, não fumar nem beber durante a aplicação e lavar as mãos antes de uma pausa e na conclusão do trabalho.

Pode consultar-se informação de segurança específica relativa ao manuseamento e transporte do produto na Ficha de Segurança do mesmo.

A eliminação do produto e da embalagem do mesmo, deve ser realizada de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do aplicador final do produto.

Limpeza de ferramentas

As ferramentas e equipamentos sujos com MasterKure 220 WB poderão ser limpos com água.

MasterKure 220 WB

Agente de cura para betão e argamassa.

Deve ter-se em conta

- Recomenda-se a realização de ensaios prévios à utilização do produto;
- Não usar dosagens inferiores nem superiores às recomendadas;
- Consultar a compatibilidade entre adjuvantes antes da sua utilização.

Características técnicas	
Aspecto físico:	Líquido branco leitoso
Densidade, 20°C:	Aprox. 1,00 gr/cm ³
Temperatura de aplicação:	> 5°C

Os dados técnicos aqui apresentados são fruto de resultados estatísticos. Caso se pretendam valores de controlo, podem ser solicitados ao nosso Departamento Técnico.

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente. Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Camaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

