

MasterKure 220 WB

Agente de curado filmógeno para hormigón y mortero basado en resinas sintéticas.

Campo de aplicación

MasterKure 220 WB es un curador del tipo filmógeno basado en una dispersión acuosa de resinas sintéticas que evita la pérdida prematura de agua en hormigones y morteros en estado fresco.

MasterKure 220 WB crea una película superficial que reduce la evaporación del agua durante el proceso de fraguado del hormigón. La película que forma permite la lenta difusión del vapor y posibilita el posterior tratamiento o revestimiento sobre ella.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades

- Ofrece un efecto protector superficial ya que evita la evaporación del agua de amasado, necesaria para la completa hidratación del cemento.
- Incrementa la resistencia mecánica de los elementos tratados y reduce la fisuración.
- Mejora la resistencia a la abrasión.
- Reduce la formación de polvo.
- No afecta al color del hormigón, incluso coloreado e incluso con el paso del tiempo.
- De fácil aplicación.
- No es necesario acondicionar la superficie para posteriores aplicaciones de pinturas u otros revestimientos.

Modo de utilización

MasterKure 220 WB debe aplicarse a modo de spray inmediatamente después de finalizar la puesta en obra.

También puede aplicarse con rodillo si la consistencia del hormigón lo permite. En el caso de hormigón encofrado, MasterKure 220 WB debe aplicarse inmediatamente después de retirar los encofrados.

Presentación

MasterKure 220 WB se suministra en bidones de 200 Kg y contenedores de 1000 Kg.



Dosificación

El consumo aproximado es de 150 – 200 g/m².

La cantidad de producto depende del tipo y porosidad/ rugosidad de la superficie.

Estas dosificaciones son solo orientativas y deberán ajustarse en cada caso concreto mediante ensayos representativos

Limpieza de herramientas

Las herramientas y equipos sucios de MasterKure 220 WB pueden limpiarse con agua.

Condiciones de almacenamiento tiempo de conservación

MASTERKURE 220 debe almacenarse en sus envases originales herméticamente cerrados evitando temperaturas extremas.

Almacenar en lugar fresco y seco y con buena ventilación.

El tiempo de utilización del producto es de 6 meses desde la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

Manipulación y transporte

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo, usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.



MasterKure 220 WB

Agente de curado filmógeno para hormigón y mortero basado en resinas sintéticas.

Hay que tener en cuenta

- Se recomienda la realización de ensayos previos a la utilización del producto.
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas por el fabricante.
- Consulta la compatibilidad entre aditivos antes de su utilización.

Propiedades	
Aspecto físico:	Líquido blanco lechoso.
Temperatura de aplicación:	> 5° C.
Densidad, 20° C:	Aprox. 1,00 gr/cm ³
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico.	

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1 a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/es-es

