

MasterFinish MPT 299

Anti-adhérent pour machines et accessoires



INFORMATION DU PRODUIT

MasterFinish MPT 299 est un produit de protection sans solvant pour machines à base d'huile minérale blanche. Il est formulé pour réduire l'adhésion du béton aux surfaces métalliques et aux machines et matériels.

UTILISATION

MasterFinish MPT 299 peut être utilisé en malaxeur à béton et autre matériel en contact avec du béton frais

DOSAGE

Lorsqu'il est appliqué avec un équipement de pulvérisation sous pression à une pression constante, l'utilisation exprimée en m²/litre sera d'environ :

- 25 à 40

MasterFinish MPT 299 peut être utilisé immédiatement après le nettoyage à l'eau. Il n'est pas nécessaire de sécher la surface au préalable.

MasterFinish MPT 299 est le plus efficace si l'application se fait en une couche fine et uniforme avec un équipement de pulvérisation sous pression, au rouleau ou au pinceau.

La consommation dépend du mode d'application et la structure de la surface.

MasterFinish MPT 299 appliquer une couche d'épaisseur uniforme sans gouttelettes ni éclaboussures.

MasterFinish MPT 299 est un produit prêt à l'emploi, qui ne doit pas être dilué ou mélangé à d'autres produits.

COMBINAISON

MasterFinish MPT 299 peut être combiné avec plusieurs adjuvants de BASF Construction Chemicals. Un essai préalable est nécessaire pour déterminer l'interaction spécifique avec d'autres adjuvants.

EFFET RECHERCHÉ

MasterFinish MPT 299 peut donner un effet différent en termes, par exemple, de maintien de la maniabilité et de teneur en air sur la durée. Les facteurs d'influence potentiels sont :

la température de l'environnement, celle du béton, le type de ciment, la classe, le rapport de mélange, les autres adjuvants, le type de granulats, le mode de transport, etc.

EFFETS SECONDAIRES

MasterFinish MPT 299 peut donner lieu à un effet secondaire indésirable si la dose conseillée est dépassée. Parmi les effets possibles :

- décoloration ou formation de taches

L'utilisation de ce produit peut influencer le volume d'air dans le béton, particulièrement du premier lot après l'application.

STOCKAGE

MasterFinish MPT 299 doit être entreposé à l'abri du gel et des rayons du soleil, dans des emballages ou des réservoirs fermés.

Température de stockage conseillée : entre + 5 °C et + 30 °C.

En cas de stockage dans des réservoirs, les réglementations locales en matière de sécurité des entreposages de produits chimiques doivent être respectées.

TEMPS DE CONSERVATION

MasterFinish MPT 299 si les conseils de stockage sont suivis, la durée de vie est d'au moins 18 mois après la date de production.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

MasterFinish MPT 299 n'est pas nocif pour la santé ni l'environnement et ne nécessite aucun étiquetage spécifique, conformément aux directives CE.

Lorsque vous utilisez ce produit, les règles générales relatives à la manipulation de produits chimiques doivent être respectées.

Avant l'utilisation et pour de plus amples renseignements, il est fortement conseillé de lire la fiche signalétique de sécurité.

L'utilisation de gants en caoutchouc et de lunettes de protection est recommandée. Ne pas manger, boire ou fumer au moment de travailler avec ce produit.

Éviter d'inhaler les vapeurs et pulvérisations du produit

MasterFinish MPT 299 ne doit pas être jeté au sol ou dans les égouts.

AUTRES INFORMATIONS

Pour plus de renseignements, notamment sur des aspects non traités dans cette fiche, nous vous recommandons de contacter votre conseiller technique.

MasterFinish MPT 299

Anti-adhérent pour machines et accessoires

MasterFinish MPT 299

Anti-adhérent pour machines et accessoires

Caractéristiques technique	
Masse volumique	:0,850
Température d'application	:> 5
Couleur	:jaune
Class. environnementale (NL)	:4
Composant effectif	:huile mineral blanc

Master Builders Solutions
Nederland B.V.
Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60
mbs-cc-nl@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com
B.T.W. NL8601.94.048B01



Ces informations sont basées sur nos connaissances les plus récentes.

Nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de cette fiche.

Il est conseillé à l'utilisateur d'effectuer des tests au préalable en fonction du support, du chantier et de la mise en œuvre et des conditions de travail pour un usage adéquat.

Master Builders Solutions Nederland BV ne peut aucunement être tenue responsable de l'utilisation faite de ce produit.

La dernière édition de la fiche technique annule et remplace la précédente.