

# MasterColor<sup>®</sup> White

Fargestoff til innfarging av sement- og kalkbundene materialer som betongelementer, ferdigbetong, mørteler, belegningsstein og andre betongvarer.

Tekniske data:	
Produkt	Fargepulver
Aktiv komponent:	Titanoxid
Tørrstoffinnhold:	100 %
Vannoppløselig klorid:	<0,5 %
Kloridinnhold:	<0,01 %
Ekvivalent Na <sub>2</sub> O:	Ca. 0,17 %
Densitet:	3,8 kg/l
Bulkdensitet:	Ca. 0,9 kg/l
pH-verdi:	7-9 (slamming)
Partikkelstørrelse:	0,1-0,8 µm
Utseende:	Hvit pulver

## EGENSKAPER

Pulverfarger gir pga den store finheten kraftig innfarging av materialet.

## DOSERING

Normal: 3-6 % av bindemiddelinnholdet.

Bivirkning ved normaldosering: ingen

Bivirkning ved overdosering: styrkereduksjon.

Fargevirkningen avhenger blant annet av

- sementfarge
- tilslagets farge
- vann/sement-tall. Fargene kan blandes innbyrdes.

## Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

F +47 62 97 18 85

[www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com)

## OPPBEVARING

Ved tørr oppbevaring er holdbarheten ubegrenset.

Produktet bør oppbevares ved minimum +50 °C.

## FORPAKNING

25 kg sekker

Se eget sikkerhetsdatablad.

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.

