

MasterRoc MP 355 1K DW

Jednosložková polyuretanová injektážní pěna k zastavování malých až středně velkých průsaků vody, s certifikátem pro pitnou vodu.

POPIS VÝROBKU

MasterRoc MP 355 1K DW je jednosložková polyuretanová pěna neobsahující rozpouštědla, která reaguje pouze na styku s vlhkostí nebo vodou. Je certifikován pro kontakt s pitnou vodou (DW: Drinking Water).

OBLASTI POUŽITÍ

- Zastavování malých až středně velkých přítoků vody do podzemních konstrukcí
- Také vhodný pro vyplňování vodu obsahujících dutin

CHARAKTERISTIKY A PŘEDNOSTI

- Reaguje v mokřích okolních prostředích
- Dobrá vazba na mokré povrchy
- Vytváří flexibilní pěnu

BALENÍ

- MasterRoc MP 355 1K DW: kanystř 25 kg
- Urychlovač pro MasterRoc MP 355 1K DW: kanystř 2.5 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Barva	Viskozita mPa.s při 23°C	Hustota g/cm ³ při 20°C
MasterRoc MP 355 1K DW	Žlutavá	700	1,16
Urychlovač pro MasterRoc MP 355 1K DW	Čirá až žlutavá	70	1,10

Aplikační teplota + 5 °C až 40 °C

Maximální stupeň napětění při dávkování urychlovače 10 % 20 – 30

POSTUP POUŽITÍ

1. Rychle přidejte urychlovač k MasterRoc MP 355 1K DW (do 10%, v závislosti na požadované reakční době) a rychle a důkladně vše promíchejte.
2. Injektujte tuto směs jednosložkovým čerpadlem. Vlhkost anebo voda v hornině vyvolá pění. V případě suché horniny vypláchněte před injektáží vrt vodou.

REAKČNÍ DOBA

Reakční doba závisí na teplotě horniny a produktu, i na dávkování urychlovače (viz Tabulka). V předstihu by se měly provést staveništní zkoušky, aby se stanovila požadovaná doba reakce.

Tabulka:

Reakční doby při 10% vody a 10% urychlovače				
Počáteční teplota (°C)	5	10	15	20
Začátek reakce (sec)	130	65	30	15
Konec reakce (sec)	350	250	120	60
Stupeň napětění (přibližně)	20	25	25	30

ČIŠTĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ

Čerpadlo a hadice by se měly během krátkých přestávek v injektáži naplnit pryskyřicí bez urychlovače, aby nedošlo k ucpávání. Po dokončení injektáže nechte vhodnou chemickou látku nebo olej neobsahující vodu (MasterRoc 230 CLN) projít čerpadlem a injekčním potrubím.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.

MasterRoc MP 355 1K DW

Jednosložková polyuretanová injektážní pěna k zastavování malých až středně velkých průsaků vody, s certifikátem pro pitnou vodu.

SKLADOVÁNÍ

MasterRoc MP 355 1K DW se musí skladovat ve vzduchotěsných kontejnerech na chladném a suchém místě. Skladuje-li se v originálních kontejnerech ve výše uvedených podmínkách, je jeho skladovatelnost 12 měsíců. Je nutno zabránit zmrznutí produktu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MasterRoc MP 355 1K DW není nebezpečný. Při nakládání s ním ale dodržujte standardní bezpečnostní předpisy a používejte rukavice a ochranu tváře a očí.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dojde-li ke kontaktu s pokožkou, omyjte místo pečlivě mýdlem a vodou. Dojde-li ke kontaktu s očima, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Další informace naleznete v bezpečnostním listu materiálu.

Mělo by se zabránit proniknutí nezatvrdlých produktů do místních drenážních systémů a vodních toků. Úkapy se musí sbírat pomocí absorbujících materiálů, jako jsou piliny a písek a musí být odstraněny v souladu s místními předpisy.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.