

# MasterFinish RL 290

Descofrante de alta protecção para cofragens metálicas e de madeira.

## Descrição

MasterFinish RL 290 é um descofrante, para moldes metálicos e de madeira, à base de óleos parafínicos, utilizado para obter uma descofragem perfeita do betão e garantir uma protecção absoluta dos moldes mais delicados.

## Campos de aplicação

MasterFinish RL 290 é especialmente indicado para:

- Cofragens de betão à vista.
- Pré-fabricados de todo o tipo.
- Em geral, em todos os trabalhos em que sejam exigidas superfícies esteticamente impecáveis.

Para outras aplicações não indicadas consultar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

## Vantagens

- Possui um efeito antioxidante para moldes ou cofragens metálicas.
- Grande poder humidificador.
- Reduz em grande medida a formação de poros superficiais.
- Facilita a descofragem e a limpeza de moldes e cofragens.

## Rendimento / dosagem

Sobre superfícies metálicas: de 70 a 100 g/m<sup>2</sup>. Consumos superiores podem alterar o acabamento superficial. Estes consumos são teóricos, devendo otimizar-se através de ensaios representativos.

## Modo de aplicação

Os moldes e cofragens devem estar limpos, secos e isentos de restos de betão, pó, gordura, oxidações e sujidades. MasterFinish RL 290 aplica-se sobre moldes ou cofragens, com pulverizador de alta pressão com bico plano, numa película homogénea e praticamente imperceptível.

O produto aplicado em excesso pode originar o aparecimento de manchas e poros na superfície do betão. Deve ser aplicado puro



## Limpeza de ferramentas

A limpeza do equipamento e ferramentas pode ser feita com diluente universal.

## Embalagem e armazenamento

MasterFinish RL 290 é fornecido em depósitos de 1000 litros, bidões de 200 litros e jerricans de 25 litros.

Armazenar em local fresco e seco protegido da acção directa do sol e do frio intenso, nas embalagens originais fechadas, até 12 meses aproximadamente.

## Precauções de segurança

Recomenda-se observar as precauções habituais quando se trabalha com produtos químicos, utilizando luvas e óculos de protecção. Lavar as mãos entre pausas e no final do trabalho. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Não é um produto de transporte rodoviário perigoso.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação e é da responsabilidade do aplicador final.

Para informações adicionais consultar a ficha técnica de segurança do produto.

## Deve ter-se em conta

- Não adicionar solventes nem outras substâncias que possam afectar as propriedades do material.
- Não exceder o consumo recomendado.
- É imprescindível realizar ensaios antes da utilização do produto.

# MasterFinish RL 290

Descofrante de alta protecção para cofragens metálicas e de madeira.

Características técnicas	
Função principal:	Descofrante para betão.
Efeito secundário por sobredosagem:	Alteração do acabamento superficial.
Aspecto:	Líquido incolor ligeiramente amarelado.
Peso específico (20°C):	0,870 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade (20°C):	< 55 cps.
Conteúdo de cloretos:	< 0,1%
Solubilidade:	Insolúvel em água.
Ponto de ebulição:	100°C
Ponto de inflamação:	> 100°C
Os dados técnicos aqui apresentados são fruto de resultados estatísticos. Caso se pretendam valores de controlo, podem ser solicitados ao nosso Departamento Técnico.	

## NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente. Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

## Contacto

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal  
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Camaxide, Portugal  
[encomendas-ebeportugal@masterbuilders.com](mailto:encomendas-ebeportugal@masterbuilders.com)  
[www.master-builders-solutions.com/pt-pt](http://www.master-builders-solutions.com/pt-pt)

