

MasterSuna RCA 3065

**Superplastifikační přísada pro beton s recyklovaným kamenivem.
Přísada odpovídá normě EN 934-2.**

POUŽITÍ

- Betonování po celý rok
- Čerpaný beton
- Pohledový beton
- Recyklovaný beton
- Beton s problematickými písky a příměsemi
- Použití recyklované vody s vysokou hustotou

PŮSOBENÍ

- Prodlužuje výdrž konzistence betonu
- Zlepšuje zpracovatelnost
- Snižuje lepivost čerstvého betonu
- Zlepšuje čerpatelnost

TECHNICKÉ ÚDAJE

skupenství	kapalné
barva	žlutá
hustota při +20 °C	cca. 1,07 kg/l
obsah chloridů	< 0,1 %

DÁVKOVÁNÍ

Doporučená standardní dávka je v rozmezí 0,5 – 2,0 % vztaheno k obsahu cementu.

Optimálního účinku bude dosaženo, když se přísada přidá bezprostředně po prvním přidání vody (50–70% hrubé vody). Nepřidávejte do suché směsi. S dávkováním jemné vody by se mělo začít až po 2/3 a doby míchání za mokra. Tímto způsobem lze předejít přebytečné vodě v betonu. Pro dosažení optimálního účinku přísady doporučujeme minimální dobu míchání za mokra 45–60 sekund v závislosti na typu míchačky.

KOMPATIBILITA

Je vhodné kombinovat s následujícími výrobky:

- MasterSure 965

BALENÍ

- kanystr 20 kg
- sud 200 kg
- kontejner 1000 kg

SKLADOVÁNÍ

V uzavřených, původních obalech je skladovatelnost 6 měsíců. Materiál musí být před použitím promíchán. Teplota ve skladovacím prostoru nesmí klesnout pod +5 °C.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.