

MasterFiber 018

Micro fibre in polipropilene da 18 mm per la prevenzione dei fenomeni fessurativi da ritiro plastico nel calcestruzzo. In sacchetto di carta idromacerabile predosato.

Descrizione del materiale

Le micro fibre sintetiche MasterFiber 018 sono fibre in polipropilene agglomerate in fiocchi, di lunghezza 18 mm, caratterizzate da elevata superficie specifica, ed espressamente studiate per la prevenzione dei fenomeni fessurativi da ritiro plastico del calcestruzzo o conglomerati a base cementizia.

Le micro fibre sintetiche MasterFiber 018 presentano una buona disperdibilità all'interno delle miscele cementizie, elemento essenziale per la realizzazione di calcestruzzi omogenei. Le MasterFiber 018 sono in confezioni predosate in carta idromacerabile.

Campi di applicazione

L'uso di MasterFiber 018 viene consigliato nella realizzazione di:

- pavimentazioni industriali;
- opere idrauliche, serbatoi, bacini e canali;
- elementi prefabbricati.

Caratteristiche



Ottima disperdibilità: assicurano una ottima disperdibilità e uniformità prestazionale



Zero crack technology: il ruolo di MasterFiber 018 è limitare l'insorgere di fessure

Il ruolo delle micro fibre sintetiche MasterFiber 018 è quello di limitare la fessurazione da ritiro plastico di materiali a base cementizia durante il periodo di breve stagionatura. Le micro fibre sintetiche MasterFiber 018 sono particolarmente indicate all'impiego in matrici cementizie per l'elevata aderenza alla matrice e l'elevata resistenza chimica in ambiente alcalino.

Le micro fibre sintetiche MasterFiber 018 presentano inoltre una perfetta disperdibilità nelle miscele cementizie inoltre:

allo stato fresco:

- limitano considerabilmente il ritiro di malte e calcestruzzi durante la fase plastica;
- limitano i fenomeni di bleeding e di segregazione;
- facilitano la finitura superficiale.


allo stato indurito:

contribuiscono ad ottenere un conglomerato cementizio più durevole in quanto esente da fessurazioni e quindi maggiormente resistente all'attacco di aggressivi.



Micro fibre sintetiche MasterFiber 018

In ottemperanza al Regolamento Europeo (EU No 305/2011 e EU No. 574/2014) il prodotto risulta essere provvisto di marcatura CE secondo UNI EN 14889-2 e delle relative DoP (Dichiarazione di Performance).



MasterFiber 018

Micro fibre in polipropilene da 18 mm per la prevenzione dei fenomeni fessurativi da ritiro plastico nel calcestruzzo. In sacchetto di carta idromacerabile predosato.

Dosaggio

Il dosaggio minimo di micro fibre sintetiche MasterFiber 018 consigliato è di 1 sacchetto da 0,6 Kg per m³ di calcestruzzo per il ritiro plastico e fino a 1,8 – 2,4 kg per m³ per la prevenzione dello spalling.

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro, ed in ogni caso dopo aver consultato il Tecnico di Master Builders Solutions Italia Spa.

Confezione e stoccaggio

Le micro fibre sintetiche MasterFiber 018 sono disponibili in sacchetti di carta idrosolubili predosati da 0,6 Kg.

Le confezioni sono consegnate in scatole di cartone dal contenuto complessivo di 18 Kg.

Si consiglia di stoccare in un luogo asciutto. In queste condizioni la shelf life è di 48 mesi.

Caratteristiche chimico-fisiche	
Classe fibra	la
Assorbimento di acqua	nullo
Resistenza agli acidi/alcali	elevata
Punto di fusione (°C)	160
Dati tecnici secondo UNI EN 14889-2	
	Prestazioni
Tipo di polimero	polipropilene
Colore	Bianco
Densità [kg/m ³]	910
Densità lineare [dtex]	6,6
Forma (longitudinale)	diritta
Forma (sezione)	rotonda
diametro [mm]	0,034
Lunghezza [mm]	12
Rapporto lunghezza/diametro	353
Resistenza alla trazione [MPa]	>300
Tenacità [cN/dtex]	31,9
Effetto sulla consistenza del calcestruzzo [dosaggio fibre in kg/m ³ Vebe time in s con fibre]	0,6 10,0

Modalità d'uso

Le micro fibre sintetiche MasterFiber 018 vanno aggiunte prima dell'impasto ai componenti asciutti o direttamente in betoniera all'impasto già pronto prima del getto; in ogni caso sono

sufficienti pochi minuti di miscelazione per ottenere una buona dispersione delle fibre.

Si raccomanda di non aggiungere le micro fibre MasterFiber 018 alla sola acqua d'impasto prima degli altri componenti.



MasterFiber 018

Micro fibre in polipropilene da 18 mm per la prevenzione dei fenomeni fessurativi da ritiro plastico nel calcestruzzo. In sacchetto di carta idromacerabile predosato.

Compatibilità

Le micro fibre sintetiche MasterFiber 018 possono essere utilizzate nella confezione di malte e calcestruzzi in combinazione con tutti gli altri additivi di Master Builders Solutions Italia Spa.

Indicazioni sulla sicurezza

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza.

Servizi aggiuntivi

Per informazioni tecniche aggiuntive, brochure, referenze, relazioni tecniche e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it o, in alternativa, contattare infomac@masterbuilders.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica ed eventuale documentazione integrativa.



Disclaimer

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@masterbuilders.com