

MasterLife ADH 158

Additivo per malte indicato per migliorare le caratteristiche di adesione al sottofondo.

Descrizione del materiale

MasterLife ADH 158 è un'emulsione acquosa a base di copolimeri di sintesi appositamente studiati per essere utilizzati in miscele a base di cemento e delle malte in generale.

Principali campi di applicazione

Utilizzato come additivo nelle malte, ne incrementa notevolmente l'adesione al sottofondo grazie all'alto potere di aderenza dei suoi polimeri finemente dispersi che, in combinazione con il cemento, realizzano un legame tenace tra malta e sottofondo.

Esempi di applicazione:

Malta da intonaco

Per ottenere una malta da intonaco, da rinzafo in verticale, con elevate capacità di adesione, occorre dosare MasterLife ADH 158 in rapporto 1:4 sull'acqua di impasto; la miscela di acqua e MasterLife ADH 158 va poi aggiunta alla sabbia e al cemento.

Malte da allettamento e boiacche di aderenza

In questo caso il dosaggio migliore di MasterLife ADH 158 è in rapporto 1:1 sull'acqua di impasto.

Caratteristiche



Adesione garantita



Migliore applicabilità

I benefici di MasterLife ADH 158 sono:

- incrementa le caratteristiche di adesione al sottofondo;
- maggiore lavorabilità e coesione nell'impasto;
- diminuzione del bleeding.

Dosaggio

MasterLife ADH 158 va dosato in proporzione all'acqua di impasto in funzione delle caratteristiche di adesione che si vuole conferire alla malta. Il dosaggio ottimale è di 1:4 sull'acqua di impasto; altri dosaggi sono possibili per particolari applicazioni. (vedi tabella a pagina 2).

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizione di lavoro, ed in ogni caso dopo aver consultato il personale tecnico Master Builders Solutions.

Confezione e stoccaggio

MasterLife ADH 158 è disponibile in taniche da 5 e 25 kg, in fusti da 200 kg e cisternette da 1070 kg. Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C. In caso di gelo il prodotto non è più utilizzabile.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions.

Modalità d'uso

MasterLife ADH 158 va sempre diluito nell'acqua di impasto prima di iniziare la miscelazione con sabbia e cemento. Scelto il dosaggio tra quelli consigliati, MasterLife ADH 158 va premiscelato con l'acqua di impasto; la soluzione ottenuta, nel quantitativo necessario, va aggiunta in betoniera agli altri ingredienti.

Si consiglia di mescolare l'impasto per almeno 3 minuti.

Compatibilità

MasterLife ADH 158 è compatibile con tutti i tipi di cemento conformi alle Norme UNI.

MasterLife ADH I58

Additivo per malte indicato per migliorare le caratteristiche di adesione al sottofondo.

Caratteristiche chimico-fisiche	
Forma	Liquido
Peso specifico (g/ml a 20°C)	1,050 - 1,090

	MasterLife ADH I58: Acqua	MasterLife ADH I58	Acqua	Cemento	Sabbia fine 1 mm grossa 3 mm
Malta fine di cemento per intonaco	1 : 4	5 litri	20 litri	50 kg	120 kg
Malta grossa di cemento per intonaco	1 : 4	5 litri	20 litri	50 kg	150 kg
Malta di allettamento (anche per piastrelle)	1 : 1	10 litri	10 litri	50 kg	120 kg
Boiaccia cementizia di aderenza	1 : 1	15 litri	15 litri	50 kg	

Indicazioni sulla sicurezza

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza.

Servizi aggiuntivi

Per informazioni tecniche aggiuntive, brochure, referenze, relazioni tecniche e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it o, in alternativa, contattare infomac@masterbuilders.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica ed eventuale documentazione integrativa.



MasterLife ADH I58

Additivo per malte indicato per migliorare le caratteristiche di adesione al sottofondo.

Disclaimer

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@masterbuilders.com