

# MasterLife SRA 860

Ontschiuimer voor hulpstoffen voor beton.

## BESCHRIJVING

MasterLife SRA 860 is een vloeistof met een sterk ontluchtende werking voor toepassing in betonspecie. Door de toevoeging van dit product zal lucht in de betonspecie worden verdreven.

## TOEPASSING

MasterLife SRA 860 kan gebruikt worden voor de productie van :

- Transportbeton
- Prefab beton
- Ongewapend beton
- Gewapend beton
- Voorgespannen beton

MasterLife SRA 860 kan toegepast worden in betonspecie in de consistentie gebieden (EN 206) :

- S1 tot S5
- F5 tot F7
- Zelfverdichtend beton

MasterLife SRA 860 wordt geadviseerd voor toepassing in betonspecie met een temperatuur bereik van :

- +5 'C tot +30 'C

## DOSERING

MasterLife SRA 860 heeft een doseringsbereik in ml per 100 kg cement / bindmiddel van :

- 3 tot 10

## VERENIGBAARHEID

MasterLife SRA 860 is niet verenigbaar en mag niet gecombineerd worden met hulpstoffen zoals o.a. MasterRheobuild op basis van gesulfoneerd-naftaleen of -melamine.

## GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

MasterLife SRA 860 dient voorafgaand aan de toepassing door middel van een geschiktheidsonderzoek onderzocht te worden of het het gewenste effect heeft.

Bij dit onderzoek moeten de grondstoffen van de betoncentrale gebruikt worden in de betonsamenstelling waarin de hulpstof toegepast zal worden.

MasterLife SRA 860 kan een ander effect geven op bijvoorbeeld het behoud van verwerkbaarheid en sterkte ontwikkeling. Enkele aspecten die daarbij van invloed kunnen zijn, zijn :

temperatuur van de omgeving en de specie, cementsoort, -klasse, mengverhouding, andere hulpstoffen, soort toeslagmateriaal, transportmethode en dergelijke.

## BIJWERKINGEN

MasterLife SRA 860 kan bij overschrijding van de geadviseerde dosering een ongewenste bijwerking geven. Hierbij kan gedacht worden aan :

- Ontmenging, Bleeding
- hogere volumieke massa.
- ander reologisch gedrag

## OPSLAG

MasterLife SRA 860 moet vorstvrij, uit de zon en in gesloten tanks of verpakking opgeslagen worden.

Geadviseerde opslag temperatuur is tussen +10' C en +30'C. MasterLife SRA 860 kan indien het toch bevroren is, langzaam ontdooid worden waarna het mechanisch omgeroerd moet worden tot een homogeen geheel.

Indien het product uit opslag gehaald wordt moet dit mechanisch gemengd worden.

Gebruik geen perslucht om het product te mengen.

## HOUDBAARHEID

MasterLife SRA 860 heeft, indien opgeslagen volgens het opslag advies, een houdbaarheidstermijn van minimaal 6 maanden na productie datum.

## VOORZORGSMATREGELEN

MasterLife SRA 860 is niet schadelijk voor gezondheid en milieu en heeft ook geen speciale kenmerken nodig volgens de EC richtlijnen.

Bij gebruik van dit product dienen algemene voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen.

Voorafgaand aan het gebruik en voor verdere inlichtingen wordt dringend aangeraden het veiligheidsinformatieblad (MSDS) te raadplegen.

## EXTRA INFORMATIE

Voor extra informatie en aspecten die niet in dit product informatie blad beschreven zijn verwijzen wij naar ondersteuning bij uw technisch adviseur.

# MasterLife SRA 860

---

Ontschuimer voor hulpstoffen voor beton.

Door toepassing van dit product mag men er niet vanuitgaan dat het beton oppervlak luchtbelvrij zal worden. Dit hangt meer af van de gebruikte verdichtingswijze en ontkistingsmiddel.

# MasterLife SRA 860

Ontschuimer voor hulpstoffen voor beton.

Technische gegevens	
Categorie volgens EN934-2	: n.v.t.
Hoofdwering	: ontschuimer voor beton en mortelspecie
Volumieke massa kg/l	: 1,08
pH	: 6 - 8
Aggregatie toestand	: Vloeibaar
Droge stofgehalte % m/m	: 60 ± 3
oplosbaarheid in water (g/l)	: 0
Kleur	: gebroken wit / creme

Master Builders Solutions

Nederland B.V.

Karolusstraat 2

Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.

Tel. +31 162 47 66 60

e-mail : [mbs-cc-nl@masterbuilders.com](mailto:mbs-cc-nl@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/nl-nl](http://www.master-builders-solutions.com/nl-nl)

B.T.W. NL8601.94.048B01



De data die in dit technische informatieblad worden vermeld alsmede adviezen en andere ondersteunende activiteiten zijn gebaseerd op onze huidige technische kennis en ervaring. In verband met de vele factoren bij de verwerking en toepassing van onze producten, wordt de koper van onze producten niet ontslagen van zijn verplichting om deze producten zelf te keuren en te testen, specifiek met betrekking tot de geschiktheid van de geleverde goederen voor de geïmplementeerde processen of daaruit voortvloeiende producten. De data garanderen niet bepaalde eigenschappen of de geschiktheid voor een concrete toepassing van het product. Alle bijbehorende beschrijvingen, tekeningen, foto's, data, verhoudingen, gewichten etc. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigen niet de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten om eventuele Intellectuele eigendomsrechten, bestaande wet- en regelgeving in acht te nemen. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.