

MasterFinish[®] RL 357

Tyndtflydende slipmiddel med høj korrosionsbeskyttelse

ANVENDELSESOMRÅDE

MasterFinish RL 357 er et tyndtflydende slipmiddel med udpræget korrosionshæmmende virkning, som er egnet til alle typer komprimering og betontyper. Produktet kan anvendes op til en forskallingstemperatur på +90 °C.

VIRKNING

MasterFinish RL 357 er et kemisk/fysisk virkende slipmiddel på basis af en paraffinbaseret olie. Let at forarbejde og lavt forbrug pga. den lave viskositet. Specielle additiver sikrer en let afformning med optimal korrosionsbeskyttelse og gør det muligt at fremstille rene og flotte betonflader. Ved tynd påføring påvirkes vedhæftningen for efterfølgende belægnings (f.eks. puds eller maling) ikke negativt. Skumplastmaterialer som Styropor, Neopor o.l. angribes ikke ved sædvanlig produktionsmetode.

FORBRUG

Afhængigt af forskallingens type hhv. 8-12 ml/m² eller 1 liter til 85-125 m².

FORARBEJDNING

MasterFinish RL 357 leveres brugsklar og påføres ufortyndet på den rengjorte og tørre forskalling i et ensartet tyndt lag. Overskydende formolie bør undgås og skal fjernes. Længerevarende kontakt med galvaniserede metaldele skal undgås, da der kan forekomme reaktioner med bestemte indholdsstoffer. MasterFinish RL 357 må ikke blandes med andre slipmidler, da det kan medføre ukontrollerede resultater.

OPBEVARINGSBETINGELSER

MasterFinish RL 357 har i uåbnede originale beholdere en lagerholdbarhed på mindst 18 måneder. Opbevares beskyttet imod frost og direkte sollys. Ved opbevaring skal "Forordning om anlæg til lagring, aftapning og omhædling af vandforurenende væsker" (VAwS) følges.

ARBEJDSIKKERHED/MILJØ

Ved bestemmelsesmæssig brug er der ingen kendte ulemper. Ved omgang med produktet skal de generelle forskrifter om arbejdssikkerhed og hygiejne følges. Brug egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj. Fjern omgående tøj, der er forurenet af produktet. Gennemvædede steder vaskes med vand og sæbe. Følg sikkerhedsdatabladet.

LEVERING

Containere 1000 l, tromler 210 l, dunke 20 l

MAL-KODE

MAL-kode I-I

BÆREDYGTIGHED

MasterFinish RL 357 er i.h.t. Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) klassificeret som GISCODE: BTM20.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Produktdata	
Råstofbasis	Mineralolie og specielle additiver
Farve og leveringsform	Klar gullig væske
Densitet (ved + 20 °C)	0,83 g/cm ³
Forarbejdningstemperatur	Fra -5 °C til helst +20 ± 5 °C

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

