

# MasterFinish FW 324

Muottivaha hankaliin muotteihin

## KÄYTTÖKOHTEET

MasterFinish FW 324 on parafiinipohjainen muottivaha, joka on kehitetty erityisesti helpottamaan vaikeita muotistapurkua rakennustyömailla sekä betonielementti- ja -tuotetehtailla. MasterFinish FW 324 voidaan käyttää kaikissa muottimateriaaleissa esim. reikämuottien, ikkuna- ja ovimuottien, profiilien, koteloiden, pohjalaattojen etc. valuissa.

## OMINAISUUDET

MasterFinish FW 324 on kemiallisesti ja fyysisesti vaikuttava muotistairrotusaine, joka vähentää merkittävästi kitkaa muottia purettaessa.

Betonin ja muottimateriaalin vaurioituminen vähenee erittäin paljon, mikä pienentää välivarastoinnin sekä betonin ja muottien korjauskustannuksia. MasterFinish FW 324 vähentää myös maksimaalisesti pintahuokosia.

## KÄYTTÖOHJEET

MasterFinish FW 324 levitetään pensselillä, telalla, rätillä tai vastaavalla mahdollisimman ohueksi ja tasaiseksi kerrokseksi. Tuotetta voi käyttää -15°C ulkolämpötilaan asti, mutta tuotteen lämpötilan tulee toiminnan ja tehokkuuden varmistamiseksi olla yli 0°C. MasterFinish FW 324 sulaa yli +30°C lämpötilassa eli betonin kovettuessa. Siksi muottia purettaessa vaha ei normaalisti enää ole betonissa tai muotissa. Vaha tulee levittää aina ennen uutta valukertaa. Lämmitettäviä

muotteja ei tule lämmittää liikaa, jotta muottivaha ei sulaisi ennen valua. Tuotteen liika annostelu voi vaikuttaa väri vaihteluihin sekä betonipinnan maalattavuuteen.

## YMPÄRISTÖ

MasterFinish FW 324 on matala-aromaattinen, hyvin heikosti tuoksuva pasta, joka täyttää korkeat ympäristövaatimukset. Aina tulee kuitenkin käyttää suojakumikäsineitä.

Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseemme muista ympäristö- ja turvallisuusasioista.

## SÄILYTYS

MasterFinish FW 324 säilytetään suljetuissa alkuperäisastioissa 0 - +25°C lämpötilassa. Vaha sulaa, jos sitä säilytetään korkeammassa lämpötilassa.

## PAKKAUS

MasterFinish FW 324 toimitetaan 15 litran astioissa.

Tekniset tiedot	
Aktiiviset komponentit	Paraffiinivaha, liuotteista puhdistettuja mineraaliöljyjä ja lisäaineita
Tiheys	n. 0,80 kg/litra
Ulkonäkö	Vaaleankeltainen pasta, mieto tuoksu
Leimahduspiste	> 100°C
Sulamispiste	> 30°C
Aniliinipiste	> 90°C

## YHTEYSTIEDOT

Master Builders Solutions Finland Oy

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

Finland

[www.master-builders-solutions.fi](http://www.master-builders-solutions.fi)

## DISCLAIMER

### NOTE:

Similar to all the other recommendations and technical information, this technical data sheet serves only as a description of the product characteristics, mode of use and applications. The data and information given are based on our technical knowledge obtained in the bibliography, laboratory tests and in practice. The data on consumption and dosage contained in this data sheet are based on our own experience and are therefore subject to variations due to different work conditions. Real consumption and dosage should be determined on the job by means of prior tests and are the liability of the client. Our Technical Service is at your disposal for any additional advice.

Master Builders Solutions Finland Oy reserves the right to modify the composition of the products provided these continue to comply with the characteristics described in the data sheet. Other applications of the product not covered by those indicated shall not be our liability. In the case of defects in the manufacturing quality of our products we provide a guarantee, any additional claims being exempt and our liability being only to return the value of the goods supplied. The possible reservations with respect to patents or third-party rights should be noted.

The present data sheet becomes null and void on issuance of a new edition.