

MasterEase 3955

Concept Low Viscosity Concrete

Nouvelle technologie de plastifiant réducteur d'eau à propriétés rhéologiques avancées

Description

Le MasterEase 3955 est un plastifiant réducteur d'eau issu des laboratoires R&D de Master Builders Solutions.

Le MasterEase 3955 a été conçu pour conférer au béton frais des propriétés rhéologiques exceptionnelles.


Le MasterEase 3955 est une solution efficace pour garantir le maintien de maniabilité des bétons formulés avec des ciments, des additions minérales ou des granulats difficiles à maîtriser en termes de maintien de consistance.

L'innovation MasterEase 3955

Le MasterEase 3955 est basé sur une chimie de polymères innovante.

Son action diffère des plastifiants / superplastifiants traditionnels car elle permet au MasterEase 3955 d'améliorer significativement le comportement rhéologique des bétons, ceux-ci présentent un faible seuil de cisaillement et une faible viscosité, alliés à un long maintien de maniabilité.

Abaissement de la viscosité sur formule en approche performantielle



Low Viscosity Concrete

Le concept Low Viscosity Concrete est un concept innovant dédié à la viscosité (rhéologie) des bétons. Il est basé sur l'utilisation des adjuvants de la série 3000 et sur des services techniques dédiés. Ce concept permet d'obtenir une baisse

significative de la viscosité, mais également une optimisation de la performance des bétons.

Domaines d'application

Le MasterEase 3955 est recommandé pour la fabrication de béton plastique à autoplacant nécessitant une faible viscosité, un long maintien d'ouvrabilité.

Le MasterEase 3955 est donc adapté à l'industrie du béton prêt à l'emploi ainsi qu'aux chantiers de Génie-Civil et de bâtiment.

Il peut être utilisé pour la réalisation des bétons suivants :

- Béton prêt à l'emploi selon la norme NF EN 206+A2/CN ;
- Béton pompé ;
- Béton d'ouvrage fortement ferrailé ;
- Béton autoplacant ;
- Béton à faible impact environnemental et haute teneur en additions minérales.

Propriétés

Le MasterEase 3955 apporte de nombreux avantages aussi bien sur le béton frais que sur le béton durci.

A l'état frais, optimisation de la rhéologie

- Diminution de la viscosité des bétons, à E/C constant :
 - Amélioration de la mise en place des bétons ;
 - Amélioration du pompage (pression plus faible et longue distance facilitée) ;
 - Meilleur serrage et réponse à la vibration ;
 - Excellente souplesse, mobilité et écoulement des bétons autoplacants ;
- Réduction possible du rapport E/C sans impacter la viscosité des bétons :
 - Optimisations techniques des formules bétons (dosage et nature du liant, choix des granulats...) ;
- Grande robustesse et résistance à la ségrégation ;
- Maintien de maniabilité de plus de 120 minutes ;
- Bonne compatibilité avec tous les types de ciments et d'additions minérales.

MasterEase 3955

Concept Low Viscosity Concrete

Nouvelle technologie de plastifiant réducteur d'eau à propriétés rhéologiques avancées

A l'état durci, amélioration de la durabilité

- Dans le cadre d'une diminution du E/C :
 - Augmentation des résistances mécaniques ;
 - Diminution de la porosité et de la perméabilité ;
 - Diminution du retrait et de la fissuration ;
 - Diminution du risque de pathologies.

Mode d'emploi

L'effet optimal est généralement obtenu par incorporation du MasterEase 3955 dans le béton en différé, c'est-à-dire après l'addition de 70% de l'eau de gâchage dans le malaxeur. Toutefois, il est possible d'incorporer le MasterEase 3955 dans l'eau de gâchage. Eviter d'ajouter le MasterEase 3955 directement sur les granulats.

Dosage

Plage normale d'utilisation

0,2 à 2,0 % du poids du ciment.
Pour d'autres utilisations, consultez votre Agent local Master Builders Solutions France.

Conditionnement

Le MasterEase 3955 est conditionné en bidon de 10 L, fût de 210 L, container de 1000 L et vrac.

Stockage

Il est recommandé de stocker le MasterEase 3955 dans des conditions de températures supérieures à + 5°C.

Durée de vie

Le MasterEase 3955 a une durée de vie de 12 mois à compter de sa date de fabrication.

Pour une utilisation en synergie avec un autre adjuvant de la gamme Master Builders Solutions, consultez votre Agent local Master Builders Solutions France.

Précautions d'emploi

Eviter tout contact avec la peau et les yeux, en utilisant l'Équipement de Protection Individuel nécessaire (combinaison, gants et des lunettes de protection). Pour de plus amples informations sur les recommandations d'hygiène et sécurité, les règlements de transports et les traitements des déchets, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

MasterEase 3955

Concept Low Viscosity Concrete

Nouvelle technologie de plastifiant réducteur d'eau à propriétés rhéologiques avancées

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Jaunâtre
Masse volumique à 20°C	1,072 ± 0,02 g/cm ³
pH	4,5 ± 1,7
Teneur en chlore	< 0,1 %
Extrait sec	30,8 % ± 1,5 %
Na ₂ O eq	≤ 3,5 %
Valeur GWP applicable selon les DEP EFCA ([A1] - [A3])*	0,689 kgeqCO ₂ /kg - DEP plastifiant/superplastifiant groupe B
Transport	Non classé
Etiquetage	

*Valeur utilisable uniquement dans les pays membres de l'EFCA (dont la France).

MasterEase 3955

Concept Low Viscosity Concrete

Nouvelle technologie de plastifiant réducteur d'eau à propriétés rhéologiques avancées

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>