

MasterFinish FW 330

Sprühbares emissionsarmes Spezialwachs für Sonderaufgaben im Betonbau

Anwendungsgebiet

MasterFinish FW 330 wird als Trennmittel im Betonfertigteilwerk und auf der Baustelle für saugende und vergütete Holzschalungen, z.B. Pressspan- und Holzfaserplatten, sowie für Betoplan- oder Magnopianschalungen eingesetzt. MasterFinish FW 330 kann auch für Aussparungskörper aus geschäumtem Polystyrol eingesetzt werden.

Wirkung

Es handelt sich um ein Wachssystem mit Korrosionsschutzadditiven. Der Wachsfilm ist regenfest und witterungsstabil. Beim Einsatz von Sprühwachs kann es zu Haftungsproblemen bei Nachfolgebeschichtungen (Putz, Farbe etc.) kommen, insbesondere wenn zu viel aufgetragen wurde. Vorversuche sind hier unbedingt erforderlich.

Dosierung

Je nach Anwendung und Schalungsart reicht 1 Liter für ca. 65 — 100 m² je nach Schalungsart.

Verarbeitung

Das MasterFinish FW 330 wird flüssig und gleichmäßig appliziert. Ein Überschuss an Wachs sollte hierbei vermieden werden. Bei einer Unterschreitung der Lagertemperatur von 25 °C kann es zu einer Dispersionsbildung mit Wachspartikel kommen, welche Einfluss auf das Trennergebnis haben kann. Durch Erwärmen und

Rühren wird das Material wieder homogen. Optional eignet sich für die Lagerung und Verarbeitung bei erhöhter Temperatur ein spezieller IBC Deckel z.B. der OptiVent[®] oder OptiVent[®] PLUS der Firma Mauser oder vergleichbar (muss separat erworben werden).

Lagerbedingungen

Vor Verunreinigungen und Temperaturen unter 20 °C schützen. Bei Temperaturen unterhalb 20°C setzt das Produkt ab und muss vor der Verwendung auf ca. 30 °C erwärmt und aufgerührt werden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 25 °C. Bei normaler Lagerung (>20 °C) im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr haltbar. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten. Vor Gebrauch aufrühren!

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister

MasterFinish FW 330

Sprühbares emissionsarmes Spezialwachs für Sonderaufgaben im Betonbau

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Lösungsmittelhaltiges Wachs auf Mineralölbasis
Aussehen und Farbe	gelbliche, klare bis trübe Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,78 ± 0,02 g/cm ³

Ausgabe 4 vom 27. März. 2025, CB

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.