

MasterFiber[®] 080

Mikrofiber av polypropylen iht. EN 14889-2

FORDELER

MasterFiber 080 har følgende fordeler:

- Motvirker svinriss.
- Forbedrer betongens brannbestandighet

EGENSKAPER

- Reduserer tendensen til rissdannelse som følge av plastisk svinn
- Virker stabiliserende i betong
- Ingen korrosjon
- Begrenset innvirkning på reologien
- Ubetydelig slitasje på blandere og transportører

BRUKSANVISNING

Det anbefales å tilsette MasterFiber 080 umiddelbart etter at man har tilsatt vann.

Det stilles ingen spesielle krav til blandetider. Feil som «for lang blandingstid» fører ikke til sammenfiltringer, klumpdannelse, fiberbrudd eller fiber som må skrotes.

Eventuell redusert støpelighet justeres med egnet plastiserende/superplastiserende tilsetningsstoff.

DOSERING

Min. 0,5 kg/m³

Maks 3 kg/m³



EMBALLASJE

22 x 1 kg vannløselige papirposer i kartong (264 kg/palle)

OPPBEVARING

Ved tørr oppbevaring, beskyttet mot sollys og ved temperaturer -20 °C til +40 °C er holdbarheten 48 måneder.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Tekniske data	
Materiale	Polypropylen
Farge	Fargeløs
Densitet	0,91 kg/dm ³
Lengde	6
Fiberform (langsgående)	Rett
Fiberform (tverrsnitt)	Rund
Tykkelse/diameter	18 µm
Antall fibre	> 700 millioner/kg
Smeltepunkt	160 - 170 °C

De tekniske data som er oppgitt her er resultatet av statistiske opplysninger og representerer derfor ikke garanterte minimumsverdier. Ved behov for kontrolldata kan salgsspesifikasjon fås hos vår tekniske avdeling.

**Master Builders Solutions Norway AS**

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

F +47 62 97 18 85

www.master-builders-solutions.com

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.

