

TABULKA DÁVKOVÁNÍ SÁČKŮ DELVO EASY STABILIZER NA 1 M³ BETONU NA 24 HODIN

typ cementu	stáří betonu od výroby	Počet sáčků 250 gr.		Počet sáčků 250 gr.		Počet sáčků 250 gr.	
CEM I	do 2,5 hod	vnější teplota 8-12°C		vnější teplota 13°-25°C		vnější teplota 25-30°C	
200		3		3		4	
250		3		4		5	
300		4		5		6	
350		5		6		7	
400		6		7		8	
450		7		8		9	
CEM I	2,5-4 hod	vnější teplota 8-12°C		vnější teplota 13°-25°C		vnější teplota 25-30°C	
200		5		5		6	
250		5		6		7	
300		6		7		8	
350		8		9		10	
400		10		11		12	
450		12		13		14	
CEM II A	do 2,5 hod	vnější teplota 8-12°C		vnější teplota 13°-25°C		vnější teplota 25-30°C	
200		2		2		3	
250		2		3		4	
300		2		3		4	
350		3		4		5	
400		3		4		5	
450		4		5		6	
CEM II A	2,5-4 hod	vnější teplota 8-12°C		vnější teplota 13°-25°C		vnější teplota 25-30°C	
200		2		2		3	
250		2		3		4	
300		3		4		5	
350		3		4		5	
400		4		5		6	
450		6		7		8	
CEM II B	do 2,5 hod	vnější teplota 8-12°C		vnější teplota 13°-25°C		vnější teplota 25-30°C	
200		1		1		2	
250		2		2		3	
300		2		2		3	
350		2		2		3	
400		3		3		4	
450		4		5		6	
CEM II B	2,5-4 hod	vnější teplota 8-12°C		vnější teplota 13°-25°C		vnější teplota 25-30°C	
200		2		2		3	
250		2		2		3	
300		2		3		4	
350		2		3		4	
400		3		4		5	
450		5		6		7	

Poznámky:

1. v případě hrozby mrazu přes noc nepoužívat!
2. v případě množství vráceného betonu menšího než 1 m³ je doporučeno dodat do mixu množství na celkový objem 1 m³, aby došlo ke správnému promíchání
3. v případě stabilizace výplachové vody na 1 noc stačí 1 sáček / mix
4. v případě stabilizace výplachové vody na 2 noci stačí 2 sáčky / mix

Master Builders Solutions zastupuje v CZ a SK:

MBS CZ-SK s.r.o.

F.V. Veselého 2760/7

193 00 Praha – H. Počernice

Tel.: +420 602 286 758

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

 e-mail: vladislav.trefil@masterbuilders.com
